




HOFMANN & VRATNY — EXN1-SERIE DE

EXN1-SERIE





HOFMANN & VRATNY — UNSERE EXPERTEN FÜR NE-WERKSTOFFE

UNSERE EXN1-SERIE

DER RICHTIGE FRÄSER. JEDERZEIT.

Willkommen bei Hofmann & Vratny.
Als der führende Hersteller von Vollhartmetallfräsern ermöglichen wir Unternehmen auf der ganzen Welt die Herstellung ihrer Produkte.

Jeden Tag arbeiten wir als starkes Team an unserem gemeinsamen Ziel, die weltbesten Fräser herzustellen. Unternehmen der Medizin- und Halbleiterindustrie, des Maschinen- und Anlagenbaus, der Luft- und Raumfahrttechnik und nicht zuletzt der Automobilindustrie setzen seit vielen Jahren auf unsere Fräser. Qualität - Made in Bavaria.

Unser Unternehmenserfolg basiert auf Innovation, einer Kultur des Miteinanders, dem offenen Umgang auf Augenhöhe sowie der langjährigen, erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern. Auf uns und unsere Fräser können Sie zählen, genauso wie auf unseren unbändigen Anspruch, gemeinsam die Zukunft der Industriebranche zu gestalten. Das bedeutet für uns Shaping Tomorrow.

Andreas Vratny

Zdenek Vratny

Marius Heinemann-Grüder



UNSERE
EXN1-Serie



47
JAHRE
ERFAHRUNG

2 Mio.
FRÄSER
PRO JAHR


MADE IN BAVARIA

Unsere Fräser gehen an Unternehmen auf der ganzen Welt. Doch sie alle haben einen gemeinsamen Ursprung: Unsere Werke in Bayern.

Als Traditionsunternehmen sind wir stolz auf unsere starke Bindung zur Region. Schon seit unserer Gründung sind wir fest mit unserer Heimat verbunden und arbeiten in einem familiären Team daran, die besten Fräser der Welt zu produzieren. Echte Qualitätsarbeit, höchste handwerkliche Qualität und eine starke Förderung und Bindung unserer Talente: Das bedeutet für uns Made in Bavaria.

MADE IN
BAVARIA

PROVEN QUALITY



UNSERE EXN1-SERIE

INHALT

UNSERE EXN1-SERIE	12
DIE EXN1-SERIE IN DER ÜBERSICHT	14
DIE EXN1-SERIE IM EINSATZ	23
ALPHASLIDE RAINBOW - UNSERE SCHICHT AUS TETRAGONALEM KOHLENSTOFF	24
IM DETAIL - SCHICHTVERGLEICH	26
DIGITAL SERVICES	28
NUMMERIERUNGSSYSTEM	29

EXN1-M01 PERFORMMAKER

EXN1-M01-0013 EXN1 Performmaker Z2-3 ASR	30
EXN1-M01-0043 EXN1 Performmaker Z2 2xD ASR	32
EXN1-M01-0093 EXN1 Performmaker Z3 2xD ASR	34
EXN1-M01-0094 EXN1 Performmaker Z3 2xD ASR	36
EXN1-M01-0103 EXN1 Performmaker Z3 2xD ASR	38
EXN1-M01-0104 EXN1 Performmaker Z3 2xD ASR	40
EXN1-M01-0113 EXN1 Performmaker Z3 1,5xD long ASR	42
EXN1-M01-0114 EXN1 Performmaker Z3 1,5xD long ASR	44
EXN1-M01-0123 EXN1 Performmaker Z3 3xD ASR	46
EXN1-M01-0124 EXN1 Performmaker Z3 3xD ASR	48
EXN1-M01-0133 EXN1 Performmaker Z3 3xD ASR	50
EXN1-M01-0134 EXN1 Performmaker Z3 3xD ASR	52
EXN1-M01-0203 EXN1 Performmaker Z3 2xD IC ASR	54
EXN1-M01-0204 EXN1 Performmaker Z3 2xD IC ASR	56
EXN1-M01-0213 EXN1 Performmaker Z3 1,5xD long IC ASR	58
EXN1-M01-0214 EXN1 Performmaker Z3 1,5xD long IC ASR	60
EXN1-M01-0293 EXN1 Performmaker Z4 2xD ASR	62
EXN1-M01-0294 EXN1 Performmaker Z4 2xD ASR	64



EXN1-M02 SLOTMAKER

EXN1-M02-0023 | EXN1 Slotmaker Z3 2xD ASR 66

EXN1-M02-0024 | EXN1 Slotmaker Z3 2xD ASR 68

EXN1-M02-0053 | EXN1 Slotmaker Z3 3xD ASR 70

EXN1-M02-0054 | EXN1 Slotmaker Z3 3xD ASR 72

EXN1-M02-0123 | EXN1 Slotmaker Z3 2xD IC ASR 74

EXN1-M02-0124 | EXN1 Slotmaker Z3 2xD IC ASR 76

EXN1-M02-0163 | EXN1 Slotmaker Z3 3xD IC ASR 78

EXN1-M02-0164 | EXN1 Slotmaker Z3 3xD IC ASR 80



EXN1-M03 CHIPMAKER

EXN1-M03-0033 | EXN1 Chipmaker Z4 3xD ASR 82

EXN1-M03-0034 | EXN1 Chipmaker Z4 3xD ASR 84


EXN1-M03-0043 | EXN1 Chipmaker Z4 4xD ASR 86

EXN1-M03-0044 | EXN1 Chipmaker Z4 4xD ASR 88

EXN1-M03-0053 | EXN1 Chipmaker Z4 5xD ASR 90

EXN1-M03-0054 | EXN1 Chipmaker Z4 5xD ASR 92

EXN1-M03-0133 | EXN1 Chipmaker Z4 3,5xD IC ASR 94



EXN1-M04 MIRRORMAKER

EXN1-M04-0033 | EXN1 Mirrormaker Z6 3xD ASR 96

EXN1-M04-0043 | EXN1 Mirrormaker Z6 4xD ASR 98

EXN1-M04-0053 | EXN1 Mirrormaker Z6 5xD ASR 100

EXN1-M04-0133 | Mirrormaker Z5 3,5xD IC ASR 102



EXN1-M05 BALANCEMAKER

EXN1-M05-0023 | EXN1 Balancemaker Z1 ASR 104

EXN1-M05-0053 | EXN1 Balancemaker Z1 long ASR 106



EXN1-M06 FORMMAKER

EXN1-M06-0003 | EXN1 Formmaker Z3 2xD ASR 108

EXN1-M06-0013 | EXN1 Formmaker Z3 1,5xD long ASR 112

EXN1-M06-0103 | EXN1 Formmaker Z2 2xD ASR 116

EXN1-M06-0213 | EXN1 Formmaker Z4 3xD ASR 118



EXN1-M08 ROWMAKER

EXN1-M08-0003 | EXN1 Rowmaker Z2 1xD short ASR 122

EXN1-M08-0013 | EXN1 Rowmaker Z2 1xD long ASR 124

EXN1-M08-0103 | EXN1 Rowmaker Z4 2xD short ASR 126

EXN1-M08-0113 | EXN1 Rowmaker Z4 2xD long ASR 128



| EXN1-M15 PERFORMMAKER MICRO

EXN1-M15-0003 | EXN1 Performmaker Micro Z2 ASR _____ 130



| EXN1-M16 FORMMAKER MICRO

EXN1-M16-0023 | EXN1 Formmaker Micro Z2 R0,05 ASR _____ 136



EXN1-M16-0063 | EXN1 Formmaker Micro Z2 R0,1 ASR _____ 140



EXN1-M16-0103 | EXN1 Formmaker Micro Z2 R0,2 ASR _____ 146



EXN1-M16-0143 | EXN1 Formmaker Micro Z2 R0,3 ASR _____ 152



EXN1-M16-0183 | EXN1 Formmaker Micro Z2 R0,5 ASR _____ 156



| EXN1-M17 ROWMAKER MICRO

EXN1-M17-0003 | EXN1 Rowmaker Micro Z2 ASR _____ 160



EXN1-M17-0013 | EXN1 Rowmaker Micro long Z2 ASR _____ 164



LEGENDE _____ 168

MATERIALÜBERSICHT _____ 170

TECHNISCHE FORMELN _____ 173


ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN _____ 174

ENTDECKEN SIE UNSERE H&V PRODUKTWELT _____ 179



UNSERE EXN1-SERIE

Unsere Experten für die Zerspanung
von NE-Werkstoffen



UNSERE EXN1-SERIE
ÜBERZEUGT DURCH BESONDERS
HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT BEI
DER ALUMINIUMBEARBEITUNG

NE-Werkstoffe sind sehr vielfältig und reichen von Aluminium über Kunststoff bis hin zu Sandwichmaterialien. Sie stellen trotz ihrer leichten Zerspanbarkeit durch den Einsatz als Verbundwerkstoff oder ihrer Neigung zum Verkleben gesonderte Anforderungen an die Zerspanungswerkzeuge.

Die H&V Expert EXN1-Serie wurde entwickelt, um potentiell leicht zerspanbare Materialien sicher zu bearbeiten und ist speziell auf die Anforderungen in der NE-Werkstoffzerspanung abgestimmt.

- Feinstkornsubstrat, speziell für NE-Werkstoffe, zum langfristigen Erhalt scharfer Schneiden und homogener Abnutzung
- Polierte Spanräume für direkte Abführung der Späne
- Auf Volumenzerspanung und Schlichtoberflächen abgestimmte Hochleistungsgeometrie



EINE SPEZIELLE KANTEN-PRÄPARATION SORGT FÜR:

- Durchgehend homogene Schneidkante
- Gleichmäßige Schnittkraftverteilung
- Verbesserung der erzeugten Oberfläche am Bauteil
- Kontrollierten und gleichmäßigen Verschleiß





ERLEBEN SIE UNSERE
EXN1-SERIE IN ACTION

VOR DER KANTEN- PRÄPARATION



NACH DER KANTEN- PRÄPARATION






EXPERT N1 PERFORMMAKER (M01) Z2



► IN ACTION

Angepasste Stirn
zum Prozesssicheren
Rampen und Helikalen
Eintauchen




- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Entwickelt für den Einsatz im Hochgeschwindigkeitsbereich
- In 2xD erhältlich
- Als HA verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung

EXPERT N1 PERFORMMAKER (M01) Z3






► IN ACTION




Angepasste Stirn
zum Prozesssicheren
Rampen und Helikalen
Eintauchen

Mit und ohne zentraler
Innenkühlung erhältlich




- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Als scharfkantige Ausführung und mit Kantenschutz verfügbar
- In 2xD und 3xD in normaler Ausführung erhältlich
- In 1,5xD in langer Ausführung erhältlich
- Als HA und HB verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung

EXPERT N1 PERFORMMAKER (M01) Z2-3



Optimierte Stirn für
helikales Eintauchen in
allen Kunststoffen




- Extra scharfe Schneiden für einen glatten und weichen Schnitt in allen Kunststoffen
- Hochpolierte Spanräume für optimierte Spanabfuhr
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf
- Als HA verfügbar
- Jetzt mit Update auf ASR-Beschichtung


EXPERT N1 PERFORMMAKER (M01) Z4




► IN ACTION



Verstärkte Stirn
mit zwei Schneiden bis
zur Mitte, zum Prozess-
sicheren Rampen und
helikalen Eintauchen



- Extra große Spankammern für ideale Spanabfuhr, auch in der Vollnut und bei hoher seitlicher Zustellung
- Variable Drallsteigung für ruhigen Lauf
- Spezielle Ungleichteilung für weichen Schnitt
- In 2xD erhältlich
- Als HA und HB verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung



EXPERT N1 SLOTMAKER (M02) Z3




► IN ACTION

- Schruppverzahnung für kleinste Späne in der Volumenerspanung
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- In 2xD und 3xD erhältlich
- Als HA und HB verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung

Angepasste Stirn zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen

Mit und ohne zentrale Innenkühlung erhältlich





EXPERT N1 CHIPMAKER (M03) Z4



► IN ACTION

- Spanbrecher für definierte Spanlänge und Vermeidung von Spanansammlungen
- Angepasste Spankammern für ideale Spanabfuhr, auch bei hoher seitlicher Zustellung
- Variable Drallsteigung für ruhigen Lauf
- Spezielle Ungleichteilung für weichen Schnitt
- In 3xD, 4xD und 5xD erhältlich
- Als HA und HB verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung

Verstärkte Stirn mit zwei Schneiden bis zur Mitte, zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen




EXPERT N1 CHIPMAKER (M03) Z4

- Spezielle Luftfahrtausführung optimiert auf vibrationsfreies Fräsen und ideale Spanabfuhr bei dünnwandigen Werkstücken und komplexen Innenbearbeitungen
- Angepasste Spanbrecher für definierte Spanlänge und höchste Standzeiten
- Variable Drallsteigung kombiniert mit spezieller Ungleichteilung für weichen Schnitt und ruhigen Lauf
- In 3,5xD erhältlich
- Als HA verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung

Verstärkte Stirn zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen

Mit zentraler Innenkühlung und großen Eckenradien

Radiustoleranz abhängig nach Eckenradius
 $\leq 1,5 \text{ mm} = \pm 0,003 \text{ mm}$
 $> 1,5 \text{ mm} = \pm 0,005 \text{ mm}$




EXPERT N1 MIRRORMAKER (M04) Z6




► IN ACTION

- Sechs ultrascharfe und geläppte Schneiden sorgen für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
- Spezielle Spankammern ausgelegt für den Abtransport besonders langer und feiner Späne
- Variable Drallsteigung für ruhigen Lauf
- Spezielle Ungleichteilung für weichen Schnitt
- In 3xD, 4xD und 5xD erhältlich
- Als HA verfügbar
- ASR-Beschichtung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen

Schlichtfase an der Stirn für glatte Werkstückoberflächen






Schlichtfäse an der Stirn für glatte Werkstückoberflächen

Mit zentraler Innenkühlung und großen Eckenradien

Radiustoleranz abhängig nach Eckenradius
 $\leq 1,5 \text{ mm} = \pm 0,003 \text{ mm}$
 $> 1,5 \text{ mm} = \pm 0,005 \text{ mm}$




EXPERT N1 MIRRORMAKER (M04) Z5




► IN ACTION

- Spezielle Luftfahrtausführung optimiert auf vibrationsfreies Fräsen und ideale Spanabfuhr bei dünnwandigen Werkstücken und komplexen Innenbearbeitungen
- Fünf ultrascharfe und geläppte Schneiden sorgen für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
- Spezielle Spankammern ausgelegt für den Abtransport besonders langer und feiner Späne
- In 3,5xD erhältlich
- Als HA verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung



Angepasste Stirn zum Prozesssicheren Einstechen und Fräsen von Nuten



EXPERT N1 BALANCEMAKER (M05) Z1



► IN ACTION


- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
- Optimierte Einschneidengeometrie für ruhigen Lauf und geringste Unwucht
- Entwickelt für den Einsatz im Hochgeschwindigkeitsbereich
- Extra große Spankammer für ein extremes Spanvolumen
- In normaler und langer Ausführung erhältlich
- Als HA verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung



Angepasste Stirn zum Prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen

Eckenradien bis $R=4,0$ zum Konturfräsen erhältlich

Radiustoleranz abhängig nach Eckenradius
 $\leq 1,5 \text{ mm} = \pm 0,003 \text{ mm}$
 $> 1,5 \text{ mm} = \pm 0,005 \text{ mm}$




EXPERT N1 FORMMAKER (M06) Z3



► IN ACTION

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- In 2xD in normaler Ausführung erhältlich
- In 1,5xD in langer Ausführung erhältlich
- Als HA verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung


EXPERT N1 FORMMAKER (M06) Z2



Angepasste Stirn zum Prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen

Eckenradien bis $R = 2,0 \text{ mm}$ zum Konturfräsen erhältlich

Radiustoleranz abhängig nach Eckenradius
 $\leq 1,5 \text{ mm} = \pm 0,003 \text{ mm}$
 $> 1,5 \text{ mm} = \pm 0,005 \text{ mm}$






Verstärkte Stirn mit zwei Schneiden bis zur Mitte, zum Prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen

Eckenradien bis $R = 4,0 \text{ mm}$ zum Konturfräsen erhältlich

Radiustoleranz abhängig nach Eckenradius
 $\leq 1,5 \text{ mm} : \pm 0,003 \text{ mm}$
 $> 1,5 \text{ mm} : \pm 0,005 \text{ mm}$



EXPERT N1 FORMMAKER (M06) Z4

- Vier Schneiden für beste Performance und Stabilität
- Extra große Spankammern für ideale Spanabfuhr, auch in der Vollnut und bei hoher seitlicher Zustellung
- Variable Drallsteigung für ruhigen Lauf
- Spezielle Ungleichteilung für weichen Schnitt
- In 2xD erhältlich
- Als HA verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung



► IN ACTION



Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit beim Abzeilen

Radiustoleranz abhängig nach Radius
 $\leq 2 \text{ mm} = \pm 0,003 \text{ mm}$
 $> 2 \text{ mm} = \pm 0,005 \text{ mm}$




EXPERT N1 ROWMAKER (M08) Z2

- Entwickelt für den Einsatz im Hochgeschwindigkeitsbereich
- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Spezielle Spankammern ausgelegt auf optimalen Spanabtransport beim Schruppen und Schlichten
- In 1xD in kurzer und langer Ausführung erhältlich
- Als HA verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung




► IN ACTION



► IN ACTION

Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit beim Abzeilen

Radiustoleranz abhängig nach Radius
 $\leq 2 \text{ mm} = \pm 0,003 \text{ mm}$
 $> 2 \text{ mm} = \pm 0,005 \text{ mm}$




EXPERT N1 ROWMAKER (M08) Z4

- Entwickelt für den Einsatz im Hochgeschwindigkeitsbereich
- Vier Schneiden mit definierter Mikrofase für beste Maßhaltigkeit bei hohen Abtragsraten
- Angepasste Spankammern ausgelegt auf optimalen Spanabtransport beim Schruppen und Schlichten
- In 2xD in kurzer und langer Ausführung erhältlich
- Als HA verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung


EXPERT N1 PERFORMMAKER MICRO (M15) Z2

- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Angepasster Kern für ruhigen Lauf
- Polierte Spanräume für ideale Spanevakuierung
- Engste Toleranzen für hochgenaue Fertigung
 - Freistellungsdurchmesser: $0/-0,02 \text{ mm}$
 - Schneidendurchmesser: $-0,001/-0,006 \text{ mm}$
- Als HA verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung



Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit

Von Schneiden $\varnothing 0,2 - 2,5 \text{ mm}$ erhältlich






EXPERT N1 FORMMAKER MICRO (M16) Z2

Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit beim Abzeilen

Von Schneiden Ø 0,2 - 3 mm erhältlich

Mit R=0,05 mm bis R=0,5 mm erhältlich

Radiustoleranz 0/-0,003 mm (gemessen von 0-90°)



- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Angepasster Kern für ruhigen Lauf
- Polierte Spanräume für ideale Spanevakuierung
- Engste Toleranzen für hochgenaue Fertigung
 - Freistellungsdurchmesser: 0/-0,02 mm
 - Schneidendurchmesser: -0,001/-0,006 mm
- Als HA verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung




EXPERT N1 ROWMAKER MICRO (M17) Z2



Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit beim Abzeilen

Von Schneiden Ø 0,1 - 3 mm erhältlich

Radiustoleranz 0/-0,003 mm (gemessen von 0-90°)



- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Angepasster Kern für ruhigen Lauf
- Polierte Spanräume für ideale Spanevakuierung
- In normaler und langer Ausführung erhältlich
- Engste Toleranzen für hochgenaue Fertigung
 - Freistellungsdurchmesser: 0/-0,02 mm
 - Schneidendurchmesser: -0,001/-0,006 mm
- Als HA verfügbar
- Mit ASR-Beschichtung

ANWENDUNGSBEISPIELE

DIE EXN1-SERIE IM EINSATZ

Fertigung von hochpräzisen Schienen aus AlMg3 mit 240 N/mm².

Bisher setzte der Kunde Standardaluminiumfräser mit ZrN-Beschichtung ein.


Durch Umstellung auf die H&V EXN1-Serie (PERFORMMAKER & MIRRORMAKER) konnte die Fertigungszeit pro Bauteil um mehr als 50 %

gesenkt werden. Dies konnte durch größere Zustellungen und höhere Vorschübe erzielt werden. Ebenfalls wurde dadurch die Oberflächengüte auf eine Rauheit (Ra) von unter 1µm verbessert.

BEISPIELE ZERSPANNUNGSPARAMETER BEIM SCHRUPPEN IN DER VOLLNUT
SCHAFTFRÄSER 3-SCHNEIDEN, Ø 12, 2XD

	Ae	Ap	Fz (mm/Z)	Vc (m/min)
EXN1 Performmaker Z3 2XD ASR	1xD	1,5xD	0,25	480
Mitbewerber ZrN Z3	1xD	1,5xD	0,1	480
Mitbewerber TAC Z3	1xD	1,5xD	0,12	480

Werkzeugmatrix EXN1-Serie



ALPHA SLIDE RAINBOW


ASR | Innovative Beschichtung – unsere Schicht aus tetragonalem Kohlenstoff

Klassische TAC-Schichten zeichnen sich in der Regel durch ihre hohe Härte, sehr gute Verschleißfestigkeit und solide Gleiteigenschaften aus. So auch unsere bisherige TAC Alpha Schicht.

Unsere AlphaSlide Rainbow (ASR) kann man sozusagen als TAC 2.0 bezeichnen. Durch einen neuartigen Beschichtungsprozess, bei dem unter anderem komplett auf Wasserstoff verzichtet wird, konnten wir:

- Die sp3-Bindungen auf über 85% erhöhen
- Die Schichtdicke auf unter < 1µm reduzieren
- Die Schichthärte auf ca. 4500 HV verringern

AUFBAU ALPHASLIDE RAINBOW (ASR)



ULTRADÜNNER
TETRAGONALER
KOHLENSTOFF

VERBINDUNGS-
LAYER

SUBSTRAT

ASR Verbesserungen zur klassischen TAC-Schicht (TAC Alpha)

- Erhöhte Standzeit im Schruppen bei Vollnut, Besäumen und Abzeilen
- Bessere Oberflächengüte des Werkstücks im Schlichten beim Besäumen und Abzeilen
- Höhere Glätte (nahezu frei von Droplets) und damit verringerter Reibungskoeffizient. Gewährleistet idealen Spanabfluss, selbst in unpolierten Spanräumen
- Perfekter Erhalt der scharfen Schneiden durch Unterstützung von natürlicher Geometrie und definierter Kantenpräparation
- Hohe Stabilität der Schicht und Schneidkanten, auch in instabilen Zerspanungssituationen (bspw. Vibrationen)
- Unterbindung von Aufbauschneiden, selbst bei ungünstigen Anwendungsszenarien in Kleblegierungen

ALPHASLIDE RAINBOW ASR - AUF EINEN BLICK

Aufbau	Komplett wasserstofffrei
Schichtdicke	< 1 µm
Sp3-Bindungen	> 85%
Schichthärte	ca. 4500 HV
Biokompatibilität	100%*
Reibwert	Reibungskoeffizient: ca. 0,05 (trocken auf Stahl)
max. Einsatztemperatur	ca. 420-450 °C, trocken und nass
Hauptanwendung	Aluminium (Knet- und Gusslegierungen), Kunststoff, Kupfer
Nebenanwendung (bedingte Eignung)	CFK/GFK, Graphit, Ti-Legierungen und Holz

* Die Biokompatibilität muss kundenseitig für die jeweilige Anwendung separat geprüft werden

UNSERE EXN1-SERIE

IM DETAIL - SCHICHTVERGLEICH




Vergleich der Standzeit beim Schruppen in AlMg3

Auch im umfassenden Feldtest auf Standzeit hat sich unsere AlphaSlide Rainbow gegenüber unserer bisherigen TAC Alpha und den Beschichtungen der Mitbewerber erfolgreich durchgesetzt.


STANDZEITKRITERIUM = AUFBAUSCHNEIDE UND AUSBRÜCHE

EXN1-M01-0103-16 (Schafffräser 3-Schneiden, Ø 16, 2xD)	Anzahl Bauteile
AlphaSlide Rainbow	1500
TAC Alpha (bisherige Schicht)	1150
Mitbewerber TAC	1200
Mitbewerber ZrN	1050

Vergleich der Oberflächengüte beim Schruppen mit direkt anschließendem Schlichtvorgang in AlMg3



Messwert*	AlphaSlide Rainbow (ASR)	TAC Alpha (bisherige Schicht)	TAC Mitbewerber	ZrN Mitbewerber
Geradheit	0,0012 mm	0,0026 mm	0,0097 mm	0,0092 mm
Rauheit (Ra)	0,810 µm	1,06 µm	1,821 µm	2,133 µm



Technische Parameter Schruppen		Technische Parameter Schlichten	
Vc	450 m/min	Vc	450 m/min
fz	0,14 mm/Z	fz	0,05 mm/Z
ap	30 mm	ap	30 mm
ae	4 mm	ae	0,2 mm
Spannung	Hydrodehn	Spannung	Hydrodehn
Kühlung	KSS		

*Ermittelt mittels Messtaster am bearbeiteten Werkstück

DIGITAL SERVICES



VERTRIEBS-PARTNER

Wir ermöglichen Unternehmen auf der ganzen Welt die Herstellung ihrer Produkte. Dazu arbeiten wir mit zuverlässigen Partnern auf internationaler Bühne zusammen, über die auch Sie unsere Fräser beziehen können. Damit unsere Werkzeuge immer ganz genau dort sind, wo sie gebraucht werden. Nämlich bei Ihnen.

ENTDECKEN SIE JETZT UNSERE VERTRIEBSPARTNER - WELTWEIT



Alle Produkte der EXN1-Serie im Shop entdecken

Entdecken Sie die Produkte der EXN1-Serie online oder suchen Sie anhand verschiedener Produkteigenschaften nach dem idealen Werkzeug für Ihre Anwendung. Auf unserer Onlineplattform finden Sie mit Sicherheit auch für Ihr Zerspanungsszenario die passenden Fräser.



JETZT ENTDECKEN

KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an. Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.

FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.



NUMMERIERUNGSSYSTEM

UNTERSCHIEDUNGSMERKMALE

PRODUKTLINIE

- BC Basic
- EX Expert

WERKZEUGTYP

- D Drilling
- M Milling
- T Threading
- R Reaming

WERKZEUGAUSFÜHRUNG

- M01 Schafffräser | PERFORMMAKER
- M02 Schrufffräser | SLOTMAKER
- M03 Trochoidalfräser | CHIPMAKER
- M04 Schlichtfräser | MIRRORMAKER
- M05 Einschneidenfräser | BALANCEMAKER
- M06 Torusfräser | FORMMAKER
- M07 Stirntorusfräser | BLADEMAKER
- M08 Vollradiusfräser | ROWMAKER
- M09 Entgrater | CHAMFMAKER
- M10 Vor- und Rückwärtsentgrater | FB CHAMFMAKER
- M11 Viertelkreisfräser | ROUNDMAKER
- M12 Vor- und Rückwärtsviertelkreis Fräser | FB ROUNDMAKER
- M13 Gravierfräser | TEXTMAKER
- M14 Konische Fräser | SLOPEMAKER
- M15 Micro-Schafffräser | PERFORMMAKER MICRO
- M16 Micro-Torusfräser | FORMMAKER MICRO
- M17 Micro-Vollradiusfräser | ROWMAKER MICRO

EX N 1 - M 01 - 0293

HAUPTANWENDUNG

- PK Steel & Cast Iron
- H Hardened Steel
- M Stainless Steel
- O Graphite, CRP/GRP
- T Titanium
- S Superalloy
- N NF Material
- U Universal

VERSION

- 1 Version 1.0
- 2 Version 2.0
- 3 Version 3.0

WEITERE UNTERSCHIEDUNGSMERKMALE

EX N 1 - M 01 - 0293 - 12/0,5

PRODUKTIDENT

z.B. 0023

ABMESSUNG



- 3x10 Schneidendurchmesser x Freistellung
- 12/0,5 Schneidendurchmesser / Eckenradius
- 10 Durchmesser



Kühlung	
Toleranz	e8
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HA		90°

- Extra scharfe Schneiden für einen glatten und weichen Schnitt in allen Kunststoffen
- Hochpolierte Spanräume für optimierte Spanabfuhr
- Spezielle Spiralsteigung für ruhigen Lauf



EXN1-M01-0013	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z		α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#		
1	1,0	0,9	5,0	8,0	50,0	3,0	2	20	20
2	2,0	1,85	8,0	11,0	50,0	3,0	2	20	20
3	3,0	2,8	11,0	14,0	50,0	3,0	2	20	20
4	4,0	3,8	13,0	16,0	54,0	4,0	2	20	20
5	5,0	4,8	15,0	18,0	54,0	5,0	2	20	20
6	6,0	5,8	16,0	21,0	65,0	6,0	2	20	20
8	8,0	7,8	22,0	27,0	70,0	8,0	2	20	20
10	10,0	9,8	25,0	32,0	72,0	10,0	2	20	20
12	12,0	11,8	28,0	38,0	83,0	12,0	3	20	20
14	14,0	13,8	30,0	42,0	83,0	14,0	3	20	20
16	16,0	15,8	36,0	44,0	92,0	16,0	3	20	20
20	20,0	19,8	41,0	54,0	104,0	20,0	3	20	20



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
N NON-FERROUS							
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500						
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600						
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600						
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650						
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250						
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	480	480	480	525	1	1
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	420	420	420	465	0,9	0,8

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 5.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren. Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar. Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 5.1



D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
mm	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
1	5	1°	0,004	1	1	0,007	0,3	L2max	0,018	0,2	L2max	0,0098	0,25	L2max	0,0085
2	8	1°	0,006	2	2	0,01	0,6	L2max	0,02	0,2	L2max	0,014	0,5	L2max	0,0121
3	11	1,2°	0,008	3	3	0,012	0,9	L2max	0,021	0,2	L2max	0,0168	0,75	L2max	0,0145
4	13	1,2°	0,012	4	4	0,02	1,2	L2max	0,023	0,2	L2max	0,028	1	L2max	0,0242
5	15	1,5°	0,015	5	5	0,025	1,5	L2max	0,025	0,2	L2max	0,035	1,25	L2max	0,0303
6	16	2°	0,025	6	6	0,04	1,8	L2max	0,03	0,2	L2max	0,056	1,5	L2max	0,0485
8	22	2,5°	0,03	8	8	0,05	2,4	L2max	0,035	0,2	L2max	0,07	2	L2max	0,0606
10	25	3°	0,04	10	10	0,055	3	L2max	0,04	0,2	L2max	0,077	2,5	L2max	0,0667
12	28	4°	0,048	12	12	0,075	3,6	L2max	0,045	0,2	L2max	0,105	3	L2max	0,0909
14	30	4,5°	0,05	14	14	0,085	4,2	L2max	0,048	0,2	L2max	0,119	3,5	L2max	0,1031
16	36	5°	0,055	16	16	0,09	4,8	L2max	0,05	0,2	L2max	0,126	4	L2max	0,1091
20	41	5°	0,06	20	20	0,11	6	L2max	0,055	0,2	L2max	0,154	5	L2max	0,1334



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HSC	HPC	
Anwendung				
Eigenschaften	HA	2xD		

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 1,5xD ins Volle
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Für den Einsatz auf Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschinen ausgelegt



EXN1-M01-0043	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z		α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#		
1	1,0	0,9	3,0	5,0	57,0	6,0	2	38	20
2	2,0	1,8	6,0	8,0	57,0	6,0	2	38	20
3	3,0	2,8	8,0	13,0	57,0	6,0	2	38	20
4	4,0	3,7	13,0	18,0	57,0	6,0	2	38	20
6	6,0	5,5	16,0	21,0	57,0	6,0	2	38	20
8	8,0	7,5	22,0	27,0	63,0	8,0	2	38	20
10	10,0	9,4	25,0	30,0	72,0	10,0	2	38	20
12	12,0	11,4	28,0	33,0	83,0	12,0	2	38	20
16	16,0	15,4	36,0	41,0	92,0	16,0	2	38	20
20	20,0	19,4	41,0	51,0	104,0	20,0	2	38	20



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1



D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
mm	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
1	3	1°	0,018	1	1	0,025	0,3	L2max	0,018	0,2	L2max	0,035	0,25	L2max	0,0303
2	6	1°	0,025	2	2	0,035	0,6	L2max	0,02	0,2	L2max	0,05	0,5	L2max	0,0433
3	8	1,2°	0,035	3	3	0,05	0,9	L2max	0,021	0,2	L2max	0,07	0,75	L2max	0,0606
4	13	1,2°	0,05	4	4	0,06	1,2	L2max	0,023	0,2	L2max	0,08	1	L2max	0,0693
6	16	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,11	1,5	L2max	0,0953
8	22	2°	0,08	8	8	0,09	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,12	2	L2max	0,1039
10	25	2,5°	0,09	10	10	0,11	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,14	2,5	L2max	0,1212
12	28	3°	0,1	12	12	0,13	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,16	3	L2max	0,1386
16	36	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,19	4	L2max	0,1645
20	41	5°	0,18	20	20	0,2	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,23	5	L2max	0,1992



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC			
Anwendung					
Eigenschaften	HA	≠	2xD		90°

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
-
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 2xD ins Volle
-
- Scharfkantige Ausführung ohne Kantenschutz



EXN1-M01-0093	D1 mm	D3 mm	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm	z #	α °
2	2,0	1,8	6,0	12,0	57,0	6,0	3	45
3	3,0	2,7	8,0	14,0	57,0	6,0	3	45
4	4,0	3,7	11,0	16,0	57,0	6,0	3	45
5	5,0	4,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	45
6	6,0	5,7	13,0	20,0	57,0	6,0	3	45
8	8,0	7,4	21,0	26,0	63,0	8,0	3	45
10	10,0	9,2	22,0	31,0	72,0	10,0	3	45
12	12,0	11,0	26,0	37,0	83,0	12,0	3	45
16	16,0	15,0	36,0	43,0	92,0	16,0	3	45
20	20,0	19,0	41,0	53,0	104,0	20,0	3	45



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren. Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar. Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
mm	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
2	6	1°	0,025	2	2	0,04	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max	0,06	0,5	L2max	0,052
3	8	1°	0,04	3	3	0,05	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max	0,07	0,75	L2max	0,0606
4	11	1,2°	0,05	4	4	0,06	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max	0,08	1	L2max	0,0693
5	13	1,2°	0,055	5	5	0,07	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,09	1,25	L2max	0,0779
6	13	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,11	1,5	L2max	0,0953
8	21	2°	0,08	8	8	0,09	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,12	2	L2max	0,1039
10	22	2,5°	0,09	10	10	0,11	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,14	2,5	L2max	0,1212
12	26	3°	0,1	12	12	0,13	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,16	3	L2max	0,1386
16	36	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,19	4	L2max	0,1645
20	41	5°	0,18	20	20	0,2	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,23	5	L2max	0,1992



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC			
Anwendung					
Eigenschaften	HB	≠	2xD		90°

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 2xD ins Volle
- Scharfkantige Ausführung ohne Kantenschutz



Schruppen					Schlichten				
[Progress bar]					[Progress bar]				
ungeeignet					optimal				

EXN1-M01-0094	D1 mm	D3 mm	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm	z #	α °
2	2,0	1,8	6,0	12,0	57,0	6,0	3	45
3	3,0	2,7	8,0	14,0	57,0	6,0	3	45
4	4,0	3,7	11,0	16,0	57,0	6,0	3	45
5	5,0	4,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	45
6	6,0	5,7	13,0	20,0	57,0	6,0	3	45
8	8,0	7,4	21,0	26,0	63,0	8,0	3	45
10	10,0	9,2	22,0	31,0	72,0	10,0	3	45
12	12,0	11,0	26,0	37,0	83,0	12,0	3	45
16	16,0	15,0	36,0	43,0	92,0	16,0	3	45
20	20,0	19,0	41,0	53,0	104,0	20,0	3	45



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.



Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
2	6	1°	0,025	2	2	0,04	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max	0,06	0,5	L2max	0,052
3	8	1°	0,04	3	3	0,05	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max	0,07	0,75	L2max	0,0606
4	11	1,2°	0,05	4	4	0,06	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max	0,08	1	L2max	0,0693
5	13	1,2°	0,055	5	5	0,07	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,09	1,25	L2max	0,0779
6	13	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,11	1,5	L2max	0,0953
8	21	2°	0,08	8	8	0,09	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,12	2	L2max	0,1039
10	22	2,5°	0,09	10	10	0,11	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,14	2,5	L2max	0,1212
12	26	3°	0,1	12	12	0,13	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,16	3	L2max	0,1386
16	36	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,19	4	L2max	0,1645
20	41	5°	0,18	20	20	0,2	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,23	5	L2max	0,1992

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC			
Anwendung					
Eigenschaften	HA	≠	2xD		45°

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 2xD ins Volle



EXN1-M01-0103	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	45°	α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
2	2,0	1,8	5,0	10,0	57,0	6,0	3	0,05	45
3	3,0	2,7	8,0	12,0	57,0	6,0	3	0,10	45
4	4,0	3,7	11,0	18,0	57,0	6,0	3	0,10	45
5	5,0	4,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	0,10	45
6	6,0	5,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	0,20	45
8	8,0	7,4	21,0	25,0	63,0	8,0	3	0,20	45
10	10,0	9,2	22,0	30,0	72,0	10,0	3	0,20	45
12	12,0	11,0	26,0	36,0	83,0	12,0	3	0,20	45
16	16,0	15,0	36,0	42,0	92,0	16,0	3	0,20	45
20	20,0	19,0	41,0	52,0	104,0	20,0	3	0,20	45



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
∅	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
2	5	1°	0,025	2	2	0,04	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max	0,06	0,5	L2max	0,052
3	8	1°	0,04	3	3	0,05	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max	0,07	0,75	L2max	0,0606
4	11	1,2°	0,05	4	4	0,06	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max	0,08	1	L2max	0,0693
5	13	1,2°	0,055	5	5	0,07	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,09	1,25	L2max	0,0779
6	13	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,11	1,5	L2max	0,0953
8	21	2°	0,08	8	8	0,09	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,12	2	L2max	0,1039
10	22	2,5°	0,09	10	10	0,11	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,14	2,5	L2max	0,1212
12	26	3°	0,1	12	12	0,13	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,16	3	L2max	0,1386
16	36	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,19	4	L2max	0,1645
20	41	5°	0,18	20	20	0,2	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,23	5	L2max	0,1992



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC				
Anwendung						
Eigenschaften	HB	≠	2xD		45°	

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 2xD ins Volle



Schruppen					Schlichten				
[Progress bar: un geeignet to optimal]					[Progress bar: un geeignet to optimal]				

EXN1-M01-0104	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	45°	α	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°	
2	2,0	1,8	5,0	10,0	57,0	6,0	3	0,05	45	20
3	3,0	2,7	8,0	12,0	57,0	6,0	3	0,10	45	20
4	4,0	3,7	11,0	18,0	57,0	6,0	3	0,10	45	20
5	5,0	4,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	0,10	45	20
6	6,0	5,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	0,20	45	20
8	8,0	7,4	21,0	25,0	63,0	8,0	3	0,20	45	20
10	10,0	9,2	22,0	30,0	72,0	10,0	3	0,20	45	20
12	12,0	11,0	26,0	36,0	83,0	12,0	3	0,20	45	20
16	16,0	15,0	36,0	42,0	92,0	16,0	3	0,20	45	20
20	20,0	19,0	41,0	52,0	104,0	20,0	3	0,20	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
mm	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
2	5	1°	0,025	2	2	0,04	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max	0,06	0,5	L2max	0,052
3	8	1°	0,04	3	3	0,05	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max	0,07	0,75	L2max	0,0606
4	11	1,2°	0,05	4	4	0,06	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max	0,08	1	L2max	0,0693
5	13	1,2°	0,055	5	5	0,07	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,09	1,25	L2max	0,0779
6	13	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,11	1,5	L2max	0,0953
8	21	2°	0,08	8	8	0,09	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,12	2	L2max	0,1039
10	22	2,5°	0,09	10	10	0,11	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,14	2,5	L2max	0,1212
12	26	3°	0,1	12	12	0,13	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,16	3	L2max	0,1386
16	36	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,19	4	L2max	0,1645
20	41	5°	0,18	20	20	0,2	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,23	5	L2max	0,1992





Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HPC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA \neq 1,5xD	



- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten
- Lange Ausführung für tiefere Kavitäten



EXN1-M01-0113	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	α	α	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°	
2	2,0	1,8	4,0	13,0	83,0	6,0	3	0,05	45	20
3	3,0	2,7	5,0	18,0	83,0	6,0	3	0,10	45	20
4	4,0	3,7	6,5	24,0	83,0	6,0	3	0,10	45	20
5	5,0	4,7	8,0	30,0	83,0	6,0	3	0,10	45	20
6	6,0	5,7	10,0	42,0	83,0	6,0	3	0,20	45	20
8	8,0	7,4	13,0	62,0	100,0	8,0	3	0,20	45	20
10	10,0	9,2	16,0	58,0	100,0	10,0	3	0,20	45	20
12	12,0	11,0	19,0	73,0	120,0	12,0	3	0,20	45	20
16	16,0	15,0	25,0	100,0	150,0	16,0	3	0,20	45	20
20	20,0	19,0	32,0	98,0	150,0	20,0	3	0,20	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	Materialgroup Factor fz / a
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	280	280	280	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	260	260	260	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	240	240	240	0,9
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	120	120	120	0,8
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	280	280	280	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	200	200	200	0,7
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	170	170	170	0,6

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing		
			fz (mm/Z)	ae = 1xD (mm)	ap = 1xD (mm)	fz (mm/Z)	ae = 0,3xD (mm)	ap (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)	ap (mm)
2	4	1°	0,012	2	2	0,03	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max
3	5	1°	0,02	3	3	0,04	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max
4	6,5	1,2°	0,025	4	4	0,05	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max
5	8	1,2°	0,035	5	5	0,065	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max
6	10	1,5°	0,04	6	6	0,07	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max
8	13	2°	0,045	8	8	0,075	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max
10	16	2,5°	0,05	10	10	0,09	3	L2max	0,035	0,2	L2max
12	19	3°	0,055	12	12	0,1	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max
16	25	4°	0,06	16	16	0,12	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max
20	32	5°	0,07	20	20	0,14	6	L2max	0,05	0,2	L2max



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow




Strategie	HPC	
Anwendung		
Eigenschaften	HB \neq 1,5xD 45°	



- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen

- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Zum Schruppen und Schlichten

- Lange Ausführung für tiefere Kavitäten



EXN1-M01-0114	D1 mm 	D3 mm 	L2 mm 	L3 mm 	L1 mm 	D2 mm 	z # 			α
2	2,0	1,8	4,0	13,0	83,0	6,0	3	0,05	45	20
3	3,0	2,7	5,0	18,0	83,0	6,0	3	0,10	45	20
4	4,0	3,7	6,5	24,0	83,0	6,0	3	0,10	45	20
5	5,0	4,7	8,0	30,0	83,0	6,0	3	0,10	45	20
6	6,0	5,7	10,0	42,0	83,0	6,0	3	0,20	45	20
8	8,0	7,4	13,0	62,0	100,0	8,0	3	0,20	45	20
10	10,0	9,2	16,0	58,0	100,0	10,0	3	0,20	45	20
12	12,0	11,0	19,0	73,0	120,0	12,0	3	0,20	45	20
16	16,0	15,0	25,0	100,0	150,0	16,0	3	0,20	45	20
20	20,0	19,0	32,0	98,0	150,0	20,0	3	0,20	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	Materialgroup Factor fz / a
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	280	280	280	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	260	260	260	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	240	240	240	0,9
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	120	120	120	0,8
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	280	280	280	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	200	200	200	0,7
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	170	170	170	0,6

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1



D1 	L2 	Immersion Angle 	Full Slot			Side Milling			Finishing		
			fz (mm/Z)	ae = 1xD (mm)	ap = 1xD (mm)	fz (mm/Z)	ae = 0,3xD (mm)	ap (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)	ap (mm)
2	4	1°	0,012	2	2	0,03	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max
3	5	1°	0,02	3	3	0,04	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max
4	6,5	1,2°	0,025	4	4	0,05	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max
5	8	1,2°	0,035	5	5	0,065	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max
6	10	1,5°	0,04	6	6	0,07	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max
8	13	2°	0,045	8	8	0,075	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max
10	16	2,5°	0,05	10	10	0,09	3	L2max	0,035	0,2	L2max
12	19	3°	0,055	12	12	0,1	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max
16	25	4°	0,06	16	16	0,12	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max
20	32	5°	0,07	20	20	0,14	6	L2max	0,05	0,2	L2max



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC			
Anwendung					
Eigenschaften	HA	≠	3xD		45°

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
-
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten



EXN1-M01-0123	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	45°	α	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°	
2	2,0	1,8	7,0	12,0	65,0	6,0	3	0,05	45	20
3	3,0	2,7	10,0	14,0	65,0	6,0	3	0,10	45	20
4	4,0	3,7	13,0	18,0	65,0	6,0	3	0,10	45	20
5	5,0	4,7	18,0	24,0	65,0	6,0	3	0,10	45	20
6	6,0	5,5	20,0	24,0	65,0	6,0	3	0,20	45	20
8	8,0	7,5	26,0	30,0	70,0	8,0	3	0,20	45	20
10	10,0	9,4	30,0	38,0	80,0	10,0	3	0,20	45	20
12	12,0	11,4	36,0	46,0	93,0	12,0	3	0,20	45	20
16	16,0	15,4	48,0	58,0	110,0	16,0	3	0,20	45	20
20	20,0	19,4	60,0	74,0	125,0	20,0	3	0,20	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1	ALUMINIUM alloyed <500	500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed <600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted <600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed <650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed <250	500	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic <100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic <150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.



Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
mm	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
2	7	1°	0,02	2	2	0,03	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max	0,045	0,5	L2max	0,039
3	10	1°	0,025	3	3	0,04	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max	0,055	0,75	L2max	0,0476
4	13	1,2°	0,035	4	4	0,05	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max	0,07	1	L2max	0,0606
5	18	1,2°	0,045	5	5	0,06	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,08	1,25	L2max	0,0693
6	20	1,5°	0,05	6	6	0,07	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,1	1,5	L2max	0,0866
8	26	2°	0,07	8	8	0,08	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,11	2	L2max	0,0953
10	30	2,5°	0,08	10	10	0,1	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,13	2,5	L2max	0,1126
12	36	3°	0,09	12	12	0,12	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,15	3	L2max	0,1299
16	48	4°	0,13	16	16	0,14	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,17	4	L2max	0,1472
20	60	5°	0,16	20	20	0,18	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,21	5	L2max	0,1819

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC			
Anwendung					
Eigenschaften	HB	≠	3xD		45°

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten



EXN1-M01-0124	D1 mm	D3 mm	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm	z #	45° mm	α °
2	2,0	1,8	7,0	12,0	65,0	6,0	3	0,05	45
3	3,0	2,7	10,0	14,0	65,0	6,0	3	0,10	45
4	4,0	3,7	13,0	18,0	65,0	6,0	3	0,10	45
5	5,0	4,7	18,0	24,0	65,0	6,0	3	0,10	45
6	6,0	5,5	20,0	24,0	65,0	6,0	3	0,20	45
8	8,0	7,5	26,0	30,0	70,0	8,0	3	0,20	45
10	10,0	9,4	30,0	38,0	80,0	10,0	3	0,20	45
12	12,0	11,4	36,0	46,0	93,0	12,0	3	0,20	45
16	16,0	15,4	48,0	58,0	110,0	16,0	3	0,20	45
20	20,0	19,4	60,0	74,0	125,0	20,0	3	0,20	45



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
N	NON-FERROUS						
1.1	ALUMINIUM alloyed <500	500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed <600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted <600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed <650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed <250	500	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic <100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic <150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC				
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax	
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2	7	1°	0,02	2	2	0,03	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max	0,045	0,5	L2max	0,039	
3	10	1°	0,025	3	3	0,04	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max	0,055	0,75	L2max	0,0476	
4	13	1,2°	0,035	4	4	0,05	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max	0,07	1	L2max	0,0606	
5	18	1,2°	0,045	5	5	0,06	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,08	1,25	L2max	0,0693	
6	20	1,5°	0,05	6	6	0,07	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,1	1,5	L2max	0,0866	
8	26	2°	0,07	8	8	0,08	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,11	2	L2max	0,0953	
10	30	2,5°	0,08	10	10	0,1	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,13	2,5	L2max	0,1126	
12	36	3°	0,09	12	12	0,12	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,15	3	L2max	0,1299	
16	48	4°	0,13	16	16	0,14	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,17	4	L2max	0,1472	
20	60	5°	0,16	20	20	0,18	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,21	5	L2max	0,1819	



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC			
Anwendung					
Eigenschaften	HA	≠	3xD		90°

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Zum Schruppen und Schlichten
- Scharfkantige Ausführung ohne Kantenschutz



Schruppen	Schlichten
ungeeignet	optimal

EXN1-M01-0133	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	°
2	2,0	1,8	7,0	12,0	65,0	6,0	3	45
3	3,0	2,7	10,0	14,0	65,0	6,0	3	45
4	4,0	3,7	13,0	18,0	65,0	6,0	3	45
5	5,0	4,7	18,0	24,0	65,0	6,0	3	45
6	6,0	5,5	20,0	24,0	65,0	6,0	3	45
8	8,0	7,5	26,0	30,0	70,0	8,0	3	45
10	10,0	9,4	30,0	38,0	80,0	10,0	3	45
12	12,0	11,4	36,0	46,0	93,0	12,0	3	45
16	16,0	15,4	48,0	58,0	110,0	16,0	3	45
20	20,0	19,4	60,0	74,0	125,0	20,0	3	45



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1	ALUMINIUM alloyed <500	500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed <600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted <600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed <650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed <250	500	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic <100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic <150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Für Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.



Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
∅	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
2	7	1°	0,02	2	2	0,03	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max	0,045	0,5	L2max	0,039
3	10	1°	0,025	3	3	0,04	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max	0,055	0,75	L2max	0,0476
4	13	1,2°	0,035	4	4	0,05	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max	0,07	1	L2max	0,0606
5	18	1,2°	0,045	5	5	0,06	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,08	1,25	L2max	0,0693
6	20	1,5°	0,05	6	6	0,07	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,1	1,5	L2max	0,0866
8	26	2°	0,07	8	8	0,08	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,11	2	L2max	0,0953
10	30	2,5°	0,08	10	10	0,1	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,13	2,5	L2max	0,1126
12	36	3°	0,09	12	12	0,12	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,15	3	L2max	0,1299
16	48	4°	0,13	16	16	0,14	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,17	4	L2max	0,1472
20	60	5°	0,16	20	20	0,18	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,21	5	L2max	0,1819

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC			
Anwendung					
Eigenschaften	HB	≠	3xD		90°

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Zum Schruppen und Schlichten
- Scharfkantige Ausführung ohne Kantenschutz



EXN1-M01-0134	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	α	
	mm Ø	mm Ø	mm	mm	mm	mm Ø	#	°	°
2	2,0	1,8	7,0	12,0	65,0	6,0	3	45	20
3	3,0	2,7	10,0	14,0	65,0	6,0	3	45	20
4	4,0	3,7	13,0	18,0	65,0	6,0	3	45	20
5	5,0	4,7	18,0	24,0	65,0	6,0	3	45	20
6	6,0	5,5	20,0	24,0	65,0	6,0	3	45	20
8	8,0	7,5	26,0	30,0	70,0	8,0	3	45	20
10	10,0	9,4	30,0	38,0	80,0	10,0	3	45	20
12	12,0	11,4	36,0	46,0	93,0	12,0	3	45	20
16	16,0	15,4	48,0	58,0	110,0	16,0	3	45	20
20	20,0	19,4	60,0	74,0	125,0	20,0	3	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Für Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
2	7	1°	0,02	2	2	0,03	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max	0,045	0,5	L2max	0,039
3	10	1°	0,025	3	3	0,04	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max	0,055	0,75	L2max	0,0476
4	13	1,2°	0,035	4	4	0,05	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max	0,07	1	L2max	0,0606
5	18	1,2°	0,045	5	5	0,06	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,08	1,25	L2max	0,0693
6	20	1,5°	0,05	6	6	0,07	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,1	1,5	L2max	0,0866
8	26	2°	0,07	8	8	0,08	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,11	2	L2max	0,0953
10	30	2,5°	0,08	10	10	0,1	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,13	2,5	L2max	0,1126
12	36	3°	0,09	12	12	0,12	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,15	3	L2max	0,1299
16	48	4°	0,13	16	16	0,14	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,17	4	L2max	0,1472
20	60	5°	0,16	20	20	0,18	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,21	5	L2max	0,1819



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC				
Anwendung						
Eigenschaften	HA	≠	RI	2xD		45°

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 2xD ins Volle
- Mit zentraler Innenkühlung



Schruppen					Schlichten				
ungeeignet					optimal				

EXN1-M01-0203	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	45°	α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
5	5,0	4,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	0,10	45
6	6,0	5,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	0,20	45
8	8,0	7,4	21,0	25,0	63,0	8,0	3	0,20	45
10	10,0	9,2	22,0	30,0	72,0	10,0	3	0,20	45
12	12,0	11,0	26,0	36,0	83,0	12,0	3	0,20	45
16	16,0	15,0	36,0	42,0	92,0	16,0	3	0,20	45
20	20,0	19,0	41,0	52,0	104,0	20,0	3	0,20	45



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / α	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
N NON-FERROUS							
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/α Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
mm	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
5	13	1,2°	0,055	5	5	0,07	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,09	1,25	L2max	0,0779
6	13	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,11	1,5	L2max	0,0953
8	21	2°	0,08	8	8	0,09	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,12	2	L2max	0,1039
10	22	2,5°	0,09	10	10	0,11	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,14	2,5	L2max	0,1212
12	26	3°	0,1	12	12	0,13	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,16	3	L2max	0,1386
16	36	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,19	4	L2max	0,1645
20	41	5°	0,18	20	20	0,2	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,23	5	L2max	0,1992



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC				
Anwendung						
Eigenschaften	HB	≠	R	2xD		45°

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 2xD ins Volle
- Mit zentraler Innenkühlung



Schruppen					Schlichten				
[Progress bar from 0% to 100%]					[Progress bar from 0% to 100%]				
ungeeignet					optimal				

EXN1-M01-0204	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	45° mm	°	α °
5	5,0	4,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	0,10	45	20
6	6,0	5,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	0,20	45	20
8	8,0	7,4	21,0	25,0	63,0	8,0	3	0,20	45	20
10	10,0	9,2	22,0	30,0	72,0	10,0	3	0,20	45	20
12	12,0	11,0	26,0	36,0	83,0	12,0	3	0,20	45	20
16	16,0	15,0	36,0	42,0	92,0	16,0	3	0,20	45	20
20	20,0	19,0	41,0	52,0	104,0	20,0	3	0,20	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
N NON-FERROUS							
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.


Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC				
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax	
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
5	13	1,2°	0,055	5	5	0,07	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,09	1,25	L2max	0,0779	
6	13	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,11	1,5	L2max	0,0953	
8	21	2°	0,08	8	8	0,09	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,12	2	L2max	0,1039	
10	22	2,5°	0,09	10	10	0,11	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,14	2,5	L2max	0,1212	
12	26	3°	0,1	12	12	0,13	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,16	3	L2max	0,1386	
16	36	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,19	4	L2max	0,1645	
20	41	5°	0,18	20	20	0,2	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,23	5	L2max	0,1992	




Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HPC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA \neq RI \neq 1,5xD 45°	



- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Zum Schruppen und Schlichten
- Mit zentraler Innenkühlung
- Lange Ausführung für tiefere Kavitäten



EXN1-M01-0213	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	45°	α	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#			
5	5,0	4,7	8,0	30,0	83,0	6,0	3	0,10	45	20
6	6,0	5,7	10,0	42,0	83,0	6,0	3	0,20	45	20
8	8,0	7,4	13,0	62,0	100,0	8,0	3	0,20	45	20
10	10,0	9,2	16,0	58,0	100,0	10,0	3	0,20	45	20
12	12,0	11,0	19,0	73,0	119,0	12,0	3	0,20	45	20
16	16,0	15,0	25,0	100,0	150,0	16,0	3	0,20	45	20
20	20,0	19,0	32,0	98,0	150,0	20,0	3	0,20	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	Materialgroup Factor fz / a
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	280	280	280	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	260	260	260	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	240	240	240	0,9
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	120	120	120	0,8
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	280	280	280	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	200	200	200	0,7
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	170	170	170	0,6

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing		
			fz (mm/Z)	ae = 1xD (mm)	ap = 1xD (mm)	fz (mm/Z)	ae = 0,3xD (mm)	ap (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)	ap (mm)
5	8	1,2°	0,035	5	5	0,065	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max
6	10	1,5°	0,04	6	6	0,07	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max
8	13	2°	0,045	8	8	0,075	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max
10	16	2,5°	0,05	10	10	0,09	3	L2max	0,035	0,2	L2max
12	19	3°	0,055	12	12	0,1	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max
16	25	4°	0,06	16	16	0,12	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max
20	32	5°	0,07	20	20	0,14	6	L2max	0,05	0,2	L2max



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HPC	
Anwendung		
Eigenschaften	HB \neq 1,5xD 45°	

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
-
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten
-
- Mit zentraler Innenkühlung
 - Lange Ausführung für tiefere Kavitäten



Schruppen	Schlichten
ungeeignet	optimal

EXN1-M01-0214	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	α	α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
5	5,0	4,7	8,0	30,0	83,0	6,0	3	0,10	45
6	6,0	5,7	10,0	42,0	83,0	6,0	3	0,20	45
8	8,0	7,4	13,0	62,0	100,0	8,0	3	0,20	45
10	10,0	9,2	16,0	58,0	100,0	10,0	3	0,20	45
12	12,0	11,0	19,0	73,0	119,0	12,0	3	0,20	45
16	16,0	15,0	25,0	100,0	150,0	16,0	3	0,20	45
20	20,0	19,0	32,0	98,0	150,0	20,0	3	0,20	45



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	Materialgroup Factor fz / a
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	280	280	280	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	260	260	260	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	240	240	240	0,9
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	120	120	120	0,8
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	280	280	280	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	200	200	200	0,7
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	170	170	170	0,6

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.



Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing		
			fz (mm/Z)	ae = 1xD (mm)	ap = 1xD (mm)	fz (mm/Z)	ae = 0,3xD (mm)	ap (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)	ap (mm)
5	8	1,2°	0,035	5	5	0,065	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max
6	10	1,5°	0,04	6	6	0,07	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max
8	13	2°	0,045	8	8	0,075	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max
10	16	2,5°	0,05	10	10	0,09	3	L2max	0,035	0,2	L2max
12	19	3°	0,055	12	12	0,1	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max
16	25	4°	0,06	16	16	0,12	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max
20	32	5°	0,07	20	20	0,14	6	L2max	0,05	0,2	L2max

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC		
Anwendung				
Eigenschaften	HA	≠	2xD	

- Extra große Spankammern für ideale Spanabfuhr
 - Ungleichteilung gepaart mit variabler Spiralsteigung für hohe Laufruhe
 - Verstärkte Stirn mit 2 Schneiden bis zur Mitte
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 1,5xD ins Volle
- Perfektioniert für hohe seitliche Zustellung und Vollnutfräsen



EXN1-M01-0293	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	α	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#		
2	2,0	1,8	6,0	13,0	57,0	6,0	4	38	20
3	3,0	2,7	10,0	14,0	57,0	6,0	4	38	20
4	4,0	3,7	13,0	18,0	57,0	6,0	4	38	20
5	5,0	4,5	14,0	18,0	57,0	6,0	4	38	20
6	6,0	5,5	16,0	21,0	57,0	6,0	4	38	20
8	8,0	7,5	22,0	27,0	63,0	8,0	4	38	20
10	10,0	9,4	25,0	30,0	72,0	10,0	4	38	20
12	12,0	11,4	28,0	33,0	83,0	12,0	4	38	20
16	16,0	15,4	36,0	41,0	92,0	16,0	4	38	20
20	20,0	19,4	41,0	51,0	104,0	20,0	4	38	20



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1	ALUMINIUM alloyed <500	500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed <600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted <600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed <650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed <250	500	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic <100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic <150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
mm	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
2	6	1°	0,02	2	2	0,03	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max	0,045	0,5	L2max	0,039
3	10	1°	0,03	3	3	0,04	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max	0,055	0,75	L2max	0,0476
4	13	1,2°	0,04	4	4	0,05	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max	0,07	1	L2max	0,0606
5	14	1,2°	0,045	5	5	0,065	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,08	1,25	L2max	0,0693
6	16	1,5°	0,05	6	6	0,07	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,1	1,5	L2max	0,0866
8	22	2°	0,07	8	8	0,09	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,12	2	L2max	0,1039
10	25	2,5°	0,09	10	10	0,1	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,14	2,5	L2max	0,1212
12	28	3°	0,1	12	12	0,13	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,16	3	L2max	0,1386
16	36	4°	0,12	16	16	0,15	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,18	4	L2max	0,1559
20	41	5°	0,15	20	20	0,18	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,22	5	L2max	0,1905



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC			
Anwendung					
Eigenschaften	HB	≠	2xD		

- Extra große Spankammern für ideale Spanabfuhr
 - Ungleichteilung gepaart mit variabler Spiralsteigung für hohe Laufruhe
 - Verstärkte Stirn mit 2 Schneiden bis zur Mitte
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 1,5xD ins Volle
- Perfektioniert für hohe seitliche Zustellung und Vollnutfräsen



EXN1-M01-0294	Schruppen				Schlichten					
	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	α		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	°		
2	2,0	1,8	6,0	13,0	57,0	6,0	4	38	20	
3	3,0	2,7	10,0	14,0	57,0	6,0	4	38	20	
4	4,0	3,7	13,0	18,0	57,0	6,0	4	38	20	
5	5,0	4,5	14,0	18,0	57,0	6,0	4	38	20	
6	6,0	5,5	16,0	21,0	57,0	6,0	4	38	20	
8	8,0	7,5	22,0	27,0	63,0	8,0	4	38	20	
10	10,0	9,4	25,0	30,0	72,0	10,0	4	38	20	
12	12,0	11,4	28,0	33,0	83,0	12,0	4	38	20	
16	16,0	15,4	36,0	41,0	92,0	16,0	4	38	20	
20	20,0	19,4	41,0	51,0	104,0	20,0	4	38	20	



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
N NON-FERROUS							
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.


Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
mm	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
2	6	1°	0,02	2	2	0,03	0,6	L2max	0,018	0,2	L2max	0,045	0,5	L2max	0,039
3	10	1°	0,03	3	3	0,04	0,9	L2max	0,02	0,2	L2max	0,055	0,75	L2max	0,0476
4	13	1,2°	0,04	4	4	0,05	1,2	L2max	0,021	0,2	L2max	0,07	1	L2max	0,0606
5	14	1,2°	0,045	5	5	0,065	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,08	1,25	L2max	0,0693
6	16	1,5°	0,05	6	6	0,07	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,1	1,5	L2max	0,0866
8	22	2°	0,07	8	8	0,09	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,12	2	L2max	0,1039
10	25	2,5°	0,09	10	10	0,1	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,14	2,5	L2max	0,1212
12	28	3°	0,1	12	12	0,13	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,16	3	L2max	0,1386
16	36	4°	0,12	16	16	0,15	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,18	4	L2max	0,1559
20	41	5°	0,15	20	20	0,18	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,22	5	L2max	0,1905

Kühlung	
Toleranz	e8
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC		
Anwendung				
Eigenschaften	HA	≠	2xD	

- Schrappverzahnung für kleinste Späne in der Volumenzerspannung
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum Schrappen, bis zu 2xD ins Volle
 - Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Auch zum trochoidalen Fräsen bestens geeignet



Schruppen	Schichten

EXN1-M02-0023	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
4	4,0	0,0	8,0	0,0	57,0	6,0	3	0,10	45
5	5,0	0,0	9,0	0,0	57,0	6,0	3	0,20	45
6	6,0	5,6	13,0	19,0	57,0	6,0	3	0,20	45
8	8,0	7,6	19,0	25,0	63,0	8,0	3	0,20	45
10	10,0	9,6	22,0	30,0	72,0	10,0	3	0,32	45
12	12,0	11,4	26,0	36,0	83,0	12,0	3	0,32	45
16	16,0	15,4	32,0	42,0	92,0	16,0	3	0,32	45
20	20,0	19,4	41,0	52,0	104,0	20,0	3	0,50	45



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	350	350	410	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	300	300	350	0,6	0,7

NOTIZ | Die in Türkis markierten Werte sind Nebenanwendungen!
 Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
4	8	1,2°	0,035	4	4	0,05	1,2	L2max	0,07	1	L2max	0,0606
5	9	1,2°	0,05	5	5	0,07	1,5	L2max	0,09	1,25	L2max	0,0779
6	13	1,5°	0,07	6	6	0,09	1,8	L2max	0,11	1,5	L2max	0,0953
8	19	2°	0,09	8	8	0,11	2,4	L2max	0,14	2	L2max	0,1212
10	22	2,5°	0,11	10	10	0,13	3	L2max	0,16	2,5	L2max	0,1386
12	26	3°	0,13	12	12	0,15	3,6	L2max	0,18	3	L2max	0,1559
16	32	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,19	4	L2max	0,1645
20	41	5°	0,18	20	20	0,22	6	L2max	0,25	5	L2max	0,2165



Kühlung	
Toleranz	e8
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HB	\neq	

- Schrappverzahnung für kleinste Späne in der Volumenzerspannung
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum Schrappen, bis zu 2xD ins Volle
 - Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Auch zum trochoidalen Fräsen bestens geeignet



Schrappen	Schichten

	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
EXN1-M02-0024									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
4	4,0	0,0	8,0	0,0	57,0	6,0	3	0,10	45
5	5,0	0,0	9,0	0,0	57,0	6,0	3	0,20	45
6	6,0	5,6	13,0	19,0	57,0	6,0	3	0,20	45
8	8,0	7,6	19,0	25,0	63,0	8,0	3	0,20	45
10	10,0	9,6	22,0	30,0	72,0	10,0	3	0,32	45
12	12,0	11,4	26,0	36,0	83,0	12,0	3	0,32	45
16	16,0	15,4	32,0	42,0	92,0	16,0	3	0,32	45
20	20,0	19,4	41,0	52,0	104,0	20,0	3	0,50	45



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	350	350	410	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	300	300	350	0,6	0,7

NOTIZ | Die in Türkis markierten Werte sind Nebenanwendungen!
 Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.


Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
4	8	1,2°	0,035	4	4	0,05	1,2	L2max	0,07	1	L2max	0,0606
5	9	1,2°	0,05	5	5	0,07	1,5	L2max	0,09	1,25	L2max	0,0779
6	13	1,5°	0,07	6	6	0,09	1,8	L2max	0,11	1,5	L2max	0,0953
8	19	2°	0,09	8	8	0,11	2,4	L2max	0,14	2	L2max	0,1212
10	22	2,5°	0,11	10	10	0,13	3	L2max	0,16	2,5	L2max	0,1386
12	26	3°	0,13	12	12	0,15	3,6	L2max	0,18	3	L2max	0,1559
16	32	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,19	4	L2max	0,1645
20	41	5°	0,18	20	20	0,22	6	L2max	0,25	5	L2max	0,2165

Kühlung	
Toleranz	e8
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HA	≠	

- Schrappverzahnung für kleinste Späne in der Volumenzerspanung
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum Schrappen, bis zu 3xD ins Volle
 - Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Auch zum trochoidalen Fräsen bestens geeignet



Schruppen						Schichten				
[Progress bar from un geeignet to optimal]						[Progress bar from un geeignet to optimal]				

	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
EXN1-M02-0053									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
4	4,0	0,0	13,0	0,0	65,0	6,0	3	0,10	45
5	5,0	0,0	16,0	0,0	65,0	6,0	3	0,20	45
6	6,0	5,6	18,0	24,0	65,0	6,0	3	0,20	45
8	8,0	7,6	24,0	30,0	70,0	8,0	3	0,20	45
10	10,0	9,6	30,0	38,0	80,0	10,0	3	0,32	45
12	12,0	11,4	36,0	46,0	93,0	12,0	3	0,32	45
16	16,0	15,4	48,0	58,0	110,0	16,0	3	0,32	45
20	20,0	19,4	60,0	74,0	125,0	20,0	3	0,50	45



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
N NON-FERROUS						
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	350	350	410	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	300	300	350	0,6	0,7


NOTIZ | Die in Türkis markierten Werte sind Nebenanwendungen!
 Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
4	13	1,2°	0,03	4	4	0,04	1,2	L2max	0,06	1	L2max	0,052
5	16	1,2°	0,04	5	5	0,06	1,5	L2max	0,08	1,25	L2max	0,0693
6	18	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,1	1,5	L2max	0,0866
8	24	2°	0,08	8	8	0,1	2,4	L2max	0,13	2	L2max	0,1126
10	30	2,5°	0,1	10	10	0,12	3	L2max	0,15	2,5	L2max	0,1299
12	36	3°	0,12	12	12	0,14	3,6	L2max	0,17	3	L2max	0,1472
16	48	4°	0,13	16	16	0,15	4,8	L2max	0,18	4	L2max	0,1559
20	60	5°	0,16	20	20	0,2	6	L2max	0,23	5	L2max	0,1992

Kühlung	
Toleranz	e8
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC		
Anwendung				
Eigenschaften	HB	≠	3xD	



- Schrappverzahnung für kleinste Späne in der Volumenzerspanung
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum Schrappen, bis zu 3xD ins Volle
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Auch zum trochoidalen Fräsen bestens geeignet

Schruppen					Schichten					
ungeeignet				optimal	ungeeignet					optimal

	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
EXN1-M02-0054									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
4	4,0	0,0	13,0	0,0	65,0	6,0	3	0,10	45
5	5,0	0,0	16,0	0,0	65,0	6,0	3	0,20	45
6	6,0	5,6	18,0	24,0	65,0	6,0	3	0,20	45
8	8,0	7,6	24,0	30,0	70,0	8,0	3	0,20	45
10	10,0	9,6	30,0	38,0	80,0	10,0	3	0,32	45
12	12,0	11,4	36,0	46,0	93,0	12,0	3	0,32	45
16	16,0	15,4	48,0	58,0	110,0	16,0	3	0,32	45
20	20,0	19,4	60,0	74,0	125,0	20,0	3	0,50	45



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
N NON-FERROUS						
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	350	350	410	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	300	300	350	0,6	0,7

NOTIZ | Die in Türkis markierten Werte sind Nebenanwendungen!
 Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
4	13	1,2°	0,03	4	4	0,04	1,2	L2max	0,06	1	L2max	0,052
5	16	1,2°	0,04	5	5	0,06	1,5	L2max	0,08	1,25	L2max	0,0693
6	18	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,1	1,5	L2max	0,0866
8	24	2°	0,08	8	8	0,1	2,4	L2max	0,13	2	L2max	0,1126
10	30	2,5°	0,1	10	10	0,12	3	L2max	0,15	2,5	L2max	0,1299
12	36	3°	0,12	12	12	0,14	3,6	L2max	0,17	3	L2max	0,1472
16	48	4°	0,13	16	16	0,15	4,8	L2max	0,18	4	L2max	0,1559
20	60	5°	0,16	20	20	0,2	6	L2max	0,23	5	L2max	0,1992



Kühlung	
Toleranz	e8
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HA	≠	
	2xD		

- Schrappverzahnung für kleinste Späne in der Volumenzerspanung
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum Schrappen, bis zu 2xD ins Volle
 - Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Mit zentraler Innenkühlung
 - Auch zum trochoidalen Fräsen bestens geeignet



Schrappen	Schlichten
ungeeignet	optimal

	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
EXN1-M02-0123									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
4	4,0	0,0	8,0	0,0	57,0	6,0	3	0,10	45
5	5,0	0,0	9,0	0,0	57,0	6,0	3	0,20	45
6	6,0	5,6	13,0	19,0	57,0	6,0	3	0,20	45
8	8,0	7,6	19,0	25,0	63,0	8,0	3	0,20	45
10	10,0	9,6	22,0	30,0	72,0	10,0	3	0,32	45
12	12,0	11,4	26,0	36,0	83,0	12,0	3	0,32	45
16	16,0	15,4	32,0	42,0	92,0	16,0	3	0,32	45
20	20,0	19,4	41,0	52,0	104,0	20,0	3	0,50	45



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
N NON-FERROUS						
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	350	350	410	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	300	300	350	0,6	0,7

NOTIZ | Die in Türkis markierten Werte sind Nebenanwendungen!
 Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
4	8	1,2°	0,035	4	4	0,05	1,2	L2max	0,07	1	L2max	0,0606
5	9	1,2°	0,05	5	5	0,07	1,5	L2max	0,09	1,25	L2max	0,0779
6	13	1,5°	0,07	6	6	0,09	1,8	L2max	0,11	1,5	L2max	0,0953
8	19	2°	0,09	8	8	0,11	2,4	L2max	0,14	2	L2max	0,1212
10	22	2,5°	0,11	10	10	0,13	3	L2max	0,16	2,5	L2max	0,1386
12	26	3°	0,13	12	12	0,15	3,6	L2max	0,18	3	L2max	0,1559
16	32	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,19	4	L2max	0,1645
20	41	5°	0,18	20	20	0,22	6	L2max	0,25	5	L2max	0,2165



Kühlung	
Toleranz	e8
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HB	≠	
	2xD		

- Schrappverzahnung für kleinste Späne in der Volumenzerspanung
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum Schrappen, bis zu 2xD ins Volle
 - Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Mit zentraler Innenkühlung
 - Auch zum trochoidalen Fräsen bestens geeignet



Schrappen	Schichten
ungeeignet	optimal

	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
EXN1-M02-0124									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
4	4,0	0,0	8,0	0,0	57,0	6,0	3	0,10	45
5	5,0	0,0	9,0	0,0	57,0	6,0	3	0,20	45
6	6,0	5,6	13,0	19,0	57,0	6,0	3	0,20	45
8	8,0	7,6	19,0	25,0	63,0	8,0	3	0,20	45
10	10,0	9,6	22,0	30,0	72,0	10,0	3	0,32	45
12	12,0	11,4	26,0	36,0	83,0	12,0	3	0,32	45
16	16,0	15,4	32,0	42,0	92,0	16,0	3	0,32	45
20	20,0	19,4	41,0	52,0	104,0	20,0	3	0,50	45



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	350	350	410	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	300	300	350	0,6	0,7

NOTIZ | Die in Türkis markierten Werte sind Nebenanwendungen!
 Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
4	8	1,2°	0,035	4	4	0,05	1,2	L2max	0,07	1	L2max	0,0606
5	9	1,2°	0,05	5	5	0,07	1,5	L2max	0,09	1,25	L2max	0,0779
6	13	1,5°	0,07	6	6	0,09	1,8	L2max	0,11	1,5	L2max	0,0953
8	19	2°	0,09	8	8	0,11	2,4	L2max	0,14	2	L2max	0,1212
10	22	2,5°	0,11	10	10	0,13	3	L2max	0,16	2,5	L2max	0,1386
12	26	3°	0,13	12	12	0,15	3,6	L2max	0,18	3	L2max	0,1559
16	32	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,19	4	L2max	0,1645
20	41	5°	0,18	20	20	0,22	6	L2max	0,25	5	L2max	0,2165



Kühlung	
Toleranz	e8
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HA	≠	
	3xD		

- Schrappverzahnung für kleinste Späne in der Volumenzerspanung
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum Schrappen, bis zu 3xD ins Volle
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Mit zentraler Innenkühlung
- Auch zum trochoidalen Fräsen bestens geeignet



Schruppen	Schichten

EXN1-M02-0163	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r		α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°	°
4	4,0	0,0	13,0	0,0	65,0	6,0	3	0,10	45	12
5	5,0	0,0	16,0	0,0	65,0	6,0	3	0,20	45	12
6	6,0	5,6	18,0	24,0	65,0	6,0	3	0,20	45	20
8	8,0	7,6	24,0	30,0	70,0	8,0	3	0,20	45	20
10	10,0	9,6	30,0	38,0	80,0	10,0	3	0,32	45	20
12	12,0	11,4	36,0	46,0	93,0	12,0	3	0,32	45	20
16	16,0	15,4	48,0	58,0	110,0	16,0	3	0,32	45	20
20	20,0	19,4	60,0	74,0	125,0	20,0	3	0,50	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	350	350	410	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	300	300	350	0,6	0,7

NOTIZ | Die in Türkis markierten Werte sind Nebenanwendungen!
 Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
4	13	1,2°	0,03	4	4	0,04	1,2	L2max	0,06	1	L2max	0,052
5	16	1,2°	0,04	5	5	0,06	1,5	L2max	0,08	1,25	L2max	0,0693
6	18	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,1	1,5	L2max	0,0866
8	24	2°	0,08	8	8	0,1	2,4	L2max	0,13	2	L2max	0,1126
10	30	2,5°	0,1	10	10	0,12	3	L2max	0,15	2,5	L2max	0,1299
12	36	3°	0,12	12	12	0,14	3,6	L2max	0,17	3	L2max	0,1472
16	48	4°	0,13	16	16	0,15	4,8	L2max	0,18	4	L2max	0,1559
20	60	5°	0,16	20	20	0,2	6	L2max	0,23	5	L2max	0,1992



Kühlung	
Toleranz	e8
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HB	≠	
	3xD		

- Schrappverzahnung für kleinste Späne in der Volumenzerspanung
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
- Zum Schrappen, bis zu 3xD ins Volle
 - Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Mit zentraler Innenkühlung
 - Auch zum trochoidalen Fräsen bestens geeignet



Schrappen	Schichten
ungeeignet	optimal

	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r		α
EXN1-M02-0164	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°	°
4	4,0	0,0	13,0	0,0	65,0	6,0	3	0,10	45	12
5	5,0	0,0	16,0	0,0	65,0	6,0	3	0,20	45	12
6	6,0	5,6	18,0	24,0	65,0	6,0	3	0,20	45	20
8	8,0	7,6	24,0	30,0	70,0	8,0	3	0,20	45	20
10	10,0	9,6	30,0	38,0	80,0	10,0	3	0,32	45	20
12	12,0	11,4	36,0	46,0	93,0	12,0	3	0,32	45	20
16	16,0	15,4	48,0	58,0	110,0	16,0	3	0,32	45	20
20	20,0	19,4	60,0	74,0	125,0	20,0	3	0,50	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	350	350	410	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	300	300	350	0,6	0,7

NOTIZ | Die in Türkis markierten Werte sind Nebenanwendungen!
 Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1



D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			ETC			
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae = 0,25xD	ap	hmax
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)
4	13	1,2°	0,03	4	4	0,04	1,2	L2max	0,06	1	L2max	0,052
5	16	1,2°	0,04	5	5	0,06	1,5	L2max	0,08	1,25	L2max	0,0693
6	18	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,1	1,5	L2max	0,0866
8	24	2°	0,08	8	8	0,1	2,4	L2max	0,13	2	L2max	0,1126
10	30	2,5°	0,1	10	10	0,12	3	L2max	0,15	2,5	L2max	0,1299
12	36	3°	0,12	12	12	0,14	3,6	L2max	0,17	3	L2max	0,1472
16	48	4°	0,13	16	16	0,15	4,8	L2max	0,18	4	L2max	0,1559
20	60	5°	0,16	20	20	0,2	6	L2max	0,23	5	L2max	0,1992



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA, ≠, 3xD,	

- Spanbrecher für kurze, definierte Spanlänge
 - Ungleichteilung gepaart mit variabler Spiralsteigung für hohe Laufruhe
 - Verstärkte Stirn mit 2 Schneiden bis zur Mitte
- Zum Schruppen und Schlichten unter ETC Bedingungen
 - Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Ideale Spanabfuhr, auch bei hoher seitlicher Zustellung



EXN1-M03-0033	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r		α
	mm \varnothing	mm \varnothing	mm	mm	mm	mm \varnothing	#	mm		
5	5,0	4,5	17,0	24,0	65,0	6,0	4	0,15	38	20
6	6,0	5,5	18,0	25,0	65,0	6,0	4	0,15	38	20
8	8,0	7,5	24,0	30,0	70,0	8,0	4	0,20	38	20
10	10,0	9,4	30,0	35,0	80,0	10,0	4	0,20	38	20
12	12,0	11,4	36,0	45,0	93,0	12,0	4	0,20	38	20
16	16,0	15,4	48,0	55,0	110,0	16,0	4	0,30	38	20
20	20,0	19,4	60,0	70,0	125,0	20,0	4	0,30	38	20



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Vc = m/min		Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		ETC	Finishing		
N NON-FERROUS					
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	520	380	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	500	360	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	480	320	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	160	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	520	350	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100				
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150				

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren. Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar. Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung. Bei größeren Schruppbearbeitungen und ETC empfehlen wir einen Weldon in Verbindung mit einem Flächenspannfutter.



Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	ETC high dynamic				ETC low dynamic				Finishing	
			fz	ae = 0,15xD	ap	hmax	fz	ae = 0,3xD	ap	hmax	fz	ae
\varnothing	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)
5	17	1°	0,07	0,75	L2max	0,05	0,043	1,5	L2max	0,0394	0,028	0,2
6	18	1°	0,09	0,9	L2max	0,0643	0,056	1,8	L2max	0,0513	0,03	0,2
8	24	1,2°	0,11	1,2	L2max	0,0786	0,068	2,4	L2max	0,0623	0,032	0,2
10	30	1,5°	0,13	1,5	L2max	0,0928	0,081	3	L2max	0,0742	0,034	0,2
12	36	1,5°	0,15	1,8	L2max	0,1071	0,093	3,6	L2max	0,0852	0,036	0,2
16	48	2°	0,18	2,4	L2max	0,1285	0,112	4,8	L2max	0,1026	0,038	0,2
20	60	3°	0,21	3	L2max	0,15	0,130	6	L2max	0,1191	0,04	0,2

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	
Anwendung		
Eigenschaften	HB \neq 3xD	

- Spanbrecher für kurze, definierte Spanlänge
 - Ungleichteilung gepaart mit variabler Spiralsteigung für hohe Laufruhe
 - Verstärkte Stirn mit 2 Schneiden bis zur Mitte
- Zum Schruppen und Schlichten unter ETC Bedingungen
 - Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Ideale Spanabfuhr, auch bei hoher seitlicher Zustellung



EXN1-M03-0034	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
5	5,0	4,5	17,0	24,0	65,0	6,0	4	0,15	38
6	6,0	5,5	18,0	25,0	65,0	6,0	4	0,15	38
8	8,0	7,5	24,0	30,0	70,0	8,0	4	0,20	38
10	10,0	9,4	30,0	35,0	80,0	10,0	4	0,20	38
12	12,0	11,4	36,0	45,0	93,0	12,0	4	0,20	38
16	16,0	15,4	48,0	55,0	110,0	16,0	4	0,30	38
20	20,0	19,4	60,0	70,0	125,0	20,0	4	0,30	38



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Vc = m/min		Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		ETC	Finishing		
N NON-FERROUS					
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	520	380	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	500	360	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	480	320	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	160	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	520	350	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100				
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150				

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren. Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar. Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.



Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	ETC high dynamic				ETC low dynamic				Finishing	
			fz	ae = 0,15xD	ap	hmax	fz	ae = 0,3xD	ap	hmax	fz	ae
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)
5	17	1°	0,07	0,75	L2max	0,05	0,043	1,5	L2max	0,0394	0,028	0,2
6	18	1°	0,09	0,9	L2max	0,0643	0,056	1,8	L2max	0,0513	0,03	0,2
8	24	1,2°	0,11	1,2	L2max	0,0786	0,068	2,4	L2max	0,0623	0,032	0,2
10	30	1,5°	0,13	1,5	L2max	0,0928	0,081	3	L2max	0,0742	0,034	0,2
12	36	1,5°	0,15	1,8	L2max	0,1071	0,093	3,6	L2max	0,0852	0,036	0,2
16	48	2°	0,18	2,4	L2max	0,1285	0,112	4,8	L2max	0,1026	0,038	0,2
20	60	3°	0,21	3	L2max	0,15	0,130	6	L2max	0,1191	0,04	0,2

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA \neq 4xD	

- Spanbrecher für kurze, definierte Spanlänge
 - Ungleichteilung gepaart mit variabler Spiralsteigung für hohe Laufruhe
 - Verstärkte Stirn mit 2 Schneiden bis zur Mitte
-
- Zum Schruppen und Schlichten unter ETC Bedingungen
 - Zum prozesssicheren helikalen Eintauchen
-
- Ideale Spanabfuhr, auch bei hoher seitlicher Zustellung



EXN1-M03-0043	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm		
5	5,0	4,5	21,0	30,0	70,0	6,0	4	0,15	38	20
6	6,0	5,5	25,0	30,0	70,0	6,0	4	0,15	38	20
8	8,0	7,5	33,0	40,0	80,0	8,0	4	0,20	38	20
10	10,0	9,4	41,0	50,0	90,0	10,0	4	0,20	38	20
12	12,0	11,4	49,0	60,0	110,0	12,0	4	0,20	38	20
16	16,0	15,4	65,0	80,0	130,0	16,0	4	0,30	38	20
20	20,0	19,4	82,0	100,0	150,0	20,0	4	0,30	38	20



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Vc = m/min		Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		ETC	Finishing		
N NON-FERROUS					
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	520	380	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	500	360	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	480	320	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	160	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	520	350	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100				
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150				

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren. Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar. Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung. Bei größeren Schruppbearbeitungen und ETC empfehlen wir einen Weldon in Verbindung mit einem Flächenspannfutter.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	ETC high dynamic				ETC low dynamic				Finishing	
			fz	ae = 0,15xD	ap	hmax	fz	ae = 0,3xD	ap	hmax	fz	ae
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)
5	21	1°	0,065	0,75	L2max	0,0464	0,040	1,5	L2max	0,0367	0,028	0,2
6	25	1°	0,085	0,9	L2max	0,0607	0,053	1,8	L2max	0,0486	0,03	0,2
8	33	1,2°	0,1	1,2	L2max	0,0714	0,062	2,4	L2max	0,0568	0,032	0,2
10	41	1,5°	0,12	1,5	L2max	0,0857	0,074	3	L2max	0,0678	0,034	0,2
12	49	1,5°	0,14	1,8	L2max	0,1	0,087	3,6	L2max	0,0797	0,036	0,2
16	65	2°	0,17	2,4	L2max	0,1214	0,105	4,8	L2max	0,0962	0,038	0,2
20	82	3°	0,2	3	L2max	0,1428	0,124	6	L2max	0,1136	0,04	0,2



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	
Anwendung		
Eigenschaften	HB, ≠, 4xD,	

- Spanbrecher für kurze, definierte Spanlänge
 - Ungleichteilung gepaart mit variabler Spiralsteigung für hohe Laufruhe
 - Verstärkte Stirn mit 2 Schneiden bis zur Mitte
-
- Zum Schruppen und Schlichten unter ETC Bedingungen
 - Zum prozesssicheren helikalen Eintauchen
-
- Ideale Spanabfuhr, auch bei hoher seitlicher Zustellung



Schruppen					Schlichten				
ungeeignet				optimal	ungeeignet				optimal

EXN1-M03-0044	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
5	5,0	4,5	21,0	30,0	70,0	6,0	4	0,15	38
6	6,0	5,5	25,0	30,0	70,0	6,0	4	0,15	38
8	8,0	7,5	33,0	40,0	80,0	8,0	4	0,20	38
10	10,0	9,4	41,0	50,0	90,0	10,0	4	0,20	38
12	12,0	11,4	49,0	60,0	110,0	12,0	4	0,20	38
16	16,0	15,4	65,0	80,0	130,0	16,0	4	0,30	38
20	20,0	19,4	82,0	100,0	150,0	20,0	4	0,30	38



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Vc = m/min		Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		ETC	Finishing		
N NON-FERROUS					
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	520	380	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	500	360	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	480	320	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	160	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	520	350	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100				
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150				

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.


Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	ETC high dynamic				ETC low dynamic				Finishing	
			fz	ae = 0,15xD	ap	hmax	fz	ae = 0,3xD	ap	hmax	fz	ae
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)
5	21	1°	0,065	0,75	L2max	0,0464	0,040	1,5	L2max	0,0367	0,028	0,2
6	25	1°	0,085	0,9	L2max	0,0607	0,053	1,8	L2max	0,0486	0,03	0,2
8	33	1,2°	0,1	1,2	L2max	0,0714	0,062	2,4	L2max	0,0568	0,032	0,2
10	41	1,5°	0,12	1,5	L2max	0,0857	0,074	3	L2max	0,0678	0,034	0,2
12	49	1,5°	0,14	1,8	L2max	0,1	0,087	3,6	L2max	0,0797	0,036	0,2
16	65	2°	0,17	2,4	L2max	0,1214	0,105	4,8	L2max	0,0962	0,038	0,2
20	82	3°	0,2	3	L2max	0,1428	0,124	6	L2max	0,1136	0,04	0,2

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA \neq 5xD	

- Spanbrecher für kurze, definierte Spanlänge
 - Ungleichteilung gepaart mit variabler Spiralsteigung für hohe Laufruhe
 - Verstärkte Stirn mit 2 Schneiden bis zur Mitte
- Zum Schruppen und Schlichten unter ETC Bedingungen
 - Zum prozesssicheren helikalen Eintauchen
- Ideale Spanabfuhr, auch bei hoher seitlicher Zustellung



Schruppen					Schlichten				
[Progress bar from un geeignet to optimal]					[Progress bar from un geeignet to optimal]				

EXN1-M03-0053	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
5	5,0	4,5	26,0	36,0	75,0	6,0	4	0,15	38
6	6,0	5,5	31,0	36,0	75,0	6,0	4	0,15	38
8	8,0	7,5	41,0	48,0	90,0	8,0	4	0,20	38
10	10,0	9,5	51,0	60,0	104,0	10,0	4	0,20	38
12	12,0	11,0	61,0	72,0	120,0	12,0	4	0,20	38
16	16,0	15,0	81,0	96,0	150,0	16,0	4	0,30	38
20	20,0	19,0	102,0	120,0	175,0	20,0	4	0,30	38



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Vc = m/min		Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		ETC	Finishing		
N NON-FERROUS					
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	380	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	360	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	460	320	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	160	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	350	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100				
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150				

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren. Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar. Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung. Bei größeren Schruppbearbeitungen und ETC empfehlen wir einen Weldon in Verbindung mit einem Flächenspannfutter.



Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	ETC high dynamic				ETC low dynamic				Finishing	
			fz	ae = 0,1xD	ap	hmax	fz	ae = 0,2xD	ap	hmax	fz	ae
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)
5	26	1°	0,05	0,5	L2max	0,03	0,031	1	L2max	0,0248	0,024	0,2
6	31	1°	0,06	0,6	L2max	0,036	0,037	1,2	L2max	0,0296	0,026	0,2
8	41	1,2°	0,08	0,8	L2max	0,048	0,050	1,6	L2max	0,04	0,028	0,2
10	51	1,5°	0,1	1	L2max	0,06	0,062	2	L2max	0,0496	0,03	0,2
12	61	1,5°	0,12	1,2	L2max	0,072	0,074	2,4	L2max	0,0592	0,032	0,2
16	81	2°	0,15	1,6	L2max	0,09	0,093	3,2	L2max	0,0744	0,034	0,2
20	102	3°	0,18	2	L2max	0,108	0,112	4	L2max	0,0896	0,036	0,2

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	
Anwendung		
Eigenschaften	HB, ≠, 5xD,	

- Spanbrecher für kurze, definierte Spanlänge
 - Ungleichteilung gepaart mit variabler Spiralsteigung für hohe Laufruhe
 - Verstärkte Stirn mit 2 Schneiden bis zur Mitte
-
- Zum Schruppen und Schlichten unter ETC Bedingungen
 - Zum prozesssicheren helikalen Eintauchen
-
- Ideale Spanabfuhr, auch bei hoher seitlicher Zustellung



EXN1-M03-0054	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r		α
	mm \varnothing	mm \varnothing	mm	mm	mm	mm \varnothing	#	mm		
5	5,0	4,5	26,0	36,0	75,0	6,0	4	0,15	38	20
6	6,0	5,5	31,0	36,0	75,0	6,0	4	0,15	38	20
8	8,0	7,5	41,0	48,0	90,0	8,0	4	0,20	38	20
10	10,0	9,5	51,0	60,0	104,0	10,0	4	0,20	38	20
12	12,0	11,0	61,0	72,0	120,0	12,0	4	0,20	38	20
16	16,0	15,0	81,0	96,0	150,0	16,0	4	0,30	38	20
20	20,0	19,0	102,0	120,0	175,0	20,0	4	0,30	38	20



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Vc = m/min		Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		ETC	Finishing		
N NON-FERROUS					
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	380	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	360	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	460	320	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	160	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	350	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100				
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150				

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren. Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar. Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	ETC high dynamic				ETC low dynamic				Finishing	
			fz (mm/Z)	ae = 0,1xD (mm)	ap (mm)	hmax (mm)	fz (mm/Z)	ae = 0,2xD (mm)	ap (mm)	hmax (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)
5	26	1°	0,05	0,5	L2max	0,03	0,031	1	L2max	0,0248	0,024	0,2
6	31	1°	0,06	0,6	L2max	0,036	0,037	1,2	L2max	0,0296	0,026	0,2
8	41	1,2°	0,08	0,8	L2max	0,048	0,050	1,6	L2max	0,04	0,028	0,2
10	51	1,5°	0,1	1	L2max	0,06	0,062	2	L2max	0,0496	0,03	0,2
12	61	1,5°	0,12	1,2	L2max	0,072	0,074	2,4	L2max	0,0592	0,032	0,2
16	81	2°	0,15	1,6	L2max	0,09	0,093	3,2	L2max	0,0744	0,034	0,2
20	102	3°	0,18	2	L2max	0,108	0,112	4	L2max	0,0896	0,036	0,2




Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA, ≠, RI,	

Spezielle Luftfahrtausführung optimiert auf vibrationsfreies Fräsen und ideale Spanabfuhr bei dünnwandigen Werkstücken und komplexe Innenbearbeitungen



Angepasste Spanbrecher für definierte Spanlänge und höchste Standzeiten
Variable Drallsteigung kombiniert mit spezieller Ungleichteilung für weichen Schnitt und ruhigen Lauf



- Radiustoleranz $r \leq 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,003 \text{ mm}$
- Radiustoleranz $r > 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,005 \text{ mm}$

Schruppen					Schichten				
ungeeignet				optimal	ungeeignet				optimal

	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
EXN1-M03-0133									
12/0,8	12,0	11,4	42,0	50,0	93,0	12,0	4	0,80	38
16/1	16,0	15,4	55,0	66,0	110,0	16,0	4	1,00	38



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	ETC	Finishing	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
			Vc = m/min	Vc = m/min		
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	520	380	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	500	360	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	480	320	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	160	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	520	350	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100				
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150				

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	ETC high dynamic				ETC low dynamic				Finishing	
			fz	ae=0,15xD	ap	hmax	fz	ae=0,3xD	ap	hmax	fz	ae
12	42	1,5°	0,15	1,8	L2max	0,1071	0,093	3,6	L2max	0,0852	0,036	0,2
16	55	2°	0,18	2,4	L2max	0,1285	0,112	4,8	L2max	0,1026	0,038	0,2



KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an.
Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.



FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.



Kühlung

Toleranz h6


Beschichtung AlphaSlide Rainbow

Strategie HPC


Anwendung

Eigenschaften HA \neq 3xD

- Ultrascharfe und geläppte Schneiden
 - Spezielle Spankammern ausgelegt für den Abtransport besonders langer und feiner Späne
 - Stirn-Schlichtfase für glatte Werkstückoberflächen
-
- Für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
-
- 6 Schneiden für höchste Vorschübe



Schruppen



Schlichten



EXN1-M04-0033	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	 °	α °
6	6,0	5,8	18,0	25,0	65,0	6,0	6	39	20
8	8,0	7,8	24,0	30,0	70,0	8,0	6	39	20
10	10,0	9,5	30,0	35,0	80,0	10,0	6	39	20
12	12,0	11,5	36,0	45,0	93,0	12,0	6	39	20
16	16,0	15,5	48,0	55,0	110,0	16,0	6	39	20
20	20,0	19,5	60,0	70,0	125,0	20,0	6	39	20



Download Catalog Pages (PDF)

Finishing

Materialgroup Factor fz

N	Material	Strength (N/mm ²)	Vc = m/min	Materialgroup Factor fz
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	380	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	360	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	320	0,9
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	160	0,8
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	350	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	300	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	260	0,7

NOTIZ | Alle fz/α Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Für eine sehr gute Geradheit der Fläche, wird eine zusätzliche Leerbahn empfohlen.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte zum Schlichten dar.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.


Material N 1.1

D1 Ø	L2 mm	Immersion Angle α°	Semi Finishing 		Finishing 	
			fz (mm/Z)	ae (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)
6	18		0,04	0,2	0,03	0,2
8	24		0,044	0,2	0,032	0,2
10	30		0,046	0,2	0,034	0,2
12	36		0,048	0,2	0,036	0,2
16	48		0,05	0,2	0,038	0,2
20	60		0,052	0,2	0,04	0,2

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HPC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA \neq 4xD	90°

- Ultrascharfe und geläppte Schneiden
 - Spezielle Spankammern ausgelegt für den Abtransport besonders langer und feiner Späne
 - Stirn-Schlichtfase für glatte Werkstückoberflächen
-
- Für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
-
- 6 Schneiden für höchste Vorschübe



Schruppen	
	ungeeignet optimal

Schlichten	
	ungeeignet optimal

EXN1-M04-0043	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	α
	mm \varnothing	mm \varnothing	mm	mm	mm	mm \varnothing	#	°
6	6,0	5,8	24,0	32,0	65,0	6,0	6	39
8	8,0	7,8	32,0	40,0	75,0	8,0	6	39
10	10,0	9,5	40,0	48,0	90,0	10,0	6	39
12	12,0	11,5	48,0	56,0	100,0	12,0	6	39
16	16,0	15,5	64,0	72,0	125,0	16,0	6	39
20	20,0	19,5	80,0	88,0	150,0	20,0	6	39



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Materialgroup Factor fz	
			Vc = m/min	fz
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	380	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	360	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	320	0,9
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	160	0,8
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	350	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	300	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	260	0,7

NOTIZ | Alle fz/α Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Für eine sehr gute Geradheit der Fläche, wird eine zusätzliche Leerbahn empfohlen.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte zum Schlichten dar.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1


D1	L2	Immersion Angle	Semi Finishing		Finishing	
			fz (mm/Z)	ae (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)
\varnothing	mm	α°				
6	24		0,04	0,2	0,03	0,2
8	32		0,044	0,2	0,032	0,2
10	40		0,046	0,2	0,034	0,2
12	48		0,048	0,2	0,036	0,2
16	64		0,05	0,2	0,038	0,2
20	80		0,052	0,2	0,04	0,2



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HPC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA \neq 5xD	

- Ultrascharfe und geläppte Schneiden
 - Spezielle Spankammern ausgelegt für den Abtransport besonders langer und feiner Späne
 - Stirn-Schlichtfase für glatte Werkstückoberflächen
-
- Für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
-
- 6 Schneiden für höchste Vorschübe



Schruppen	
	ungeeignet optimal

Schlichten	
	ungeeignet optimal

EXN1-M04-0053	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	α
	mm \varnothing	mm \varnothing	mm	mm	mm	mm \varnothing	#	°
6	6,0	5,8	30,0	38,0	75,0	6,0	6	39
8	8,0	7,8	40,0	48,0	80,0	8,0	6	39
10	10,0	9,5	50,0	58,0	100,0	10,0	6	39
12	12,0	11,5	60,0	68,0	120,0	12,0	6	39
16	16,0	15,5	80,0	88,0	134,0	16,0	6	39
20	20,0	19,5	100,0	108,0	175,0	20,0	6	39



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Materialgroup Factor fz	
			Vc = m/min	fz
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	380	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	360	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	320	0,9
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	160	0,8
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	350	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	300	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	260	0,7

NOTIZ | Alle fz/α Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Für eine sehr gute Geradheit der Fläche, wird eine zusätzliche Leerbahn empfohlen.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte zum Schlichten dar.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.


Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Semi Finishing		Finishing	
			fz (mm/Z)	ae (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)
6	30	α°	0,038	0,2	0,026	0,2
8	40		0,04	0,2	0,028	0,2
10	50		0,042	0,2	0,03	0,2
12	60		0,044	0,2	0,032	0,2
16	80		0,046	0,2	0,034	0,2
20	100		0,048	0,2	0,036	0,2

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HPC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA, ≠, RI,	

- Spezielle Luftfahrtausführung optimiert auf vibrationsfreies Fräsen und ideale Spanabfuhr bei dünnwandigen Werkstücken und komplexen Innenbearbeitungen
- Spezielle Spankammern ausgelegt für den Abtransport besonders langer und feiner Späne
- Für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
- Radiustoleranz $r \leq 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,003 \text{ mm}$
- Radiustoleranz $r > 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,005 \text{ mm}$



Schruppen	Schichten

EXN1-M04-0133	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
12/1	12,0	11,4	42,0	50,0	93,0	12,0	5	1,00	39
16/3	16,0	15,5	55,0	66,0	110,0	16,0	5	3,00	39



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Vc = m/min	Materialgroup Factor fz
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	380	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	360	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	320	0,9
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	160	0,8
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	350	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	300	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	260	0,7

NOTIZ | Alle fz/α Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Für eine sehr gute Geradheit der Fläche, wird eine zusätzliche Leerbahn empfohlen. Die angegebenen Werte stellen Startwerte zum Schlichten dar. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Semi Finishing		Finishing	
			fz (mm/Z)	ae (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)
12	42		0,048	0,2	0,036	0,2
16	55		0,05	0,2	0,038	0,2

KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an. Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.





FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.

Kühlung	
Toleranz	h10
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HSC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HA		

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Austariert für höchste Laufruhe
- Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 1,5xD ins Volle
 - Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Für den Einsatz auf Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschinen ausgelegt



EXN1-M05-0023	D1	L2	L1	D2	z	α	
	mm \varnothing	mm	mm	mm \varnothing	#		
1	1,0	4,0	50,0	3,0	1	30	8
1,5	1,5	6,0	50,0	3,0	1	30	8
2	2,0	8,0	50,0	3,0	1	30	8
3	3,0	12,0	50,0	3,0	1	30	0
4	4,0	15,0	54,0	4,0	1	30	0
5	5,0	17,0	54,0	5,0	1	30	0
6	6,0	20,0	65,0	6,0	1	30	0
8	8,0	22,0	63,0	8,0	1	30	0
10	10,0	25,0	72,0	10,0	1	30	0
12	12,0	30,0	83,0	12,0	1	30	0



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	Materialgroup Factor fz / a
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	
N NON-FERROUS					
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	0,9
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	200	0,8
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	0,7
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	0,6

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Beim 90° Eintauchen fz um 50 % reduzieren. Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.


Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing		
			fz (mm/Z)	ae = 1xD (mm)	ap = 1xD (mm)	fz (mm/Z)	ae = 0,3xD (mm)	ap (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)	ap (mm)
1	4	90°	0,015	1	1	0,02	0,3	L2max	0,018	0,2	L2max
1,5	6	90°	0,015	1,5	1,5	0,02	0,45	L2max	0,02	0,2	L2max
2	8	90°	0,02	2	2	0,025	0,6	L2max	0,021	0,2	L2max
3	12	90°	0,025	3	3	0,035	0,9	L2max	0,023	0,2	L2max
4	15	90°	0,03	4	4	0,04	1,2	L2max	0,025	0,2	L2max
5	17	90°	0,035	5	5	0,045	1,5	L2max	0,03	0,2	L2max
6	20	90°	0,045	6	6	0,055	1,8	L2max	0,035	0,2	L2max
8	22	90°	0,05	8	8	0,06	2,4	L2max	0,04	0,2	L2max
10	25	90°	0,06	10	10	0,07	3	L2max	0,045	0,2	L2max
12	30	90°	0,075	12	12	0,1	3,6	L2max	0,05	0,2	L2max

Kühlung	
Toleranz	h10
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HSC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HA		90°

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Austariert für höchste Laufruhe
- Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 1,5xD ins Volle
 - Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
- Für den Einsatz auf Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschinen ausgelegt
 - Lange Ausführung mit extra langen Schneiden



Schruppen



Schlichten



	D1	L2	L1	D2	z		α
EXN1-M05-0053							
	mm	mm	mm	mm	#	°	°
1	1,0	8,0	75,0	3,0	1	30	8
1,5	1,5	12,0	75,0	3,0	1	30	8
2	2,0	18,0	75,0	3,0	1	30	8
3	3,0	22,0	75,0	3,0	1	30	0
4	4,0	25,0	75,0	4,0	1	30	0
5	5,0	25,0	75,0	5,0	1	30	0
6	6,0	30,0	100,0	6,0	1	30	0
8	8,0	35,0	100,0	8,0	1	30	0
10	10,0	40,0	100,0	10,0	1	30	0
12	12,0	45,0	120,0	12,0	1	30	0



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing	Materialgroup Factor fz / α
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	
N NON-FERROUS					
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	450	450	450	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	425	425	425	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	400	400	400	0,9
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	170	170	170	0,8
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	450	450	450	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	350	350	350	0,7
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	300	300	300	0,6

NOTIZ | Alle fz/α Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim 90° Eintauchen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.



Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing		
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap
Ø	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)
1	8	90°	0,008	1	1	0,012	0,3	L2max	0,018	0,2	L2max
1,5	12	90°	0,008	1,5	1,5	0,012	0,45	L2max	0,02	0,2	L2max
2	18	90°	0,015	2	2	0,02	0,6	L2max	0,021	0,2	L2max
3	22	90°	0,02	3	3	0,025	0,9	L2max	0,023	0,2	L2max
4	25	90°	0,025	4	4	0,03	1,2	L2max	0,025	0,2	L2max
5	25	90°	0,03	5	5	0,038	1,5	L2max	0,03	0,2	L2max
6	30	90°	0,038	6	6	0,048	1,8	L2max	0,035	0,2	L2max
8	35	90°	0,043	8	8	0,053	2,4	L2max	0,04	0,2	L2max
10	40	90°	0,05	10	10	0,06	3	L2max	0,045	0,2	L2max
12	45	90°	0,065	12	12	0,09	3,6	L2max	0,05	0,2	L2max

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HSC	HPC	
Anwendung				
Eigenschaften	HA	≠	2xD	

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
-
- Zum prozesssicheren Rampen und helikalen Eintauchen
 - Zum Schruppen und Schlichten, bis zu 1,5xD ins Volle
 - Abzeilen von 3D-Konturen
-
- Radiustoleranz $r \leq 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,003 \text{ mm}$
 - Radiustoleranz $r > 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,005 \text{ mm}$



EXN1-M06-0003	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm		α °
5/0,5	5,0	4,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	0,50	45	20
5/1	5,0	4,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	1,00	45	20
6/0,5	6,0	5,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	0,50	45	20
6/1	6,0	5,7	13,0	18,0	57,0	6,0	3	1,00	45	20
8/0,5	8,0	7,4	21,0	25,0	63,0	8,0	3	0,50	45	20
8/1	8,0	7,4	21,0	25,0	63,0	8,0	3	1,00	45	20
10/0,5	10,0	9,2	22,0	30,0	72,0	10,0	3	0,50	45	20
10/1	10,0	9,2	22,0	30,0	72,0	10,0	3	1,00	45	20
10/1,5	10,0	9,2	22,0	30,0	72,0	10,0	3	1,50	45	20
10/2	10,0	9,2	22,0	30,0	72,0	10,0	3	2,00	45	20

EXN1-M06-0003	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm		α °
10/2,5	10,0	9,2	22,0	30,0	72,0	10,0	3	2,50	45	20
10/3	10,0	9,2	22,0	30,0	72,0	10,0	3	3,00	45	20
12/0,5	12,0	11,0	26,0	36,0	83,0	12,0	3	0,50	45	20
12/1	12,0	11,0	26,0	36,0	83,0	12,0	3	1,00	45	20
12/1,5	12,0	11,0	26,0	36,0	83,0	12,0	3	1,50	45	20
12/2	12,0	11,0	26,0	36,0	83,0	12,0	3	2,00	45	20
12/2,5	12,0	11,0	26,0	36,0	83,0	12,0	3	2,50	45	20
12/3	12,0	11,0	26,0	36,0	83,0	12,0	3	3,00	45	20
12/4	12,0	11,0	26,0	36,0	83,0	12,0	3	4,00	45	20
16/1	16,0	15,0	36,0	42,0	92,0	16,0	3	1,00	45	20
16/1,5	16,0	15,0	36,0	42,0	92,0	16,0	3	1,50	45	20
16/2	16,0	15,0	36,0	42,0	92,0	16,0	3	2,00	45	20
16/2,5	16,0	15,0	36,0	42,0	92,0	16,0	3	2,50	45	20
16/3	16,0	15,0	36,0	42,0	92,0	16,0	3	3,00	45	20
16/4	16,0	15,0	36,0	42,0	92,0	16,0	3	4,00	45	20
20/1	20,0	19,0	41,0	52,0	104,0	20,0	3	1,00	45	20
20/2	20,0	19,0	41,0	52,0	104,0	20,0	3	2,00	45	20
20/3	20,0	19,0	41,0	52,0	104,0	20,0	3	3,00	45	20
20/4	20,0	19,0	41,0	52,0	104,0	20,0	3	4,00	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing / Multipass Milling	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
N NON-FERROUS							
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing		
			fz (mm/Z)	ae = 1xD (mm)	ap = 1xD (mm)	fz (mm/Z)	ae = 0,3xD (mm)	ap (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)	ap (mm)
5	13	1,2°	0,055	5	5	0,07	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max
6	13	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max
8	21	2°	0,08	8	8	0,09	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max
10	22	2,5°	0,09	10	10	0,11	3	L2max	0,035	0,2	L2max
12	26	3°	0,1	12	12	0,13	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max
16	36	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max
20	41	5°	0,18	20	20	0,2	6	L2max	0,05	0,2	L2max

D1	L2	ETC				Multipass Milling		
		fz (mm/Z)	ae = 0,25xD (mm)	ap (mm)	hmax (mm)	fz (mm/Z)	ae = 0,04xD (mm)	ap = 0,04xD (mm)
5	13	0,09	1,25	L2max	0,0779	0,08	0,2	0,2
6	13	0,11	1,5	L2max	0,0953	0,09	0,24	0,24
8	21	0,12	2	L2max	0,1039	0,11	0,32	0,32
10	22	0,14	2,5	L2max	0,1212	0,13	0,4	0,4
12	26	0,16	3	L2max	0,1386	0,16	0,48	0,48
16	36	0,19	4	L2max	0,1645	0,2	0,64	0,64
20	41	0,23	5	L2max	0,1992	0,24	0,8	0,8




KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an. Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.


FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.





Kühlung 


Toleranz h6

Beschichtung AlphaSlide Rainbow

Strategie HSC HPC 

Anwendung 


Eigenschaften HA ≠ 





- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
- Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
- Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen

- Lange Ausführung für tiefere Kavitäten
- Zum Schruppen und Schlichten
- Abzeilen von 3D-Konturen

- Radiustoleranz $r \leq 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,003 \text{ mm}$
- Radiustoleranz $r > 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,005 \text{ mm}$



Schruppen  ungeeignet optimal

Schlichten  ungeeignet optimal

EXN1-M06-0013	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm	α °	
5/0,5	5,0	4,7	8,0	30,0	83,0	6,0	3	0,50	45	20
5/1	5,0	4,7	8,0	30,0	83,0	6,0	3	1,00	45	20
6/0,5	6,0	5,7	10,0	42,0	83,0	6,0	3	0,50	45	20
6/1	6,0	5,7	10,0	42,0	83,0	6,0	3	1,00	45	20
8/0,5	8,0	7,4	13,0	62,0	100,0	8,0	3	0,50	45	20
8/1	8,0	7,4	13,0	62,0	100,0	8,0	3	1,00	45	20
10/0,5	10,0	9,2	16,0	58,0	100,0	10,0	3	0,50	45	20
10/1	10,0	9,2	16,0	58,0	100,0	10,0	3	1,00	45	20
10/1,5	10,0	9,2	16,0	58,0	100,0	10,0	3	1,50	45	20
10/2	10,0	9,2	16,0	58,0	100,0	10,0	3	2,00	45	20
10/2,5	10,0	9,2	16,0	58,0	100,0	10,0	3	2,50	45	20

EXN1-M06-0013	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm	α °	
10/3	10,0	9,2	16,0	58,0	100,0	10,0	3	3,00	45	20
12/0,5	12,0	11,0	19,0	73,0	119,0	12,0	3	0,50	45	20
12/1	12,0	11,0	19,0	73,0	119,0	12,0	3	1,00	45	20
12/1,5	12,0	11,0	19,0	73,0	119,0	12,0	3	1,50	45	20
12/2	12,0	11,0	19,0	73,0	119,0	12,0	3	2,00	45	20
12/2,5	12,0	11,0	19,0	73,0	119,0	12,0	3	2,50	45	20
12/3	12,0	11,0	19,0	73,0	119,0	12,0	3	3,00	45	20
12/4	12,0	11,0	19,0	73,0	119,0	12,0	3	4,00	45	20
16/1	16,0	15,0	25,0	100,0	150,0	16,0	3	1,00	45	20
16/1,5	16,0	15,0	25,0	100,0	150,0	16,0	3	1,50	45	20
16/2	16,0	15,0	25,0	100,0	150,0	16,0	3	2,00	45	20
16/2,5	16,0	15,0	25,0	100,0	150,0	16,0	3	2,50	45	20
16/3	16,0	15,0	25,0	100,0	150,0	16,0	3	3,00	45	20
16/4	16,0	15,0	25,0	100,0	150,0	16,0	3	4,00	45	20
20/1	20,0	19,0	32,0	98,0	150,0	20,0	3	1,00	45	20
20/2	20,0	19,0	32,0	98,0	150,0	20,0	3	2,00	45	20
20/3	20,0	19,0	32,0	98,0	150,0	20,0	3	3,00	45	20
20/4	20,0	19,0	32,0	98,0	150,0	20,0	3	4,00	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

	Side Milling	Finishing / Multipass Milling	Materialgroup Factor fz / a

N	Material	Strength (N/mm ²)	Vc = m/min	Vc = m/min	Materialgroup Factor fz / a
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	280	280	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	260	260	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	240	240	0,9
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	120	120	0,8
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	280	280	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	200	200	0,7
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	170	170	0,6

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1 	L2 	Immersion Angle 	Side Milling 			Finishing 			Multipass Milling 		
			fz (mm/Z)	ae = 0,3xD (mm)	ap (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)	ap (mm)	fz (mm/Z)	ae = 0,04xD (mm)	ap = 0,04xD (mm)
5	8	1,2°	0,065	1,5	L2max	0,023	0,2	L2max	0,075	0,2	0,2
6	10	1,5°	0,065	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,075	0,24	0,24
8	13	2°	0,075	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,085	0,32	0,32
10	16	2,5°	0,09	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,1	0,4	0,4
12	19	3°	0,1	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,12	0,48	0,48
16	25	4°	0,12	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,14	0,64	0,64
20	32	5°	0,14	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,16	0,8	0,8



KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an. Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.


FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.



Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HSC	HPC	
Anwendung				
Eigenschaften	HA	2xD		

- Definierter Freiwinkel für ideale Stabilisierung bei hohen Zustellungen
 - Spezielle Drallsteigung für ruhigen Lauf und weichen Schnitt
 - Extra große Spankammern für ein extremes Spanvolumen
-
- Zum Abzeilen von 3D-Konturen
-
- Radiustoleranz $r \leq 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,003 \text{ mm}$
 - Radiustoleranz $r > 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,005 \text{ mm}$



Schruppen	Schichten

EXN1-M06-0103	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°	
6/0,5	6,0	5,5	16,0	21,0	57,0	6,0	2	0,50	38	20
6/1	6,0	5,5	16,0	21,0	57,0	6,0	2	1,00	38	20
6/2	6,0	5,5	16,0	21,0	57,0	6,0	2	2,00	38	20
8/0,5	8,0	7,5	22,0	27,0	63,0	8,0	2	0,50	38	20
8/1	8,0	7,5	22,0	27,0	63,0	8,0	2	1,00	38	20
8/2	8,0	7,5	22,0	27,0	63,0	8,0	2	2,00	38	20
10/0,5	10,0	9,4	25,0	30,0	72,0	10,0	2	0,50	38	20
10/1	10,0	9,4	25,0	30,0	72,0	10,0	2	1,00	38	20
10/2	10,0	9,4	25,0	30,0	72,0	10,0	2	2,00	38	20
12/0,5	12,0	11,4	28,0	33,0	83,0	12,0	2	0,50	38	20
12/1	12,0	11,4	28,0	33,0	83,0	12,0	2	1,00	38	20
12/2	12,0	11,4	28,0	33,0	83,0	12,0	2	2,00	38	20
16/0,5	16,0	15,4	36,0	41,0	92,0	16,0	2	0,50	38	20
16/1	16,0	15,4	36,0	41,0	92,0	16,0	2	1,00	38	20
16/2	16,0	15,4	36,0	41,0	92,0	16,0	2	2,00	38	20
20/0,5	20,0	19,4	41,0	51,0	104,0	20,0	2	0,50	38	20
20/1	20,0	19,4	41,0	51,0	104,0	20,0	2	1,00	38	20
20/2	20,0	19,4	41,0	51,0	104,0	20,0	2	2,00	38	20



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Full Slot	Side Milling	Finishing / Multipass Milling	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC	
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min			
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	500	560	1	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	480	540	1	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	200	200	200	260	0,8	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	500	560	1	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	400	460	0,7	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen fz um 50 % reduzieren.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Full Slot			Side Milling			Finishing		
			fz	ae = 1xD	ap = 1xD	fz	ae = 0,3xD	ap	fz	ae	ap
\emptyset	mm	α°	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)
6	16	1,5°	0,06	6	6	0,08	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max
8	22	2°	0,08	8	8	0,09	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max
10	25	2,5°	0,09	10	10	0,11	3	L2max	0,035	0,2	L2max
12	28	3°	0,1	12	12	0,13	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max
16	36	4°	0,14	16	16	0,16	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max
20	41	5°	0,18	20	20	0,2	6	L2max	0,05	0,2	L2max



Material N 1.1

D1	L2	ETC				Multipass Milling		
		fz	ae = 0,25xD	ap	hmax	fz	ae = 0,04xD	ap = 0,04xD
\emptyset	mm	(mm/Z)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm/Z)	(mm)	(mm)
6	16	0,11	1,5	L2max	0,0953	0,09	0,24	0,24
8	22	0,12	2	L2max	0,1039	0,1	0,32	0,32
10	25	0,14	2,5	L2max	0,1212	0,12	0,4	0,4
12	28	0,16	3	L2max	0,1386	0,14	0,48	0,48
16	36	0,19	4	L2max	0,1645	0,18	0,64	0,64
20	41	0,23	5	L2max	0,1992	0,22	0,8	0,8

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	ETC	HSC	HPC	 Expert
Anwendung				
Eigenschaften	HA	≠	3xD	

- Vier Schneiden für beste Performance und Stabilität
- Extra große Spankammern für ideale Spanabfuhr, auch bei hoher seitlicher Zustellung
- Zum Abzeilen von 3D-Konturen
- Radiustoleranz $r \leq 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,003 \text{ mm}$
- Radiustoleranz $r > 1,5 \text{ mm}$: $\pm 0,005 \text{ mm}$



EXN1-M06-0213	D1 mm ∅	D3 mm ∅	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm ∅	z #	r mm	α °
6/0,5	6,0	5,5	20,0	24,0	65,0	6,0	4	0,50	38
6/1	6,0	5,5	20,0	24,0	65,0	6,0	4	1,00	38
6/1,5	6,0	5,5	20,0	24,0	65,0	6,0	4	1,50	38
6/2	6,0	5,5	20,0	24,0	65,0	6,0	4	2,00	38
8/0,5	8,0	7,5	26,0	30,0	70,0	8,0	4	0,50	38
8/1	8,0	7,5	26,0	30,0	70,0	8,0	4	1,00	38
8/2	8,0	7,5	26,0	30,0	70,0	8,0	4	2,00	38
8/3	8,0	7,5	26,0	30,0	70,0	8,0	4	3,00	38
10/0,5	10,0	9,4	32,0	38,0	80,0	10,0	4	0,50	38
10/1	10,0	9,4	32,0	38,0	80,0	10,0	4	1,00	38
10/2	10,0	9,4	32,0	38,0	80,0	10,0	4	2,00	38
10/3	10,0	9,4	32,0	38,0	80,0	10,0	4	3,00	38

EXN1-M06-0213	D1 mm ∅	D3 mm ∅	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm ∅	z #	r mm	α °
12/0,5	12,0	11,4	38,0	46,0	93,0	12,0	4	0,50	38
12/1	12,0	11,4	38,0	46,0	93,0	12,0	4	1,00	38
12/2	12,0	11,4	38,0	46,0	93,0	12,0	4	2,00	38
12/3	12,0	11,4	38,0	46,0	93,0	12,0	4	3,00	38
16/0,5	16,0	15,4	50,0	58,0	110,0	16,0	4	0,50	38
16/1	16,0	15,4	50,0	58,0	110,0	16,0	4	1,00	38
16/2	16,0	15,4	50,0	58,0	110,0	16,0	4	2,00	38
16/3	16,0	15,4	50,0	58,0	110,0	16,0	4	3,00	38
20/0,5	20,0	19,4	62,0	74,0	125,0	20,0	4	0,50	38
20/1	20,0	19,4	62,0	74,0	125,0	20,0	4	1,00	38
20/2	20,0	19,4	62,0	74,0	125,0	20,0	4	2,00	38
20/3	20,0	19,4	62,0	74,0	125,0	20,0	4	3,00	38
20/4	20,0	19,4	62,0	74,0	125,0	20,0	4	4,00	38



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Side Milling	Finishing / Multipass Milling	ETC	Materialgroup Factor fz / a	Materialgroup Factor ae ETC
		Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min		
N NON-FERROUS						
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	560	1	1
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	540	1	1
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	510	0,9	0,8
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	200	200	260	0,8	0,7
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	560	1	1
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	460	0,7	0,8
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	410	0,6	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten!
 Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern.
 Beim helikalen Eintauchen und Rampen, fz 30 % vom Besäumen verwenden.
 Die angegebenen Werte stellen Startwerte für eine solide Aufspannsituation dar.
 Zur Bestimmung der hmax Werte, bitte zur Verfügung gestellten Rechner verwenden.
 Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	L2	Immersion Angle	Side Milling			Finishing			ETC				Multipass Milling		
			fz (mm/Z)	ae = 0,3xD (mm)	ap (mm)	fz (mm/Z)	ae (mm)	ap (mm)	fz (mm/Z)	ae = 0,2xD (mm)	ap (mm)	hmax (mm)	fz (mm/Z)	ae = 0,04xD (mm)	ap = 0,04xD (mm)
6	20	1°	0,06	1,8	L2max	0,025	0,2	L2max	0,09	1,2	L2max	0,072	0,065	0,24	0,24
8	26	1,2°	0,07	2,4	L2max	0,03	0,2	L2max	0,1	1,6	L2max	0,08	0,08	0,32	0,32
10	32	1,5°	0,09	3	L2max	0,035	0,2	L2max	0,12	2	L2max	0,096	0,1	0,4	0,4
12	38	1,5°	0,11	3,6	L2max	0,04	0,2	L2max	0,13	2,4	L2max	0,104	0,12	0,48	0,48
16	50	2°	0,12	4,8	L2max	0,045	0,2	L2max	0,15	3,2	L2max	0,12	0,13	0,64	0,64
20	62	3°	0,16	6	L2max	0,05	0,2	L2max	0,19	4	L2max	0,152	0,18	0,8	0,8



KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an. Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.



FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.



Kühlung	
Toleranz	f8
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HSC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA 1xD R	

- Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen
 - Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
 - Spezielle Spankammern ausgelegt auf optimalen Spanabtransport
-
- Für den Einsatz im Hochgeschwindigkeitsbereich
 - Zum Schruppen und Schlichten
-
- Radiustoleranz $r \leq 2$ mm: $\pm 0,003$ mm
 - Radiustoleranz $r > 2$ mm: $\pm 0,005$ mm



EXN1-M08-0003	D1	L2	L1	D2	z	r		α
	 mm \varnothing	 mm	 mm	 mm \varnothing	 #	 mm		
0,5	0,5	1,0	55,0	6,0	2	0,25	45	12
1	1,0	2,0	55,0	6,0	2	0,50	45	12
2	2,0	4,0	55,0	6,0	2	1,00	45	12
3	3,0	6,0	55,0	6,0	2	1,50	45	12
4	4,0	7,0	55,0	6,0	2	2,00	45	12
5	5,0	8,0	55,0	6,0	2	2,50	45	12
6	6,0	10,0	55,0	6,0	2	3,00	45	0
8	8,0	12,0	63,0	8,0	2	4,00	45	0
10	10,0	14,0	72,0	10,0	2	5,00	45	0
12	12,0	16,0	74,0	12,0	2	6,00	45	0



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Roughing	Semi Finishing	Finishing	Materialgroup Factor fz
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	620	640	650	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	590	610	620	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	520	540	550	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	250	270	280	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	620	640	650	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	470	490	500	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	370	390	400	0,7

NOTIZ | Alle fz/α Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Die angegebenen Werte stellen Startwerte dar. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	Roughing			Semi Finishing			Finishing		
\varnothing	fz (mm/Z)	ae 0,3xD (mm)	ap 0,3xD (mm)	fz (mm/Z)	ae 0,1xD (mm)	ap 0,1xD (mm)	fz (mm/Z)	ae 0,05xD (mm)	ap 0,05xD (mm)
0,5	0,013	0,15	0,15	0,023	0,05	0,05	0,02	0,025	0,025
1	0,016	0,3	0,3	0,029	0,1	0,1	0,025	0,05	0,05
2	0,020	0,6	0,6	0,035	0,2	0,2	0,03	0,1	0,1
3	0,026	0,9	0,9	0,046	0,3	0,3	0,04	0,15	0,15
4	0,039	1,2	1,2	0,069	0,4	0,4	0,06	0,2	0,2
5	0,046	1,5	1,5	0,081	0,5	0,5	0,07	0,25	0,25
6	0,052	1,8	1,8	0,092	0,6	0,6	0,08	0,3	0,3
8	0,065	2,4	2,4	0,115	0,8	0,8	0,1	0,4	0,4
10	0,078	3	3	0,138	1	1	0,12	0,5	0,5
12	0,085	3,6	3,6	0,150	1,2	1,2	0,13	0,6	0,6

Kühlung

Toleranz f8


Beschichtung AlphaSlide Rainbow

Strategie HSC

Anwendung

Eigenschaften HA 1xD R

- Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen
- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Spezielle Spankammern ausgelegt auf optimalen Spanabtransport
- Lange Ausführung für tiefere Kavitäten
- Für den Einsatz im Hochgeschwindigkeitsbereich
- Zum Schruppen und Schlichten
- Radiustoleranz $r \leq 2 \text{ mm}$: $\pm 0,003 \text{ mm}$
- Radiustoleranz $r > 2 \text{ mm}$: $\pm 0,005 \text{ mm}$



Schruppen ungeeignet optimal

Schlichten ungeeignet optimal

	D1	L2	L1	D2	z	r		α
EXN1-M08-0013								
	mm	mm	mm	mm	#	mm		°
0,5	0,5	1,0	75,0	6,0	2	0,25	45	12
1	1,0	2,0	75,0	6,0	2	0,50	45	12
2	2,0	4,0	75,0	6,0	2	1,00	45	12
3	3,0	6,0	75,0	6,0	2	1,50	45	12
4	4,0	7,0	75,0	6,0	2	2,00	45	12
5	5,0	8,0	100,0	6,0	2	2,50	45	12
6	6,0	10,0	100,0	6,0	2	3,00	45	0
8	8,0	12,0	100,0	8,0	2	4,00	45	0
10	10,0	14,0	100,0	10,0	2	5,00	45	0
12	12,0	16,0	100,0	12,0	2	6,00	45	0



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Roughing	Semi Finishing	Finishing	Materialgroup Factor fz
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	520	540	550	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	495	515	525	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	430	450	460	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	210	230	240	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	520	540	550	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	390	410	420	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	310	330	340	0,7

NOTIZ | Alle fz/a Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Die angegebenen Werte stellen Startwerte dar. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.



Material N 1.1

D1	Roughing			Semi Finishing			Finishing		
	fz (mm/Z)	ae 0,3xD (mm)	ap 0,3xD (mm)	fz (mm/Z)	ae 0,1xD (mm)	ap 0,1xD (mm)	fz (mm/Z)	ae 0,05xD (mm)	ap 0,05xD (mm)
0,5	0,010	0,15	0,15	0,017	0,05	0,05	0,015	0,025	0,025
1	0,013	0,3	0,3	0,023	0,1	0,1	0,02	0,05	0,05
2	0,016	0,6	0,6	0,029	0,2	0,2	0,025	0,1	0,1
3	0,023	0,9	0,9	0,040	0,3	0,3	0,035	0,15	0,15
4	0,036	1,2	1,2	0,063	0,4	0,4	0,055	0,2	0,2
5	0,042	1,5	1,5	0,075	0,5	0,5	0,065	0,25	0,25
6	0,049	1,8	1,8	0,086	0,6	0,6	0,075	0,3	0,3
8	0,059	2,4	2,4	0,104	0,8	0,8	0,09	0,4	0,4
10	0,072	3	3	0,127	1	1	0,11	0,5	0,5
12	0,078	3,6	3,6	0,138	1,2	1,2	0,12	0,6	0,6

Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HSC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA 2xD	

- Vier Schneiden bis ins Zentrum für beste Maßhaltigkeit bei hohen Abtragsraten
- Definierte Mikrofase und optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen
- Entwickelt für den Einsatz im Hochgeschwindigkeitsbereich
- Zum Schruppen und Schlichten
- Radiustoleranz $r \leq 2 \text{ mm}$: $\pm 0,003 \text{ mm}$
- Radiustoleranz $r > 2 \text{ mm}$: $\pm 0,005 \text{ mm}$



EXN1-M08-0103	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°	
3	3,0	2,7	7,0	10,0	57,0	6,0	4	1,50	45	20
4	4,0	3,7	9,0	13,0	57,0	6,0	4	2,00	45	20
5	5,0	4,6	11,0	16,0	57,0	6,0	4	2,50	45	20
6	6,0	5,5	13,0	18,0	57,0	6,0	4	3,00	45	20
8	8,0	7,5	18,0	26,0	63,0	8,0	4	4,00	45	20
10	10,0	9,4	22,0	32,0	72,0	10,0	4	5,00	45	20
12	12,0	11,4	26,0	36,0	83,0	12,0	4	6,00	45	20
16	16,0	15,0	34,0	48,0	92,0	16,0	4	8,00	45	20



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	ROUGHING	SEMI FINISHING	FINISHING	Materialgroup Factor fz
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	620	640	650	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	590	610	620	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	520	540	550	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	250	270	280	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	620	640	650	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	470	490	500	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	370	390	400	0,7

NOTIZ | Alle fz/α Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Die angegebenen Werte stellen Startwerte dar. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	ROUGHING			SEMI FINISHING			FINISHING		
	fz (mm/Z)	ae 0,3xD (mm)	ap 0,3xD (mm)	fz (mm/Z)	ae 0,1xD (mm)	ap 0,1xD (mm)	fz (mm/Z)	ae 0,05xD (mm)	ap 0,05xD (mm)
3	0,020	0,9	0,9	0,035	0,3	0,3	0,03	0,15	0,15
4	0,026	1,2	1,2	0,046	0,4	0,4	0,04	0,2	0,2
5	0,039	1,5	1,5	0,069	0,5	0,5	0,06	0,25	0,25
6	0,046	1,8	1,8	0,081	0,6	0,6	0,07	0,3	0,3
8	0,052	2,4	2,4	0,092	0,8	0,8	0,08	0,4	0,4
10	0,065	3	3	0,115	1	1	0,1	0,5	0,5
12	0,078	3,6	3,6	0,138	1,2	1,2	0,12	0,6	0,6
16	0,085	4,8	4,8	0,150	1,6	1,6	0,13	0,8	0,8


Kühlung	
Toleranz	h6
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HSC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA 2xD	

- Vier Schneiden bis ins Zentrum für beste Maßhaltigkeit bei hohen Abtragsraten
- Definierte Mikrofase und optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen

- Lange Ausführung für tiefere Kavitäten
- Entwickelt für den Einsatz im Hochgeschwindigkeitsbereich
- Zum Schruppen und Schlichten

- Radiustoleranz $r \leq 2$ mm: $\pm 0,003$ mm
- Radiustoleranz $r > 2$ mm: $\pm 0,005$ mm



Schruppen					Schlichten				
[Progress bar: 0% to 100%]					[Progress bar: 0% to 100%]				
ungeeignet					optimal				

EXN1-M08-0113	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°
3	3,0	2,7	7,0	32,0	83,0	6,0	4	1,50	45
4	4,0	3,7	9,0	36,0	83,0	6,0	4	2,00	45
5	5,0	4,6	11,0	40,0	83,0	6,0	4	2,50	45
6	6,0	5,5	13,0	44,0	83,0	6,0	4	3,00	45
8	8,0	7,5	18,0	54,0	100,0	8,0	4	4,00	45
10	10,0	9,4	22,0	60,0	100,0	10,0	4	5,00	45
12	12,0	11,4	26,0	60,0	100,0	12,0	4	6,00	45
16	16,0	15,0	34,0	92,0	150,0	16,0	4	8,00	45



Download Catalog Pages (PDF)

N	Material	Strength (N/mm ²)	Roughing	Semi Finishing	Finishing	Materialgroup Factor fz
			Vc = m/min	Vc = m/min	Vc = m/min	
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	520	540	550	1
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	495	515	525	1
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	430	450	460	0,8
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	210	230	240	0,7
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	520	540	550	1
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	390	410	420	0,8
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	310	330	340	0,7

NOTIZ | Alle fz/α Werte in der Tabelle für Materialgruppe 1.1, Faktoren für die anderen Gruppen beachten! Je nach Material kann es nötig sein, den Vc oder Fz-Wert zu verändern. Die angegebenen Werte stellen Startwerte dar. Für eine hohe Prozesssicherheit wird der Einsatz von Kühlschmiermittel empfohlen, Gefahr durch Aufbauschneidenbildung.

Material N 1.1

D1	Roughing			Semi Finishing			Finishing		
	fz (mm/Z)	ae 0,3xD (mm)	ap 0,3xD (mm)	fz (mm/Z)	ae 0,1xD (mm)	ap 0,1xD (mm)	fz (mm/Z)	ae 0,05xD (mm)	ap 0,05xD (mm)
3	0,016	0,9	0,9	0,029	0,3	0,3	0,025	0,15	0,15
4	0,023	1,2	1,2	0,040	0,4	0,4	0,035	0,2	0,2
5	0,036	1,5	1,5	0,063	0,5	0,5	0,055	0,25	0,25
6	0,039	1,8	1,8	0,069	0,6	0,6	0,06	0,3	0,3
8	0,046	2,4	2,4	0,081	0,8	0,8	0,07	0,4	0,4
10	0,059	3	3	0,104	1	1	0,09	0,5	0,5
12	0,072	3,6	3,6	0,127	1,2	1,2	0,11	0,6	0,6
16	0,078	4,8	4,8	0,138	1,6	1,6	0,12	0,8	0,8

Kühlung

Toleranz d04


Beschichtung AlphaSlide Rainbow

Strategie HSC

Anwendung

Eigenschaften HA

- Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen
- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Polierte Spanräume für ideale Spanevakuierung



- Toleranz D1: -0,001/-0,006 mm
- Toleranz D3: 0/-0,02 mm

Schruppen

Schichten

EXN1-M15-0003	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #		α °
0,2X0,5	0,2	0,18	0,3	0,5	45,0	4,0	2	30	16
0,2X1	0,2	0,18	0,3	1,0	45,0	4,0	2	30	16
0,2X1,5	0,2	0,18	0,3	1,5	45,0	4,0	2	30	16
0,3X1	0,3	0,28	0,4	1,0	45,0	4,0	2	30	16
0,3X2	0,3	0,28	0,4	2,0	45,0	4,0	2	30	16
0,4X2	0,4	0,38	0,6	2,0	45,0	4,0	2	30	16
0,4X3	0,4	0,38	0,6	3,0	45,0	4,0	2	30	16
0,5X2	0,5	0,48	0,7	2,0	45,0	4,0	2	30	16
0,5X4	0,5	0,48	0,7	4,0	45,0	4,0	2	30	16
0,5X6	0,5	0,48	0,7	6,0	45,0	4,0	2	30	16
0,6X2	0,6	0,58	0,9	2,0	45,0	4,0	2	30	16
0,6X4	0,6	0,58	0,9	4,0	45,0	4,0	2	30	16
0,6X6	0,6	0,58	0,9	6,0	45,0	4,0	2	30	16
0,7X2	0,7	0,68	1,0	2,0	45,0	4,0	2	30	16

EXN1-M15-0003	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #		α °
0,7X4	0,7	0,68	1,0	4,0	45,0	4,0	2	30	16
0,8X4	0,8	0,78	1,2	4,0	45,0	4,0	2	30	16
0,8X6	0,8	0,78	1,2	6,0	45,0	4,0	2	30	16
0,8X8	0,8	0,78	1,2	8,0	45,0	4,0	2	30	16
1X4	1,0	0,95	1,5	4,0	45,0	4,0	2	30	16
1X6	1,0	0,95	1,5	6,0	45,0	4,0	2	30	16
1X8	1,0	0,95	1,5	8,0	45,0	4,0	2	30	16
1X10	1,0	0,95	1,5	10,0	45,0	4,0	2	30	16
1X12	1,0	0,95	1,5	12,0	45,0	4,0	2	30	16
1X14	1,0	0,95	1,5	14,0	45,0	4,0	2	30	16
1X16	1,0	0,95	1,5	16,0	50,0	4,0	2	30	16
1X25	1,0	0,95	1,5	25,0	70,0	4,0	2	30	16
1,2X6	1,2	1,14	1,8	6,0	45,0	4,0	2	30	16
1,2X8	1,2	1,14	1,8	8,0	45,0	4,0	2	30	16
1,2X10	1,2	1,14	1,8	10,0	45,0	4,0	2	30	16
1,4X6	1,4	1,34	2,1	6,0	45,0	4,0	2	30	16
1,4X8	1,4	1,34	2,1	8,0	45,0	4,0	2	30	16
1,5X6	1,5	1,44	2,3	6,0	45,0	4,0	2	30	16
1,5X8	1,5	1,44	2,3	8,0	45,0	4,0	2	30	16
1,5X10	1,5	1,44	2,3	10,0	45,0	4,0	2	30	16
1,5X12	1,5	1,44	2,3	12,0	45,0	4,0	2	30	16
1,5X14	1,5	1,44	2,3	14,0	50,0	4,0	2	30	16
1,5X16	1,5	1,44	2,3	16,0	50,0	4,0	2	30	16
1,5X20	1,5	1,44	2,3	20,0	55,0	4,0	2	30	16
1,5X25	1,5	1,44	2,3	25,0	70,0	4,0	2	30	16

EXN1-M15-0003	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z		α
							#		
1,6X6	1,6	1,51	2,4	6,0	45,0	4,0	2	30	16
1,6X10	1,6	1,51	2,4	10,0	45,0	4,0	2	30	16
1,8X6	1,8	1,71	2,7	6,0	45,0	4,0	2	30	16
1,8X8	1,8	1,71	2,7	8,0	45,0	4,0	2	30	16
1,8X10	1,8	1,71	2,7	10,0	45,0	4,0	2	30	16
2X6	2,0	1,91	3,0	6,0	45,0	4,0	2	30	16
2X8	2,0	1,91	3,0	8,0	45,0	4,0	2	30	16
2X10	2,0	1,91	3,0	10,0	45,0	4,0	2	30	16
2X12	2,0	1,91	3,0	12,0	45,0	4,0	2	30	16
2X14	2,0	1,91	3,0	14,0	50,0	4,0	2	30	16
2X16	2,0	1,91	3,0	16,0	50,0	4,0	2	30	16
2X20	2,0	1,91	3,0	20,0	55,0	4,0	2	30	16
2X25	2,0	1,91	3,0	25,0	60,0	4,0	2	30	16
2X30	2,0	1,91	3,0	30,0	70,0	4,0	2	30	16
2X35	2,0	1,91	3,0	35,0	80,0	4,0	2	30	16
2,5X8	2,5	2,41	3,7	8,0	45,0	4,0	2	30	16
2,5X12	2,5	2,41	3,7	12,0	45,0	4,0	2	30	16
2,5X16	2,5	2,41	3,7	16,0	50,0	4,0	2	30	16
2,5X20	2,5	2,41	3,7	20,0	55,0	4,0	2	30	16
2,5X25	2,5	2,41	3,7	25,0	60,0	4,0	2	30	16
2,5X30	2,5	2,41	3,7	30,0	70,0	4,0	2	30	16



Download Catalog Pages (PDF)

Dimension	Ø 0,2x0,5		Ø 0,2x1,5		Ø 0,3x1		Ø 0,3x2		Ø 0,4x2		Ø 0,4x3	
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,2xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,23xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,23xD
Application	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,18xD	ap=L2 max	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,18xD	ap=L2 max	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,18xD	ap=L2 max

N	Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Feed (mm/Z)											
				fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz
NON-FERROUS				Vc (m/min)											
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,008	0,012	0,007	0,011	0,012	0,016	0,011	0,015	0,012	0,016	0,011	0,015
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,008	0,012	0,007	0,011	0,012	0,016	0,011	0,015	0,012	0,016	0,011	0,015
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,007	0,011	0,006	0,01	0,011	0,015	0,01	0,014	0,011	0,015	0,01	0,014
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,006	0,01	0,005	0,009	0,01	0,014	0,009	0,013	0,01	0,014	0,009	0,013
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,008	0,012	0,007	0,011	0,012	0,016	0,011	0,015	0,012	0,016	0,011	0,015
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,007	0,011	0,006	0,01	0,011	0,015	0,01	0,014	0,011	0,015	0,01	0,014
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,006	0,01	0,005	0,009	0,01	0,014	0,009	0,013	0,01	0,014	0,009	0,013

Dimension	Ø 0,5x2		Ø 0,5x6		Ø 0,6x2		Ø 0,6x6		Ø 0,7x2		Ø 0,7x4	
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,12xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,12xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,23xD
Application	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=L2 max	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=L2 max	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,18xD	ap=L2 max

N	Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Feed (mm/Z)											
				fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz
NON-FERROUS				Vc (m/min)											
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,016	0,02	0,013	0,017	0,016	0,02	0,013	0,017	0,016	0,02	0,015	0,018
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,016	0,02	0,013	0,017	0,016	0,02	0,013	0,017	0,016	0,02	0,015	0,018
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,015	0,018	0,012	0,015	0,015	0,018	0,012	0,015	0,015	0,018	0,014	0,016
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,014	0,016	0,011	0,013	0,014	0,016	0,011	0,013	0,014	0,016	0,013	0,014
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,016	0,02	0,013	0,017	0,016	0,02	0,013	0,017	0,016	0,02	0,015	0,018
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,015	0,018	0,012	0,015	0,015	0,018	0,012	0,015	0,015	0,018	0,014	0,016
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,014	0,016	0,011	0,013	0,014	0,016	0,011	0,013	0,014	0,016	0,013	0,014

Dimension	Ø 0,8x4		Ø 0,8x8		Ø 1x4		Ø 1x25		Ø 1,2x6		Ø 1,2x10	
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,2xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,2xD
Application	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,16xD	ap=L2 max	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,02xD	ap=L2 max	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,16xD	ap=L2 max

N	Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Feed (mm/Z)											
				fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz
NON-FERROUS				Vc (m/min)											
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,018	0,022	0,016	0,02	0,025	0,03	0,015	0,02	0,025	0,03	0,023	0,028
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,018	0,022	0,016	0,02	0,025	0,03	0,015	0,02	0,025	0,03	0,023	0,028
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,016	0,02	0,014	0,018	0,022	0,027	0,013	0,018	0,022	0,027	0,02	0,025
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,014	0,018	0,012	0,016	0,019	0,024	0,011	0,016	0,019	0,024	0,017	0,022
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,018	0,022	0,016	0,02	0,025	0,03	0,015	0,02	0,025	0,03	0,023	0,028
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,016	0,02	0,014	0,018	0,022	0,027	0,013	0,018	0,022	0,027	0,02	0,025
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,014	0,018	0,012	0,016	0,019	0,024	0,011	0,016	0,019	0,024	0,017	0,022

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten.

Dimension	Ø 1,4x6		Ø 1,4x8		Ø 1,5x6		Ø 1,5x25		Ø 1,6x6		Ø 1,6x10	
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,23xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,04xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,23xD
Application	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,18xD	ap=L2 max	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,03xD	ap=L2 max	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,18xD	ap=L2 max

Material	Strength (N/mm²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N NON-FERROUS															
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	0,025	0,03	0,024	0,028	0,025	0,03	0,018	0,023	0,03	0,035	0,028	0,033
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	0,025	0,03	0,024	0,028	0,025	0,03	0,018	0,023	0,03	0,035	0,028	0,033
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	0,022	0,027	0,021	0,025	0,022	0,027	0,015	0,02	0,027	0,031	0,025	0,03
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	220	0,019	0,024	0,018	0,022	0,019	0,024	0,012	0,017	0,024	0,027	0,022	0,027
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	0,025	0,03	0,024	0,028	0,025	0,03	0,018	0,023	0,03	0,035	0,028	0,033
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	0,022	0,027	0,021	0,025	0,022	0,027	0,015	0,02	0,027	0,031	0,025	0,03
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	0,019	0,024	0,018	0,022	0,019	0,024	0,012	0,017	0,024	0,027	0,022	0,027

Dimension	Ø 1,8x6		Ø 1,8x10		Ø 2x6		Ø 2x35		Ø 2,5x8		Ø 2,5x30	
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,23xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,025xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=1xD	ae=0,08xD
Application	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,18xD	ap=L2 max	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,02xD	ap=L2 max	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,06xD	ap=L2 max

Material	Strength (N/mm²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N NON-FERROUS															
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	0,03	0,035	0,028	0,033	0,03	0,035	0,018	0,023	0,035	0,04	0,023	0,028
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	0,03	0,035	0,028	0,033	0,03	0,035	0,018	0,023	0,035	0,04	0,023	0,028
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	0,027	0,031	0,025	0,03	0,027	0,031	0,015	0,02	0,03	0,035	0,02	0,025
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	220	0,024	0,027	0,022	0,027	0,024	0,027	0,012	0,017	0,025	0,03	0,017	0,022
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	0,03	0,035	0,028	0,033	0,03	0,035	0,018	0,023	0,035	0,04	0,023	0,028
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	0,027	0,031	0,025	0,03	0,027	0,031	0,015	0,02	0,03	0,035	0,02	0,025
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	0,024	0,027	0,022	0,027	0,024	0,027	0,012	0,017	0,025	0,03	0,017	0,022

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten.



KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an. Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.


FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.



Kühlung	
Toleranz	d04
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HSC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HA		

- Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Polierte Spanräume für ideale Spanevakuierung



- Abzeilen von 3D-Konturen

- Toleranz D1: -0,001/-0,006 mm
- Toleranz D3: 0/-0,02 mm
- Radiustoleranz r: 0/-0,003 mm (gemessen von 0-90°)

Schuppen



Schichten



EXN1-M16-0023	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm		α °
0,2X0,5	0,2	0,18	0,2	0,5	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,2X1	0,2	0,18	0,2	1,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,2X2	0,2	0,18	0,2	2,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,2X3	0,2	0,18	0,2	3,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,3X1	0,3	0,28	0,3	1,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,3X2	0,3	0,28	0,3	2,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,3X3	0,3	0,28	0,3	3,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,3X4	0,3	0,28	0,3	4,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,3X6	0,3	0,28	0,3	6,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,4X1	0,4	0,38	0,4	1,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,4X2	0,4	0,38	0,4	2,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16

EXN1-M16-0023	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm		α °
0,4X3	0,4	0,38	0,4	3,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,4X4	0,4	0,38	0,4	4,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,4X6	0,4	0,38	0,4	6,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,4X8	0,4	0,38	0,4	8,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,5X1	0,5	0,48	0,5	1,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,5X2	0,5	0,48	0,5	2,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,5X3	0,5	0,48	0,5	3,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,5X4	0,5	0,48	0,5	4,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,5X6	0,5	0,48	0,5	6,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,5X8	0,5	0,48	0,5	8,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,5X10	0,5	0,48	0,5	10,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,6X3	0,6	0,58	0,6	3,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,6X4	0,6	0,58	0,6	4,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,6X6	0,6	0,58	0,6	6,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,6X8	0,6	0,58	0,6	8,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16
0,6X10	0,6	0,58	0,6	10,0	50,0	4,0	2	0,05	30	16



Download Catalog Pages (PDF)

Dimension	Ø 0,2x0,5			Ø 0,2x3			Ø 0,3x1			Ø 0,3x6		
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,05xD	ae=0,05xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,03xD	ae=0,01xD
Application	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=0,06xD	ap=L2 max	ap=0,05xD	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=0,02xD	ap=L2 max	ap=0,01xD
Feed (mm/Z)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz

N	NON-FERROUS	Strength (N/mm²)	Vc (m/min)	Feed (mm/Z)											
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,008	0,012	0,014	0,005	0,007	0,009	0,008	0,012	0,014	0,005	0,007	0,009
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,008	0,012	0,014	0,005	0,007	0,009	0,008	0,012	0,014	0,005	0,007	0,009
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,007	0,011	0,013	0,004	0,006	0,008	0,007	0,011	0,013	0,004	0,006	0,008
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,006	0,01	0,012	0,003	0,005	0,007	0,006	0,01	0,012	0,003	0,005	0,007
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,008	0,012	0,014	0,005	0,007	0,009	0,008	0,012	0,014	0,005	0,007	0,009
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,007	0,011	0,013	0,004	0,006	0,008	0,007	0,011	0,013	0,004	0,006	0,008
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,006	0,01	0,012	0,003	0,005	0,007	0,006	0,01	0,012	0,003	0,005	0,007

Dimension	Ø 0,4x1			Ø 0,4x8			Ø 0,5x1			Ø 0,5x10		
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,03xD	ae=0,01xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,03xD	ae=0,01xD
Application	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=0,02xD	ap=L2 max	ap=0,01xD	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=0,02xD	ap=L2 max	ap=0,01xD
Feed (mm/Z)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz

N	NON-FERROUS	Strength (N/mm²)	Vc (m/min)	Feed (mm/Z)											
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,012	0,016	0,018	0,005	0,007	0,009	0,016	0,02	0,022	0,009	0,013	0,015
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,012	0,016	0,018	0,005	0,007	0,009	0,016	0,02	0,022	0,009	0,013	0,015
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,011	0,015	0,017	0,004	0,006	0,008	0,015	0,018	0,021	0,008	0,012	0,014
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,01	0,014	0,016	0,003	0,005	0,007	0,014	0,016	0,02	0,007	0,011	0,013
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,012	0,016	0,018	0,005	0,007	0,009	0,016	0,02	0,022	0,009	0,013	0,015
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,011	0,015	0,017	0,004	0,006	0,008	0,015	0,018	0,021	0,008	0,012	0,014
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,01	0,014	0,016	0,003	0,005	0,007	0,014	0,016	0,02	0,007	0,011	0,013

Dimension	Ø 0,6x3			Ø 0,6x10		
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,04xD	ae=0,015xD
Application	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=0,03xD	ap=L2 max	ap=0,015xD
Feed (mm/Z)	fz	fz	fz	fz	fz	fz

N	NON-FERROUS	Strength (N/mm²)	Vc (m/min)	Feed (mm/Z)					
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,015	0,018	0,021	0,011	0,014	0,016
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,014	0,016	0,02	0,01	0,013	0,015
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,015	0,018	0,021	0,011	0,014	0,016
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,014	0,016	0,02	0,01	0,013	0,015

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten.

ae/ap(max)=0,5x Eckenradius!



KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an. Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.


FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.



Kühlung	
Toleranz	d04
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HSC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HA		

- Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Polierte Spanräume für ideale Spanevakuierung



- Abzeilen von 3D-Konturen

- Toleranz D1: -0,001/-0,006 mm
- Toleranz D3: 0/-0,02 mm
- Radiustoleranz r: 0/-0,003 mm (gemessen von 0-90°)

Schruppen



Schichten



EXN1-M16-0063	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm		α °
0,4X1	0,4	0,38	0,4	1,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,4X2	0,4	0,38	0,4	2,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,4X3	0,4	0,38	0,4	3,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,4X4	0,4	0,38	0,4	4,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,4X6	0,4	0,38	0,4	6,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,4X8	0,4	0,38	0,4	8,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,5X1	0,5	0,48	0,5	1,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,5X2	0,5	0,48	0,5	2,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,5X3	0,5	0,48	0,5	3,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,5X4	0,5	0,48	0,5	4,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,5X6	0,5	0,48	0,5	6,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,5X8	0,5	0,48	0,5	8,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,5X10	0,5	0,48	0,5	10,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16

EXN1-M16-0063	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm		α °
0,6X3	0,6	0,58	0,6	3,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,6X4	0,6	0,58	0,6	4,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,6X6	0,6	0,58	0,6	6,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,6X8	0,6	0,58	0,6	8,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,6X10	0,6	0,58	0,6	10,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,8X2	0,8	0,78	0,8	2,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,8X4	0,8	0,78	0,8	4,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,8X6	0,8	0,78	0,8	6,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,8X8	0,8	0,78	0,8	8,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,8X10	0,8	0,78	0,8	10,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
0,8X12	0,8	0,78	0,8	12,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1X2	1,0	0,95	1,0	2,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1X3	1,0	0,95	1,0	3,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1X4	1,0	0,95	1,0	4,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1X5	1,0	0,95	1,0	5,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1X6	1,0	0,95	1,0	6,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1X8	1,0	0,95	1,0	8,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1X10	1,0	0,95	1,0	10,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1X12	1,0	0,95	1,0	12,0	55,0	4,0	2	0,10	30	16
1X15	1,0	0,95	1,0	15,0	60,0	4,0	2	0,10	30	16
1X20	1,0	0,95	1,0	20,0	60,0	4,0	2	0,10	30	16
1X25	1,0	0,95	1,0	25,0	70,0	4,0	2	0,10	30	16
1X30	1,0	0,95	1,0	30,0	70,0	4,0	2	0,10	30	16
1,2X5	1,2	1,14	1,2	5,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1,2X10	1,2	1,14	1,2	10,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1,2X15	1,2	1,14	1,2	15,0	55,0	4,0	2	0,10	30	16
1,2X20	1,2	1,14	1,2	20,0	60,0	4,0	2	0,10	30	16

EXN1-M16-0063	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α	
	mm ∅	mm ∅	mm	mm	mm	mm ∅	#	mm	°	°
1,5X4	1,5	1,44	1,5	4,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1,5X6	1,5	1,44	1,5	6,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1,5X8	1,5	1,44	1,5	8,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1,5X10	1,5	1,44	1,5	10,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1,5X12	1,5	1,44	1,5	12,0	55,0	4,0	2	0,10	30	16
1,5X15	1,5	1,44	1,5	15,0	55,0	4,0	2	0,10	30	16
1,5X20	1,5	1,44	1,5	20,0	60,0	4,0	2	0,10	30	16
1,5X25	1,5	1,44	1,5	25,0	60,0	4,0	2	0,10	30	16
1,5X30	1,5	1,44	1,5	30,0	70,0	4,0	2	0,10	30	16
1,8X8	1,8	1,74	1,8	8,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1,8X10	1,8	1,74	1,8	10,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1,8X15	1,8	1,74	1,8	15,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
1,8X20	1,8	1,74	1,8	20,0	55,0	4,0	2	0,10	30	16
2X4	2,0	1,91	2,0	4,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
2X6	2,0	1,91	2,0	6,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
2X8	2,0	1,91	2,0	8,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
2X10	2,0	1,91	2,0	10,0	50,0	4,0	2	0,10	30	16
2X12	2,0	1,91	2,0	12,0	55,0	4,0	2	0,10	30	16
2X15	2,0	1,91	2,0	15,0	55,0	4,0	2	0,10	30	16
2X20	2,0	1,91	2,0	20,0	60,0	4,0	2	0,10	30	16
2X25	2,0	1,91	2,0	25,0	70,0	4,0	2	0,10	30	16
2X30	2,0	1,91	2,0	30,0	70,0	4,0	2	0,10	30	16
2X35	2,0	1,91	2,0	35,0	80,0	4,0	2	0,10	30	16
2X40	2,0	1,91	2,0	40,0	80,0	4,0	2	0,10	30	16



Download Catalog Pages (PDF)

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Dimension												
			∅ 0,4x1			∅ 0,4x8			∅ 0,5x1			∅ 0,5x10			
N	NON-FERROUS	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,012	0,016	0,018	0,005	0,007	0,009	0,016	0,02	0,022	0,009	0,013	0,015
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,012	0,016	0,018	0,005	0,007	0,009	0,016	0,02	0,022	0,009	0,013	0,015
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,011	0,015	0,017	0,004	0,006	0,008	0,015	0,018	0,021	0,008	0,012	0,014
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,01	0,014	0,016	0,003	0,005	0,007	0,014	0,016	0,02	0,007	0,011	0,013
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,012	0,016	0,018	0,005	0,007	0,009	0,016	0,02	0,022	0,009	0,013	0,015
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,011	0,015	0,017	0,004	0,006	0,008	0,015	0,018	0,021	0,008	0,012	0,014
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,01	0,014	0,016	0,003	0,005	0,007	0,014	0,016	0,02	0,007	0,011	0,013

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Dimension												
			∅ 0,6x3			∅ 0,6x10			∅ 0,8x2			∅ 0,8x12			
N	NON-FERROUS	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,015	0,018	0,021	0,011	0,014	0,016	0,015	0,018	0,021	0,011	0,014	0,016
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,014	0,016	0,02	0,01	0,013	0,015	0,014	0,016	0,02	0,01	0,013	0,015
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,015	0,018	0,021	0,011	0,014	0,016	0,015	0,018	0,021	0,011	0,014	0,016
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,014	0,016	0,02	0,01	0,013	0,015	0,014	0,016	0,02	0,01	0,013	0,015

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Dimension												
			∅ 1x2			∅ 1x30			∅ 1,2x5			∅ 1,2x20			
N	NON-FERROUS	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,025	0,03	0,035	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,02	0,025	0,03
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,025	0,03	0,035	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,02	0,025	0,03
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,022	0,027	0,032	0,008	0,013	0,017	0,022	0,027	0,032	0,017	0,022	0,027
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,019	0,024	0,029	0,006	0,011	0,014	0,019	0,024	0,029	0,014	0,019	0,024
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,025	0,03	0,035	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,02	0,025	0,03
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,022	0,027	0,032	0,008	0,013	0,017	0,022	0,027	0,032	0,017	0,022	0,027
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,019	0,024	0,029	0,006	0,011	0,014	0,019	0,024	0,029	0,014	0,019	0,024

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten. ae/ap(max) = 0,5x Eckenradius!

Dimension	Ø 1,5x4			Ø 1,5x30			Ø 1,8x8			Ø 1,8x20		
Infeed in mm	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,03xD	ae= 0,01xD	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,13xD	ae= 0,05xD
	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ae= 0,1xD	ap= 0,02xD	ap= L2 max	ae= 0,01xD	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ae= 0,1xD	ap= 0,1xD	ap= L2 max	ae= 0,05xD
Application												

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N NON-FERROUS															
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	0,022	0,027	0,032	0,013	0,017	0,022	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	220	0,019	0,024	0,029	0,011	0,014	0,019	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	0,022	0,027	0,032	0,013	0,017	0,022	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	0,019	0,024	0,029	0,011	0,014	0,019	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025

Dimension	Ø 2x4			Ø 2x40		
Infeed in mm	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,015xD	ae= 0,01xD
	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ae= 0,1xD	ap= 0,01xD	ap= L2 max	ae= 0,010xD
Application						

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz
N NON-FERROUS									
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	0,027	0,031	0,035	0,017	0,021	0,025
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	220	0,024	0,027	0,03	0,014	0,017	0,02
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	0,027	0,031	0,035	0,017	0,021	0,025
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	0,024	0,027	0,03	0,014	0,017	0,02

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten.

ae/ap(max) = 0,5x Eckenradius!



KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an. Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.


FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.



Kühlung	
Toleranz	d04
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HSC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HA		

- Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Polierte Spanräume für ideale Spanevakuierung



- Abzeilen von 3D-Konturen

- Toleranz D1: -0,001/-0,006 mm
- Toleranz D3: 0/-0,02 mm
- Radiustoleranz r: 0/-0,003 mm (gemessen von 0-90°)

Schuppen



Schichten



EXN1-M16-0103	D1 mm ∅	D3 mm ∅	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm ∅	z #	r mm		α °
0,8X2	0,8	0,78	0,8	2,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
0,8X4	0,8	0,78	0,8	4,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
0,8X6	0,8	0,78	0,8	6,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
0,8X8	0,8	0,78	0,8	8,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
0,8X10	0,8	0,78	0,8	10,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
0,8X12	0,8	0,78	0,8	12,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1X2	1,0	0,95	1,0	2,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1X3	1,0	0,95	1,0	3,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1X4	1,0	0,95	1,0	4,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1X5	1,0	0,95	1,0	5,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1X6	1,0	0,95	1,0	6,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1X8	1,0	0,95	1,0	8,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1X10	1,0	0,95	1,0	10,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16

EXN1-M16-0103	D1 mm ∅	D3 mm ∅	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm ∅	z #	r mm		α °
1X12	1,0	0,95	1,0	12,0	55,0	4,0	2	0,20	30	16
1X15	1,0	0,95	1,0	15,0	60,0	4,0	2	0,20	30	16
1X20	1,0	0,95	1,0	20,0	60,0	4,0	2	0,20	30	16
1X25	1,0	0,95	1,0	25,0	70,0	4,0	2	0,20	30	16
1X30	1,0	0,95	1,0	30,0	70,0	4,0	2	0,20	30	16
1,2X5	1,2	1,14	1,2	5,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1,2X10	1,2	1,14	1,2	10,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1,2X15	1,2	1,14	1,2	15,0	55,0	4,0	2	0,20	30	16
1,2X20	1,2	1,14	1,2	20,0	60,0	4,0	2	0,20	30	16
1,5X4	1,5	1,44	1,5	4,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1,5X6	1,5	1,44	1,5	6,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1,5X8	1,5	1,44	1,5	8,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1,5X10	1,5	1,44	1,5	10,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1,5X12	1,5	1,44	1,5	12,0	55,0	4,0	2	0,20	30	16
1,5X15	1,5	1,44	1,5	15,0	55,0	4,0	2	0,20	30	16
1,5X20	1,5	1,44	1,5	20,0	60,0	4,0	2	0,20	30	16
1,5X25	1,5	1,44	1,5	25,0	60,0	4,0	2	0,20	30	16
1,5X30	1,5	1,44	1,5	30,0	70,0	4,0	2	0,20	30	16
1,8X8	1,8	1,74	1,8	8,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1,8X10	1,8	1,74	1,8	10,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1,8X15	1,8	1,74	1,8	15,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
1,8X20	1,8	1,74	1,8	20,0	55,0	4,0	2	0,20	30	16
2X4	2,0	1,91	2,0	4,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
2X6	2,0	1,91	2,0	6,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
2X8	2,0	1,91	2,0	8,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16

EXN1-M16-0103	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α	
	mm ∅	mm ∅	mm	mm	mm	mm ∅	#	mm	°	°
2X10	2,0	1,91	2,0	10,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
2X12	2,0	1,91	2,0	12,0	55,0	4,0	2	0,20	30	16
2X15	2,0	1,91	2,0	15,0	55,0	4,0	2	0,20	30	16
2X20	2,0	1,91	2,0	20,0	60,0	4,0	2	0,20	30	16
2X25	2,0	1,91	2,0	25,0	70,0	4,0	2	0,20	30	16
2X30	2,0	1,91	2,0	30,0	70,0	4,0	2	0,20	30	16
2X35	2,0	1,91	2,0	35,0	80,0	4,0	2	0,20	30	16
2X40	2,0	1,91	2,0	40,0	80,0	4,0	2	0,20	30	16
2,5X15	2,5	2,41	2,5	15,0	55,0	4,0	2	0,20	30	16
2,5X20	2,5	2,41	2,5	20,0	55,0	4,0	2	0,20	30	16
2,5X25	2,5	2,41	2,5	25,0	60,0	4,0	2	0,20	30	16
2,5X30	2,5	2,41	2,5	30,0	70,0	4,0	2	0,20	30	16
3X6	3,0	2,91	4,5	6,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
3X8	3,0	2,91	4,5	8,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
3X10	3,0	2,91	4,5	10,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
3X12	3,0	2,91	4,5	12,0	50,0	4,0	2	0,20	30	16
3X15	3,0	2,91	4,5	15,0	55,0	4,0	2	0,20	30	16
3X20	3,0	2,91	4,5	20,0	55,0	4,0	2	0,20	30	16
3X25	3,0	2,91	4,5	25,0	60,0	4,0	2	0,20	30	16
3X30	3,0	2,91	4,5	30,0	70,0	4,0	2	0,20	30	16
3X35	3,0	2,91	4,5	35,0	80,0	4,0	2	0,20	30	16
3X40	3,0	2,91	4,5	40,0	80,0	4,0	2	0,20	30	16
3X45	3,0	2,91	4,5	45,0	90,0	4,0	2	0,20	30	16



Download Catalog Pages (PDF)

Dimension	Ø0,8x2			Ø0,8x12			Ø1x2			Ø1x30		
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,06xD	ae=0,03xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,015xD	ae=0,01xD
Application	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=0,05xD	ap=L2 max	ap=0,03xD	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=0,01xD	ap=L2 max	ap=0,01xD

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N	NON-FERROUS	Vc (m/min)													
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017	0,025	0,03	0,035	0,01	0,015	0,02
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017	0,025	0,03	0,035	0,01	0,015	0,02
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,015	0,018	0,021	0,011	0,014	0,016	0,022	0,027	0,032	0,008	0,013	0,017
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,014	0,016	0,02	0,01	0,013	0,015	0,019	0,024	0,029	0,006	0,011	0,014
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,016	0,02	0,022	0,012	0,015	0,017	0,025	0,03	0,035	0,01	0,015	0,02
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,015	0,018	0,021	0,011	0,014	0,016	0,022	0,027	0,032	0,008	0,013	0,017
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,014	0,016	0,02	0,01	0,013	0,015	0,019	0,024	0,029	0,006	0,011	0,014

Dimension	Ø1,2x5			Ø1,2x20			Ø1,5x4			Ø1,5x30		
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,04xD	ae=0,015xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,03xD	ae=0,01xD
Application	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=0,03xD	ap=L2 max	ap=0,015xD	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=0,02xD	ap=L2 max	ap=0,01xD

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N	NON-FERROUS	Vc (m/min)													
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,025	0,03	0,035	0,02	0,025	0,03	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,025	0,03	0,035	0,02	0,025	0,03	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,022	0,027	0,032	0,017	0,022	0,027	0,022	0,027	0,032	0,013	0,017	0,022
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,019	0,024	0,029	0,014	0,019	0,024	0,019	0,024	0,029	0,011	0,014	0,019
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,025	0,03	0,035	0,02	0,025	0,03	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,022	0,027	0,032	0,017	0,022	0,027	0,022	0,027	0,032	0,013	0,017	0,022
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,019	0,024	0,029	0,014	0,019	0,024	0,019	0,024	0,029	0,011	0,014	0,019

Dimension	Ø1,8x8			Ø1,8x20			Ø2x4			Ø2x40		
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,13xD	ae=0,05xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,015xD	ae=0,01xD
Application	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=0,1xD	ap=L2 max	ap=0,05xD	ap=0,2xD	ap=L2 max	ap=0,1xD	ap=0,01xD	ap=L2 max	ap=0,01xD

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N	NON-FERROUS	Vc (m/min)													
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03	0,027	0,031	0,035	0,017	0,021	0,025
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025	0,024	0,027	0,03	0,014	0,017	0,02
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03	0,027	0,031	0,035	0,017	0,021	0,025
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025	0,024	0,027	0,03	0,014	0,017	0,02

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten. ae/ap(max)=0,5x Eckenradius!

Dimension	Ø2,5x15			Ø2,5x30			Ø3x6			Ø3x45		
Infeed in mm	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,09xD	ae=0,04xD	ae=1xD	ae=0,25xD	ae=0,1xD	ae=1xD	ae=0,05xD	ae=0,02xD
	ap=0,2xD	ap=L2 max	ae=0,1xD	ap=0,07xD	ap=L2 max	ae=0,04xD	ap=0,2xD	ap=L2 max	ae=0,1xD	ap=0,04xD	ap=L2 max	ae=0,02xD
Application												

N	Material	Strength (N/mm²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz											
					fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz
NON-FERROUS																
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035	0,033	0,038	0,043	0,025	0,03	0,035
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035	0,033	0,038	0,043	0,025	0,03	0,035
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	450	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03	0,03	0,034	0,038	0,022	0,026	0,03
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	220	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025	0,027	0,03	0,033	0,019	0,022	0,025
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035	0,033	0,038	0,043	0,025	0,03	0,035
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03	0,03	0,034	0,038	0,022	0,026	0,03
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025	0,027	0,03	0,033	0,019	0,022	0,025

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten. ae/ap(max)=0,5x Eckenradius!



KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an. Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.


FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.



Kühlung	
Toleranz	d04
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HSC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HA		

- Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Polierte Spanräume für ideale Spanevakuierung



- Abzeilen von 3D-Konturen

- Toleranz D1: -0,001/-0,006 mm
- Toleranz D3: 0/-0,02 mm
- Radiustoleranz r: 0/-0,003 mm (gemessen von 0-90°)

Schruppen



Schichten



EXN1-M16-0143	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm		α °
1X2	1,0	0,95	1,0	2,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1X3	1,0	0,95	1,0	3,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1X4	1,0	0,95	1,0	4,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1X5	1,0	0,95	1,0	5,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1X6	1,0	0,95	1,0	6,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1X8	1,0	0,95	1,0	8,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1X10	1,0	0,95	1,0	10,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1X12	1,0	0,95	1,0	12,0	55,0	4,0	2	0,30	30	16
1X15	1,0	0,95	1,0	15,0	60,0	4,0	2	0,30	30	16
1X20	1,0	0,95	1,0	20,0	60,0	4,0	2	0,30	30	16
1X25	1,0	0,95	1,0	25,0	70,0	4,0	2	0,30	30	16
1X30	1,0	0,95	1,0	30,0	70,0	4,0	2	0,30	30	16
1,2X5	1,2	1,14	1,2	5,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1,2X10	1,2	1,14	1,2	10,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1,2X15	1,2	1,14	1,2	15,0	55,0	4,0	2	0,30	30	16
1,2X20	1,2	1,14	1,2	20,0	60,0	4,0	2	0,30	30	16
1,5X4	1,5	1,44	1,5	4,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1,5X6	1,5	1,44	1,5	6,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1,5X8	1,5	1,44	1,5	8,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16

EXN1-M16-0143	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm		α °
1,5X10	1,5	1,44	1,5	10,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1,5X12	1,5	1,44	1,5	12,0	55,0	4,0	2	0,30	30	16
1,5X15	1,5	1,44	1,5	15,0	55,0	4,0	2	0,30	30	16
1,5X20	1,5	1,44	1,5	20,0	60,0	4,0	2	0,30	30	16
1,5X25	1,5	1,44	1,5	25,0	60,0	4,0	2	0,30	30	16
1,5X30	1,5	1,44	1,5	30,0	70,0	4,0	2	0,30	30	16
1,8X8	1,8	1,74	1,8	8,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1,8X10	1,8	1,74	1,8	10,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1,8X15	1,8	1,74	1,8	15,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
1,8X20	1,8	1,74	1,8	20,0	55,0	4,0	2	0,30	30	16
2X4	2,0	1,91	2,0	4,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
2X6	2,0	1,91	2,0	6,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
2X8	2,0	1,91	2,0	8,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
2X10	2,0	1,91	2,0	10,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
2X12	2,0	1,91	2,0	12,0	55,0	4,0	2	0,30	30	16
2X15	2,0	1,91	2,0	15,0	55,0	4,0	2	0,30	30	16
2X20	2,0	1,91	2,0	20,0	60,0	4,0	2	0,30	30	16
2X25	2,0	1,91	2,0	25,0	70,0	4,0	2	0,30	30	16
2X30	2,0	1,91	2,0	30,0	70,0	4,0	2	0,30	30	16
2X35	2,0	1,91	2,0	35,0	80,0	4,0	2	0,30	30	16
2X40	2,0	1,91	2,0	40,0	80,0	4,0	2	0,30	30	16
2,5X15	2,5	2,41	2,5	15,0	55,0	4,0	2	0,30	30	16
2,5X20	2,5	2,41	2,5	20,0	55,0	4,0	2	0,30	30	16
2,5X25	2,5	2,41	2,5	25,0	60,0	4,0	2	0,30	30	16
2,5X30	2,5	2,41	2,5	30,0	70,0	4,0	2	0,30	30	16
3X6	3,0	2,91	4,5	6,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
3X8	3,0	2,91	4,5	8,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
3X10	3,0	2,91	4,5	10,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
3X12	3,0	2,91	4,5	12,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
3X15	3,0	2,91	4,5	15,0	55,0	4,0	2	0,30	30	16
3X20	3,0	2,91	4,5	20,0	55,0	4,0	2	0,30	30	16
3X25	3,0	2,91	4,5	25,0	60,0	4,0	2	0,30	30	16
3X30	3,0	2,91	4,5	30,0	70,0	4,0	2	0,30	30	16
3X35	3,0	2,91	4,5	35,0	80,0	4,0	2	0,30	30	16
3X40	3,0	2,91	4,5	40,0	80,0	4,0	2	0,30	30	16
3X45	3,0	2,91	4,5	45,0	90,0	4,0	2	0,30	30	16



Download Catalog Pages (PDF)

Dimension	Ø 1x2			Ø 1x30			Ø 1,2x5			Ø 1,2x20		
Infeed in mm	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,015xD	ae= 0,01xD	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,04xD	ae= 0,015xD
Application	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,01xD	ap= L2 max	ap= 0,01xD	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,03xD	ap= L2 max	ap= 0,015xD

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N	NON-FERROUS														
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,025	0,03	0,035	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,02	0,025	0,03
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,025	0,03	0,035	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,02	0,025	0,03
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,022	0,027	0,032	0,008	0,013	0,017	0,022	0,027	0,032	0,017	0,022	0,027
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,019	0,024	0,029	0,006	0,011	0,014	0,019	0,024	0,029	0,014	0,019	0,024
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,025	0,03	0,035	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,02	0,025	0,03
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,022	0,027	0,032	0,008	0,013	0,017	0,022	0,027	0,032	0,017	0,022	0,027
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,019	0,024	0,029	0,006	0,011	0,014	0,019	0,024	0,029	0,014	0,019	0,024

Dimension	Ø 1,5x4			Ø 1,5x30			Ø 1,8x8			Ø 1,8x20		
Infeed in mm	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,03xD	ae= 0,01xD	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,13xD	ae= 0,05xD
Application	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,02xD	ap= L2 max	ap= 0,01xD	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,1xD	ap= L2 max	ap= 0,05xD

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N	NON-FERROUS														
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,022	0,027	0,032	0,013	0,017	0,022	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,019	0,024	0,029	0,011	0,014	0,019	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,022	0,027	0,032	0,013	0,017	0,022	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,019	0,024	0,029	0,011	0,014	0,019	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025

Dimension	Ø 2x4			Ø 2x40			Ø 2,5x15			Ø 2,5x30		
Infeed in mm	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,015xD	ae= 0,01xD	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,09xD	ae= 0,04xD
Application	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,01xD	ap= L2 max	ap= 0,01xD	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,07xD	ap= L2 max	ap= 0,04xD

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N	NON-FERROUS														
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,027	0,031	0,035	0,017	0,021	0,025	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,024	0,027	0,03	0,014	0,017	0,02	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,027	0,031	0,035	0,017	0,021	0,025	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,024	0,027	0,03	0,014	0,017	0,02	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten. ae/ap(max) = 0,5x Eckenradius!

Dimension	Ø 3x6			Ø 3x45		
Infeed in mm	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,05xD	ae= 0,02xD
Application	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,04xD	ap= L2 max	ap= 0,02xD


Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz
N	NON-FERROUS								
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,033	0,038	0,043	0,025	0,03	0,035
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,033	0,038	0,043	0,025	0,03	0,035
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,03	0,034	0,038	0,022	0,026	0,03
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,027	0,03	0,033	0,019	0,022	0,025
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,033	0,038	0,043	0,025	0,03	0,035
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,03	0,034	0,038	0,022	0,026	0,03
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,027	0,03	0,033	0,019	0,022	0,025

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten. ae/ap(max) = 0,5x Eckenradius!


Kühlung	
Toleranz	d04
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HSC	HPC	
Anwendung			
Eigenschaften	HA		

- Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Polierte Spanräume für ideale Spanevakuierung



- Abzeilen von 3D-Konturen
- Toleranz D1: -0,001/-0,006 mm
- Toleranz D3: 0/-0,02 mm
- Radiustoleranz r: 0/-0,003 mm (gemessen von 0-90°)



EXN1-M16-0183	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r		α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°	°
1,5X4	1,5	1,44	1,5	4,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
1,5X6	1,5	1,44	1,5	6,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
1,5X8	1,5	1,44	1,5	8,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
1,5X10	1,5	1,44	1,5	10,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
1,5X12	1,5	1,44	1,5	12,0	54,0	4,0	2	0,50	30	16
1,5X15	1,5	1,44	1,5	15,0	54,0	4,0	2	0,50	30	16
1,5X20	1,5	1,44	1,5	20,0	60,0	4,0	2	0,50	30	16
1,5X25	1,5	1,44	1,5	25,0	60,0	4,0	2	0,50	30	16
1,5X30	1,5	1,44	1,5	30,0	70,0	4,0	2	0,50	30	16
1,8X8	1,8	1,74	1,8	8,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
1,8X10	1,8	1,74	1,8	10,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
1,8X15	1,8	1,74	1,8	15,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
1,8X20	1,8	1,74	1,8	20,0	54,0	4,0	2	0,50	30	16

EXN1-M16-0183	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r		α
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	#	mm	°	°
2X4	2,0	1,91	2,0	4,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
2X6	2,0	1,91	2,0	6,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
2X8	2,0	1,91	2,0	8,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
2X10	2,0	1,91	2,0	10,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
2X12	2,0	1,91	2,0	12,0	54,0	4,0	2	0,50	30	16
2X15	2,0	1,91	2,0	15,0	54,0	4,0	2	0,50	30	16
2X20	2,0	1,91	2,0	20,0	60,0	4,0	2	0,50	30	16
2X25	2,0	1,91	2,0	25,0	70,0	4,0	2	0,50	30	16
2X30	2,0	1,91	2,0	30,0	70,0	4,0	2	0,50	30	16
2X35	2,0	1,91	2,0	35,0	80,0	4,0	2	0,50	30	16
2X40	2,0	1,91	2,0	40,0	80,0	4,0	2	0,50	30	16
2,5X12	2,5	2,41	2,5	12,0	54,0	4,0	2	0,50	30	16
2,5X15	2,5	2,41	2,5	15,0	54,0	4,0	2	0,50	30	16
2,5X20	2,5	2,41	2,5	20,0	54,0	4,0	2	0,50	30	16
2,5X25	2,5	2,41	2,5	25,0	60,0	4,0	2	0,50	30	16
2,5X30	2,5	2,41	2,5	30,0	70,0	4,0	2	0,50	30	16
3X6	3,0	2,91	4,5	6,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
3X8	3,0	2,91	4,5	8,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
3X10	3,0	2,91	4,5	10,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
3X12	3,0	2,91	4,5	12,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
3X15	3,0	2,91	4,5	15,0	54,0	4,0	2	0,50	30	16
3X20	3,0	2,91	4,5	20,0	54,0	4,0	2	0,50	30	16
3X25	3,0	2,91	4,5	25,0	60,0	4,0	2	0,50	30	16
3X30	3,0	2,91	4,5	30,0	70,0	4,0	2	0,50	30	16
3X35	3,0	2,91	4,5	35,0	80,0	4,0	2	0,50	30	16
3X40	3,0	2,91	4,5	40,0	80,0	4,0	2	0,50	30	16
3X45	3,0	2,91	4,5	45,0	90,0	4,0	2	0,50	30	16



Download Catalog Pages (PDF)

Dimension	Ø 1,5x4			Ø 1,5x30			Ø 1,8x8			Ø 1,8x20		
Infeed in mm	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,03xD	ae= 0,01xD	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,13xD	ae= 0,05xD
	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,02xD	ap= L2 max	ap= 0,01xD	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,1xD	ap= L2 max	ap= 0,05xD
Application												

Material	Strength (N/mm²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N NON-FERROUS															
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	0,022	0,027	0,032	0,013	0,017	0,022	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	220	0,019	0,024	0,029	0,011	0,014	0,019	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	0,025	0,03	0,035	0,015	0,02	0,025	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	0,022	0,027	0,032	0,013	0,017	0,022	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	0,019	0,024	0,029	0,011	0,014	0,019	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025

Dimension	Ø 2x4			Ø 2x40			Ø 2,5x12			Ø 2,5x30		
Infeed in mm	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,015xD	ae= 0,01xD	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,09xD	ae= 0,04xD
	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,01xD	ap= L2 max	ap= 0,01xD	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,07xD	ap= L2 max	ap= 0,04xD
Application												

Material	Strength (N/mm²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N NON-FERROUS															
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	0,027	0,031	0,035	0,017	0,021	0,025	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	220	0,024	0,027	0,03	0,014	0,017	0,02	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	0,03	0,035	0,04	0,02	0,025	0,03	0,03	0,035	0,04	0,025	0,03	0,035
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	0,027	0,031	0,035	0,017	0,021	0,025	0,027	0,031	0,035	0,022	0,026	0,03
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	0,024	0,027	0,03	0,014	0,017	0,02	0,024	0,027	0,03	0,019	0,022	0,025

Dimension	Ø 3x6			Ø 3x45		
Infeed in mm	ae= 1xD	ae= 0,25xD	ae= 0,1xD	ae= 1xD	ae= 0,05xD	ae= 0,02xD
	ap= 0,2xD	ap= L2 max	ap= 0,1xD	ap= 0,04xD	ap= L2 max	ap= 0,02xD
Application						

Material	Strength (N/mm²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz
N NON-FERROUS									
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	0,033	0,038	0,043	0,025	0,03	0,035
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	0,033	0,038	0,043	0,025	0,03	0,035
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	0,03	0,034	0,038	0,022	0,026	0,03
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	220	0,027	0,03	0,033	0,019	0,022	0,025
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	0,033	0,038	0,043	0,025	0,03	0,035
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	0,03	0,034	0,038	0,022	0,026	0,03
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	0,027	0,03	0,033	0,019	0,022	0,025

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten.

ae/ap(max) = 0,5x Eckenradius!



KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an. Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.


FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.




Kühlung	
Toleranz	d04
Beschichtung	AlphaSlide Rainbow

Strategie	HSC	
Anwendung		
Eigenschaften	HA	

- Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Polierte Spanräume für ideale Spanevakuierung



- Toleranz D1: -0,001/-0,006 mm
- Toleranz D3: 0/-0,02 mm
- Radiustoleranz r: 0/-0,003 mm (gemessen von 0-90°)



EXN1-M17-0003	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm	°	α °
0,1X0,3	0,1	0,08	0,08	0,3	45,0	4,0	2	0,05	30	16
0,1X0,5	0,1	0,08	0,08	0,5	45,0	4,0	2	0,05	30	16
0,1X1	0,1	0,08	0,08	1,0	45,0	4,0	2	0,05	30	16
0,2X0,5	0,2	0,17	0,16	0,5	45,0	4,0	2	0,10	30	16
0,2X1	0,2	0,17	0,16	1,0	45,0	4,0	2	0,10	30	16
0,2X2	0,24	0,17	0,16	2,0	45,0	4,0	2	0,10	30	16
0,2X3	0,2	0,17	0,16	3,0	45,0	4,0	2	0,10	30	16
0,3X0,5	0,3	0,27	0,24	0,5	45,0	4,0	2	0,15	30	16
0,3X1	0,3	0,27	0,24	1,0	45,0	4,0	2	0,15	30	16
0,3X2	0,3	0,27	0,24	2,0	45,0	4,0	2	0,15	30	16
0,3X3	0,3	0,27	0,24	3,0	45,0	4,0	2	0,15	30	16
0,3X4	0,3	0,27	0,24	4,0	45,0	4,0	2	0,15	30	16
0,3X6	0,3	0,27	0,24	6,0	45,0	4,0	2	0,15	30	16
0,4X1	0,4	0,37	0,32	1,0	45,0	4,0	2	0,20	30	16
0,4X2	0,4	0,37	0,32	2,0	45,0	4,0	2	0,20	30	16

EXN1-M17-0003	D1 mm Ø	D3 mm Ø	L2 mm	L3 mm	L1 mm	D2 mm Ø	z #	r mm	°	α °
0,4X3	0,4	0,37	0,32	3,0	45,0	4,0	2	0,20	30	16
0,4X4	0,4	0,37	0,32	4,0	45,0	4,0	2	0,20	30	16
0,4X6	0,4	0,37	0,32	6,0	45,0	4,0	2	0,20	30	16
0,4X8	0,4	0,37	0,32	8,0	45,0	4,0	2	0,20	30	16
0,5X1	0,5	0,47	0,4	1,0	45,0	4,0	2	0,25	30	16
0,5X1,5	0,5	0,47	0,4	1,5	45,0	4,0	2	0,25	30	16
0,5X2	0,5	0,47	0,4	2,0	45,0	4,0	2	0,25	30	16
0,5X3	0,5	0,47	0,4	3,0	45,0	4,0	2	0,25	30	16
0,5X4	0,5	0,47	0,4	4,0	45,0	4,0	2	0,25	30	16
0,5X6	0,5	0,47	0,4	6,0	45,0	4,0	2	0,25	30	16
0,5X8	0,5	0,47	0,4	8,0	45,0	4,0	2	0,25	30	16
0,6X2	0,6	0,57	0,48	2,0	45,0	4,0	2	0,30	30	16
0,6X3	0,6	0,57	0,48	3,0	45,0	4,0	2	0,30	30	16
0,6X4	0,6	0,57	0,48	4,0	45,0	4,0	2	0,30	30	16
0,6X6	0,6	0,57	0,48	6,0	45,0	4,0	2	0,30	30	16
0,6X8	0,6	0,57	0,48	8,0	45,0	4,0	2	0,30	30	16
0,8X2	0,8	0,77	0,64	2,0	45,0	4,0	2	0,40	30	16
0,8X3	0,8	0,77	0,64	3,0	45,0	4,0	2	0,40	30	16
0,8X4	0,8	0,77	0,64	4,0	45,0	4,0	2	0,40	30	16
0,8X6	0,8	0,77	0,64	6,0	45,0	4,0	2	0,40	30	16
0,8X8	0,8	0,77	0,64	8,0	45,0	4,0	2	0,40	30	16
1X2	1,0	0,96	0,8	2,0	45,0	4,0	2	0,50	30	16
1X3	1,0	0,96	0,8	3,0	45,0	4,0	2	0,50	30	16
1X4	1,0	0,96	0,8	4,0	45,0	4,0	2	0,50	30	16
1X5	1,0	0,96	0,8	5,0	45,0	4,0	2	0,50	30	16
1X6	1,0	0,96	0,8	6,0	45,0	4,0	2	0,50	30	16
1X8	1,0	0,96	0,8	8,0	45,0	4,0	2	0,50	30	16

EXN1-M17-0003	D1	D3	L2	L3	L1	D2	z	r	α	
	mm ∅	mm ∅	mm	mm	mm	mm ∅	#	mm	°	°
1X10	1,0	0,96	0,8	10,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
1X12	1,0	0,96	0,8	12,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
1,2X3	1,2	1,16	0,96	3,0	45,0	4,0	2	0,60	30	16
1,2X4	1,2	1,16	0,96	4,0	45,0	4,0	2	0,60	30	16
1,2X6	1,2	1,16	0,96	6,0	45,0	4,0	2	0,60	30	16
1,2X8	1,2	1,16	0,96	8,0	45,0	4,0	2	0,60	30	16
1,2X10	1,2	1,16	0,96	10,0	45,0	4,0	2	0,60	30	16
1,2X12	1,2	1,16	0,96	12,0	50,0	4,0	2	0,60	30	16
1,2X20	1,2	1,16	0,96	20,0	55,0	4,0	2	0,60	30	16
1,5X3	1,5	1,44	1,2	3,0	45,0	4,0	2	0,75	30	16
1,5X4	1,5	1,44	1,2	4,0	45,0	4,0	2	0,75	30	16
1,5X6	1,5	1,44	1,2	6,0	45,0	4,0	2	0,75	30	16
1,5X8	1,5	1,44	1,2	8,0	45,0	4,0	2	0,75	30	16
1,5X10	1,5	1,44	1,2	10,0	45,0	4,0	2	0,75	30	16
1,5X12	1,5	1,44	1,2	12,0	50,0	4,0	2	0,75	30	16
1,8X8	1,8	1,74	1,44	8,0	45,0	4,0	2	0,90	30	16
1,8X10	1,8	1,74	1,44	10,0	45,0	4,0	2	0,90	30	16
1,8X12	1,8	1,74	1,44	12,0	50,0	4,0	2	0,90	30	16
2X4	2,0	1,94	1,6	4,0	45,0	4,0	2	1,00	30	16
2X6	2,0	1,94	1,6	6,0	45,0	4,0	2	1,00	30	16
2X8	2,0	1,94	1,6	8,0	45,0	4,0	2	1,00	30	16
2X10	2,0	1,94	1,6	10,0	45,0	4,0	2	1,00	30	16
2X12	2,0	1,94	1,6	12,0	45,0	4,0	2	1,00	30	16
3X6	3,0	2,92	3,5	6,0	45,0	4,0	2	1,50	30	16
3X8	3,0	2,92	3,5	8,0	45,0	4,0	2	1,50	30	16
3X10	3,0	2,92	3,5	10,0	45,0	4,0	2	1,50	30	16
3X12	3,0	2,92	3,5	12,0	45,0	4,0	2	1,50	30	16



Download Catalog Pages (PDF)

Dimension	∅0,1x0,3	∅0,1x1	∅0,2x0,5	∅0,2x3	∅0,3x0,5	∅0,3x6	∅0,4x1	∅0,4x8	∅0,5x1	∅0,5x8
Infeed in mm	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,05xD ap=0,05xD	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,02xD ap=0,02xD	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,01xD ap=0,01xD	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,01xD ap=0,01xD	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,015xD ap=0,015xD
Application										

N	Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)									
				NON-FERROUS									
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,012	0,007	0,014	0,008	0,014	0,008	0,018	0,009	0,016	0,012
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,012	0,007	0,014	0,008	0,014	0,008	0,018	0,009	0,016	0,012
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,011	0,006	0,013	0,007	0,013	0,007	0,017	0,008	0,015	0,011
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,01	0,005	0,012	0,006	0,012	0,006	0,016	0,007	0,014	0,01
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,012	0,007	0,014	0,008	0,014	0,008	0,018	0,009	0,016	0,012
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,011	0,006	0,013	0,007	0,013	0,007	0,017	0,008	0,015	0,011
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,01	0,005	0,012	0,006	0,012	0,006	0,016	0,007	0,014	0,01


Dimension	∅0,6x2	∅0,6x8	∅0,8x2	∅0,8x8	∅1x2	∅1x12	∅1,2x3	∅1,2x20	∅1,5x3	∅1,5x12
Infeed in mm	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,025xD ap=0,025xD	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,05xD ap=0,05xD	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,03xD ap=0,03xD	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,015xD ap=0,015xD	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,07xD ap=0,07xD
Application										

N	Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)									
				NON-FERROUS									
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,022	0,017	0,022	0,017	0,035	0,028	0,035	0,025	0,035	0,03
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,022	0,017	0,022	0,017	0,035	0,028	0,035	0,025	0,035	0,03
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,021	0,016	0,021	0,016	0,032	0,026	0,032	0,023	0,032	0,027
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,02	0,015	0,02	0,015	0,029	0,024	0,029	0,021	0,029	0,024
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,022	0,017	0,022	0,017	0,035	0,028	0,035	0,025	0,035	0,03
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,021	0,016	0,021	0,016	0,032	0,026	0,032	0,023	0,032	0,027
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,02	0,015	0,02	0,015	0,029	0,024	0,029	0,021	0,029	0,024

Dimension	∅1,8x8	∅1,8x12	∅2x4	∅2x12	∅3x6	∅3x12
Infeed in mm	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,09xD ap=0,09xD	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,09xD ap=0,09xD	ae=0,1xD ap=0,1xD	ae=0,1xD ap=0,1xD
Application						

N	Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)					
				NON-FERROUS					
1.1	ALUMINIUM alloyed	<500	500	0,04	0,035	0,04	0,035	0,043	0,04
1.2	ALUMINIUM alloyed	<600	480	0,04	0,035	0,04	0,035	0,043	0,04
2.1-2.3	ALUMINIUM casted	<600	450	0,035	0,032	0,035	0,032	0,038	0,035
3.1-3.3	COPPER alloyed	<650	220	0,03	0,029	0,03	0,029	0,033	0,03
4.1	MAGNESIUM alloyed	<250	500	0,04	0,035	0,04	0,035	0,043	0,04
5.1	PLASTICS Thermoplastic	<100	400	0,035	0,032	0,035	0,032	0,038	0,035
5.2	PLASTICS Duroplastic	<150	350	0,03	0,029	0,03	0,029	0,033	0,03

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten.

Kühlung 

Toleranz d04

Beschichtung AlphaSlide Rainbow

Strategie HSC 


Anwendung 

Eigenschaften HA   


























- Optimierte Stirngeometrie für hervorragende Oberflächen und höchste Formgenauigkeit
- Definierte Mikrofase zur Abstützung und Stabilisierung
- Polierte Spanräume für ideale Spanevakuierung



- Toleranz D1: -0,001/-0,006 mm
- Toleranz D3: 0/-0,02 mm
- Radius toleranz r: 0/-0,003 mm (gemessen von 0-90°)



EXN1-M17-0013	D1 mm 	D3 mm 	L2 mm 	L3 mm 	L1 mm 	D2 mm 	z # 	r mm 		α ° 
0,5X10	0,5	0,47	0,4	10,0	50,0	4,0	2	0,25	30	16
0,6X10	0,6	0,57	0,48	10,0	50,0	4,0	2	0,30	30	16
0,8X10	0,8	0,77	0,64	10,0	50,0	4,0	2	0,40	30	16
0,8X12	0,8	0,77	0,64	12,0	50,0	4,0	2	0,40	30	16
1X15	1,0	0,96	0,8	15,0	50,0	4,0	2	0,50	30	16
1X20	1,0	0,96	0,8	20,0	60,0	4,0	2	0,50	30	16
1X25	1,0	0,96	0,8	25,0	60,0	4,0	2	0,50	30	16
1X30	1,0	0,96	0,8	30,0	70,0	4,0	2	0,50	30	16
1,2X15	1,2	1,16	0,96	15,0	55,0	4,0	2	0,60	30	16
1,5X15	1,5	1,44	1,2	15,0	50,0	4,0	2	0,75	30	16
1,5X20	1,5	1,44	1,2	20,0	60,0	4,0	2	0,75	30	16
1,5X25	1,5	1,44	1,2	25,0	60,0	4,0	2	0,75	30	16
1,5X30	1,5	1,44	1,2	30,0	70,0	4,0	2	0,75	30	16
1,8X15	1,8	1,74	1,44	15,0	50,0	4,0	2	0,90	30	16

EXN1-M17-0013	D1 mm 	D3 mm 	L2 mm 	L3 mm 	L1 mm 	D2 mm 	z # 	r mm 		α ° 
1,8X20	1,8	1,74	1,44	20,0	55,0	4,0	2	0,90	30	16
2X12	2,0	1,94	1,6	12,0	50,0	4,0	2	1,00	30	16
2X15	2,0	1,94	1,6	15,0	50,0	4,0	2	1,00	30	16
2X20	2,0	1,94	1,6	20,0	60,0	4,0	2	1,00	30	16
2X25	2,0	1,94	1,6	25,0	60,0	4,0	2	1,00	30	16
2X30	2,0	1,94	1,6	30,0	70,0	4,0	2	1,00	30	16
2X35	2,0	1,94	1,6	35,0	80,0	4,0	2	1,00	30	16
2X40	2,0	1,94	1,6	40,0	80,0	4,0	2	1,00	30	16
2,5X15	2,5	2,41	2,0	15,0	50,0	4,0	2	1,25	30	16
2,5X20	2,5	2,41	2,0	20,0	55,0	4,0	2	1,25	30	16
2,5X25	2,5	2,41	2,0	25,0	60,0	4,0	2	1,25	30	16
2,5X30	2,5	2,41	2,0	30,0	70,0	4,0	2	1,25	30	16
3X15	3,0	2,92	3,5	15,0	50,0	4,0	2	1,50	30	16
3X20	3,0	2,92	3,5	20,0	55,0	4,0	2	1,50	30	16
3X25	3,0	2,92	3,5	25,0	60,0	4,0	2	1,50	30	16
3X30	3,0	2,92	3,5	30,0	70,0	4,0	2	1,50	30	16
3X35	3,0	2,92	3,5	35,0	70,0	4,0	2	1,50	30	16
3X40	3,0	2,92	3,5	40,0	80,0	4,0	2	1,50	30	16
3X45	3,0	2,92	3,5	45,0	80,0	4,0	2	1,50	30	16



Download Catalog Pages (PDF)

Dimension	Ø0,5x10	Ø0,610	Ø0,8x10	Ø0,8x12	Ø1x15	Ø1x30	Ø1,2x15	Ø1,5x15	Ø1,5x30	Ø1,8x15
Infeed in mm	ae=0,01xD	ae=0,015xD	ae=0,035xD	ae=0,02xD	ae=0,02xD	ae=0,01xD	ae=0,035xD	ae=0,05xD	ae=0,01xD	ae=0,07xD
	ap=0,01xD	ap=0,015xD	ap=0,035xD	ap=0,02xD	ap=0,02xD	ap=0,01xD	ap=0,035xD	ap=0,05xD	ap=0,01xD	ap=0,07xD
Application										

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz	
N NON-FERROUS													
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	0,012	0,017	0,017	0,017	0,028	0,017	0,028	0,03	0,025	0,035
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	0,012	0,017	0,017	0,017	0,028	0,017	0,028	0,03	0,025	0,035
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	0,011	0,016	0,016	0,016	0,026	0,016	0,026	0,027	0,022	0,032
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	220	0,01	0,015	0,015	0,015	0,024	0,015	0,024	0,024	0,019	0,029
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	0,012	0,017	0,017	0,017	0,028	0,017	0,028	0,03	0,025	0,035
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	0,011	0,016	0,016	0,016	0,026	0,016	0,026	0,027	0,022	0,032
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	0,01	0,015	0,015	0,015	0,024	0,015	0,024	0,024	0,019	0,029

Dimension	Ø1,8x20	Ø2x12	Ø2x40	Ø2,5x15	Ø2,5x30	Ø3x15	Ø3x45
Infeed in mm	ae=0,05xD	ae=0,09xD	ae=0,01xD	ae=0,09xD	ae=0,035xD	ae=0,09xD	ae=0,02xD
	ap=0,05xD	ap=0,09xD	ap=0,01xD	ap=0,09xD	ap=0,035xD	ap=0,09xD	ap=0,02xD
Application							

Material	Strength (N/mm ²)	Feed (mm/Z)	Vc (m/min)	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz
N NON-FERROUS										
1.1 ALUMINIUM alloyed	<500	500	500	0,03	0,035	0,025	0,035	0,03	0,04	0,03
1.2 ALUMINIUM alloyed	<600	480	480	0,03	0,035	0,025	0,035	0,03	0,04	0,03
2.1-2.3 ALUMINIUM casted	<600	450	450	0,027	0,032	0,022	0,032	0,027	0,035	0,025
3.1-3.3 COPPER alloyed	<650	220	220	0,024	0,029	0,019	0,029	0,024	0,03	0,02
4.1 MAGNESIUM alloyed	<250	500	500	0,03	0,035	0,025	0,035	0,03	0,04	0,03
5.1 PLASTICS Thermoplastic	<100	400	400	0,027	0,032	0,022	0,032	0,027	0,035	0,025
5.2 PLASTICS Duroplastic	<150	350	350	0,024	0,029	0,019	0,029	0,024	0,03	0,02

NOTIZ | Die Werte in der Tabelle sind die kürzeste und die längste Freistichlänge (L3) jeder Abmessung; bitte berechnen Sie fz, ap und ae in Abhängigkeit von den angegebenen Werten.



KEIN PASSENDER FRÄSER DABEI?

Kein Problem - passen Sie einfach ein bestehendes Werkzeug an. Mit unserem Konfigurator für Sonderfräser können Sie innerhalb kürzester Zeit bestehende Werkzeuge auf Ihre Bedürfnisse anpassen oder auf Basis vordefinierter Typen eigene Werkzeuge erstellen.

FÜR ALLE ANFRAGEN ÜBER DEN KONFIGURATOR ERHALTEN SIE IHR ANGEBOT SPÄTESTENS NACH EINEM WERKTAG.



LEGENDE

ANWENDUNGEN

Abzeilen	Besäumen	Entgraten	Gravieren
Viertelkreisfräsen	Vollnut	Vorwärts-Rückwärtsentgraten	

KÜHLUNGEN


Luftgekühlt	Trocken	Öl	Kühlschmierstoff (KSS)
Minimalmengenschmierung (MMS)			

EIGENSCHAFTEN

2xD	3xD	4xD	5xD
Zentrumschneidend	Nicht Zentrumschneidend	Ohne Weldon	Mit Weldon
Kühlkanalsystem	Dynamische Drallsteigung	Spanbrecher	Ungleiche Zahnteilung
Wellenschliff	Zustellung helikal	Zustellrichtungen x,y	Zustellrichtungen x, y, z
Zustellrichtungen x, y, (z)	Eckenradius	Eckfase	Scharfkantig

STRATEGIE

Extended Trochoidal Cutting	High Performance Cutting	High Speed Cutting	Multi Task Cutting
Universal Machining			



EIGENSCHAFTEN

Schneidendurchmesser	Kleiner Schneidendurchmesser	Großer Schneidendurchmesser	Freistichdurchmesser
Schneidenlänge	Gesamtfasenlänge	Freistichlänge	Gesamtlänge
Schaftdurchmesser	Schneidenanzahl	Eckradius	Eckfase
Programmierradius	Maximale Schnitttiefe	Spiralwinkel	Winkel Alpha

ANWENDUNGSTABELLE

Bei den angegebenen Werten der Anwendungstabelle handelt es sich lediglich um Richtwerte. Diese sind stark abhängig von der individuellen Anwendungssituation und darauf abzustimmen.

ABBILDUNGEN

Alle abgebildeten technischen Zeichnungen und Fotografien sind beispielhaft. Abweichungen zum Originalprodukt bei Farbe und Abmessungen sind möglich.

N 1.1 ALUMINIUM | alloyed <500 N/mm²

Materialnumber	Germany DIN	Europe EN	France AFNOR	Great Britain BS	Italy UNI	Sweden SIS	Spain UNE	Japan JIS	USA AISI
3.0205	Al99	AW-1200	A 4	1 C	P-Al99,0	4010	L-3001	A1200	AA1200
3.0250	Al99.5H		A 59050 C	L 31					AA1000
3.0255	Al99.5	AW-1050 A	A 5	L 31	P-AlP99.5	4007	L-3051	A1050	AA1050 A
3.0275	Al99.7	AW-1070 A	A 7	2L 48	P-AlP99.7	4005	L-3071	A1070	AA1070 A
3.0280	Al99.8								
3.0285	Al99.8	AW-1080 A	A 8	1A	P-Al99.8	4004	L-3081	A1080	AA1080 A
3.0305	Al99.9	AW-1090							
3.0505	AlMn 0.5 Mg 0.5	AW-3105		N 31				A3105	AA3105
3.0506	AlMn 0.6	AW-3207							
3.0515	AlMn 1	AW-3103		N 3	P-AlMn 1.2	4067	L-3811	A3103	AA3103
3.0517	AlMn 1 Cu	AW-3003	A-M1		P-AlMn 1.2 Cu		L-3810	A3003	AA3003
3.0525	AlMn 1 Mg 0.5	AW-3005	A-MG0,5					A3005	AA3005
3.0526	AlMn 1 Mg 1	AW-3004	A-M1G		P-AlMn 1.2 Mg	GA/6511	L-3820	A3004	AA3004
3.0915	AlFeSi	AW-8011A							
3.1255	AlCu 4 SiMg	AW-2014	A-U4SG	H 15	P-AlCu 4.4 SiMnMg		L-3130	A2014	AA2014
3.1305	AlCu 2.5 Mg	AW-2117	A-U2G	L 86	P-AlCu 2.5 MgSi		L-3180	A2117	AA2117
3.1324	AlCu 4 MgSi	AW-2017 A							
3.1325	AlCuMg1	AW-2017 A	A-U4G	H 14	P-AlCu 4.5 MgMn	GA631	L-3120	A2017	AA2017 A
3.1355	AlCuMg2	AW-2024	A-U4G1	L 97 / L 98	P-AlCu 4.5 MgMn	5	L-3140	A2024	AA2024
3.1371	G-AlCu 4 TiMg	AC-21000							
3.1841	G-AlCu 4 Ti	AC-21100							
3.2134	G-AlSi 5 Cu 1,3 Mg	AC-45300							
3.2307	Al99.85 MgSi								
3.2315	AlMgSi 1	AW-6082	A-SGM0,7	H 30	P-AlMgSi	4212	L-3453		AA6082
3.3206	AlMgSi 0.5	AW-6060	A-GS	H 9	P-AlMgSi	4140	L-3442		AA6060
3.3208	Al99.9 MgSi	AW-6401							
3.3210	AlMgSi 0.7	AW-6005 A							
3.3211	AlMg 1 SiCu	AW-6061	A-G5UC	H 20	P-AlMg 1 SiCu		L-3420	A6061	AA6061
3.3241	G-AlMg 3 Si								
3.3261	G-AlMg 5 Si	AC-51400							
3.3292	GD-AlMg 9	AC-51200							
3.3307	Al99.85 Mg 0.5	AW-5110							
3.3308	Al99.9 Mg 0.5	AW-5210							
3.3315	AlMg1	AW-5005 A	A-G0,6	N 41	P-AlMg 0.9	4106	L-3350	A5005	AA5005 A
3.3316	AlMg 1.5	AW-5050	A-G1,5	3L 44	P-AlMg 1.5		L-3380		AA5050 B
3.3317	Al99.85 Mg 1	AW-5305							
3.3318	Al99.9 Mg 1	AW-5505							
3.3326	AlMg 1.8	AW-5051 A							
3.3345	AlMg 4.5	AW-5082	A-G4,5		P-AlMg 4.4			A5082	AA5082
3.3523	AlMg 2.5	AW-5052	A-G2,5C	L 80 / L 81	P-AlMg 2.5	4120	L-3360	A5052	AA5052
3.3525	AlMg 2 Mn 0.3	AW-5251	A-G2M	N4	P-AlMg 2 Mn		L-3361		AA5251
3.3527	AlMg 2 Mn 0.8	AW-5049	A-G2,5MC					A5049	AA5049
3.3535	AlMg 3	AW-5754	A-G3M		P-AlMg 3.5	4130	L-3390		AA5754
3.3537	AlMg 2.7 Mn	AW-5454	A-G2,5MC		P-AlMg 2.7 Mn	4130	L-3391		AA5454
3.3541	G-AlMg 3	AC-51100							
3.3545	AlMg 4 Mn	AW-5086	A-G4MC		P-AlMg 4.4		L-3382		AA5086
3.3547	AlMg 4,5 Mn	AW-5083	A-G4,5MC	N 8	P-AlMg 4.5	4140	L-3321	A5083	AA5083
3.3549	AlMg 5 Mn	AW-5182							
3.3555	AlMg 5	AW-5019							
3.3561	G-AlMg 5	AC-51300							

N 1.2 ALUMINIUM | alloyed <600 N/mm²

Materialnumber	Germany DIN	Europe EN	France AFNOR	Great Britain BS	Italy UNI	Sweden SIS	Spain UNE	Japan JIS	USA AISI
3.0615	AlMgSiPb	AW-6012	A-SGPb		P-AlSiMgMn		L-3452		AA6012
3.1645	AlCu 4 PbMgMn	AW-2007				4355	L-3121	A2007	AA2007
3.1655	AlCu 6 BiPb	AW-2011	A-U5PbBi	FC 1	P-AlCu 5.5 PbBi	4338	L-3192	A2011	AA2011
3.4335	AlZn 4.5 Mg 1	AW-7020	A-Z5G	H 17		4425	L-3741		AA7020
3.4345	AlZnMgCu 0.5	AW-7022	A-Z4GU						AA7022
3.4365	AlZnMgCu 1.5	AW-7075	A-Z5GU	2L 95	P-AlZn 5.8 MgCu		L-3710	A7075	AA7075

N 2.1 - N 2.3 ALUMINIUM | casted <600 N/mm²

Materialnumber	Germany DIN	Europe EN	France AFNOR	Great Britain BS	Italy UNI	Sweden SIS	Spain UNE	Japan JIS	USA AISI
3.1841	G-AlCu 4 Ti							AC1A	A 295.0
3.1871	G-AlCu 4 TiMg								
3.2131	G-AlSiCu1								
3.2151	G-AlSi 6 Cu 4	AC-45000	A-S5UZ	LM 4				AC4B	A 319.0
3.2161	G-AlSi 8 Cu 3	AC-46200	A-S9U3A-Y4	LM 24	5075			AC4D	A 328.0
3.2163	GD-AlSi 9 Cu 3								
3.2211	G-AlSi 11								
3.2341	G-AlSi 5 Mg								
3.2371	G-AlSi 7 Mg 0,3	AC-42100						AC4CH	A 356.0
3.2373	G-AlSi 9 Mg	AC-43300							
3.2381	G-AlSi 10 Mg	AC-43100							
3.2382	GD-AlSi 10 Mg								
3.2383	G-AlSi 10 Mg(Cu)	AC-43400	A-S10G	LM 9	3049	4253		ADC3	A 360.2
3.2581	G-AlSi 12	AC-47100	A-S13	LM 6	4514	4261		AC3A	A 413.2
3.2582	GD-AlSi 12					4247		ADC1	A 413.0
3.2583	G-AlSi 12 Cu	AC-44300	A-S12-Y4	LM 20	5079	4260		ADC1	A 413.1
3.2585	SG-AlSi12								
3.2982	GD-AlSi 12 Cu								
3.3241	G-AlMg 3 Si								
3.3261	G-AlMg 5 Si								
3.3561	G-AlMg 5							AC7A	A 514.0

N 3.1 COPPER | alloyed <600 N/mm²

Materialnumber	Germany DIN	Europe EN	France AFNOR	Great Britain BS	Italy UNI	Sweden SIS	Spain UNE	Japan JIS	USA AISI
2.0060	E-Cu 57	CW-004A							B-120
2.0065	E-Cu 58	CW-004A	Sn-a2	C 101					C 11000
2.0070	SE-Cu	CW-020A	Cu-c1	C 101					C 10300
2.0082	G-Cu L 45			HCC 1					C 81100
2.0085	G-Cu L 50	CC-040A		HCC 1					C 81100
2.0240	CuZn 15	CW-502L	CuZn 15	CZ 102				C 2300	C 23000
2.0265	CuZn 30	CW-505L	CuZn 30	CZ 102				C 2600	C 26000
2.0321	CuZn 37	CW-508L	CuZn 37	CZ 180	C 2720				C 27200
2.0340	G-CuZn 37 Pb	CC-7545-GM							
2.0492	G-CuZn 15 Si 4	CC-7615-GS							B-198
2.0592	G-CuZn 35 Al 1	CC-7655	U-Z 36 N 3	HTB 1					C 86500
2.0595	G-KCuZn 37 Al 1	CC-7665							
2.0596	G-CuZn 34 Al 2	CC-7645	U-Z 36 N 3						
2.0857	CuNi 3 Si	CW-112C							
2.0916	CuAl 5								
2.0927	SG-CuAl 9 Ni 5 Fe								
2.0936	CuAl 10 Fe 3 Mn 2	CW-306G	U-A 10 Fe	CA 103					
2.0966	CuAl 10 Ni 5 Fe 4	CW-307G	U-A 10 N	CA 104					C 63000
2.1006	SG-CuSn								
2.1050	G-CuSn 10	CC-480K-GS		CT 1					C 90700
2.1052	G-CuSn 12	CC-483K-GS	UE 12 P	Pb 2					C 91700
2.1060	G-CuSn 12 Ni 2	CC-484K-GS							C 91700
2.1090	G-CuSn 7 ZnPb		UE 7 Z5 Pb 4						C 93200
2.1093	G-CuSn 6 ZnNi			LG 4					
2.1096	G-CuSn 5 ZnPb		UE 5 Pb 5 Z 5	LG 2					C 83600
2.1176	G-CuPb 10 Sn	CC-495K-GS	UE 10 Pb 10	LB 2					C 93700
2.1182	G-CuPb 15 Sn	CC-496K-GS	U-Pb 15 E 8	LB 1					C 93800
2.1188	G-CuPb 20 Sn	CC-497K-GS	U-Pb 20	LB 5					C 94100
2.1266	CuCd 1								
2.1292	G-CuCrF 35	CC-140C		CC1-FF					C 81500
2.1293	CuCrZr	CW-106C	U-Cr 0.8 Zr	CC 102					C 81500
2.1322	CuMg 0.4								
2.1355	CuMn 2								
2.1461	SG-CuSi 3	CW-116C							

N 4.1 MAGNESIUM | alloyed <200 N/mm²

Materialnumber	Germany DIN	Europe EN	France AFNOR	Great Britain BS	Italy UNI	Sweden SIS	Spain UNE	Japan JIS	USA AISI
3.5101	G-MgZn 4 SE1 Zr 1	MC-35110	G-Z 4 Tr	MAG-5					ZE 41
3.5102	G-MgZn 5 Th2 Zr1								
3.5103	MgSE 3 Zn2 Zr1	MC-65120	G-Tr 3 Z 2	MAG-6					EZ 33
3.5105	G-MgTh 3 Zn2 Zr1								QE 22
3.5106	G-MgAg 3 SE2 Zr1	MC-65210	G-Ag 22.5	MAG-12					
3.5200	G-MgAl 8 Zn 1	MA-40020							
3.5312	MgAl 3 Zn	MA-21130							
3.5314	MgAl 3 Zn		G-A3 Z1	MAG-E-111					AZ 31 B
3.5470	GD-MgAl 4 Si 1	MC-21320							
3.5612	GD-MgAl 6 Zn 3	MC-21140							
3.5614	MgAl 6 Zn		G-A6 Z1	MAG-E-121					AZ 61 A
3.5662	GD-MgAl 6								
3.5812	G-MgAl 8 Zn 1	MC-21110	G-A9						AZ 81
3.5912	G-MgAl 9 Zn 1	MC-21120	G-A 9 Z 1						AZ 91

N 5.1 PLASTICS | thermoplastics <100 N/mm²

Materialnumber	Germany DIN	Europe EN	France AFNOR	Great Britain BS	Italy UNI	Sweden SIS	Spain UNE	Japan JIS	USA AISI
PC	Makralon		Orgalan	Sinvet					Lexan
PC	Nuclon								Merlon
PC	Plastocarbon								
PE	Baylon			Fertene	Carlona				Althon
PE	Dekalen			Eraclene	Escorene				Bakelite
PE	Lupolen								Chemplex
PE	Hostalen								Dylan
PF	Alberit			Fenachem					Biralit
PF	Bakelit			Moldesile					Biratex
PF	Bulitol								Birax
PF	Durax								
PF	Harex								
PF	Resinol								
PFTE	Hostafflon		Sorefflon						Halon; Teflon
PP	Vestolen PP		Eitex P	Moplen	Carola P				Profax
PP	Synalen PP		Napryl	Kastilen	Procom				Rexene
PP	Novolen								Tenite
PP	Hostalen PP								
PS	Hostylon			Sdistir	Lustrex				Carinex
PS	Lorkalen			Lastinol					Dylene
PS	Polystyrol								Toporex
PS	Styropor								
PVC	Coroplast								
PVC	Hostalit								
PVC	Mipolam								
PVC	Opalon								
PVC	Solvec								
PVC	Vinoflex								
PP-H	Homopolymer								
PP-C	Copolymer								
ABS	Acrylnitrid Butadien Styrol								
PMMA	Polymethyl metha Crylat								
PMMA	Plexiglas; Resarit; Degluan								
POMC	Polyoxymethylen								
POMC	Hostaform; ultraform								
PI	Polymid								
PEI	Polytherimid								
PVC-H	Polyvinylchlorid (hard)								
PA	Polyamide								

N 5.2 PLASTICS | duroplastics <150 N/mm²

Materialnumber	Germany DIN	Europe EN	France AFNOR	Great Britain BS	Italy UNI	Sweden SIS	Spain UNE	Japan JIS	USA AISI
PUR 5220									
PF 31									
MP 183									

Technische Formeln

Schnittgeschwindigkeit berechnen (m/min)

$$V_c = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000}$$

Drehzahl berechnen (U/min)

$$n = \frac{V_c \cdot 1000}{D \cdot \pi}$$

Vorschubgeschwindigkeit berechnen (mm/min)

$$V_f = n \cdot z \cdot f_z$$

Zahnvorschub berechnen (mm/Z)

$$f_z = \frac{V_f}{n \cdot z}$$

Zeitspanvolumen berechnen (cm³/min)

$$Q = \frac{a_p \cdot a_e \cdot V_f}{1000}$$

Mittlere Spandicke berechnen (mm)

$$h_m = f_z \cdot \frac{\sqrt{a_e}}{D}$$

Begriffserläuterung

V _c	Schnittgeschwindigkeit	in m/min
n	Drehzahl	in U/min
V _f	Vorschubgeschwindigkeit	in mm/min
F _z	Zahnvorschub	in mm/Zahn
z	Anzahl der Zähne (Schneiden)	
a _p	Zustelltiefe	in mm
a _e	Eingriffsbreite	in mm
h _m	Mittlere Spandicke	in mm
Q	Zeitspanvolumen	in cm ³ /min
D	Durchmesser Werkzeug	in mm

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

§ 1 GELTUNGSBEREICH

1. Die Verkaufsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Fa. Hofmann & Vratny OHG (im Folgenden: „Hofmann & Vratny“) einerseits und deren Kunden (im Folgenden: „Besteller“) andererseits.

2. Die Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, §§ 14, 310 Abs. 1 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder wenn der Besteller ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

3. Die Verkaufsbedingungen gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob Hofmann & Vratny die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 651 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Bestellers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass Hofmann & Vratny in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müsste.

4. Die Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Die Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn Hofmann & Vratny in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen vorliegenden Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung vorbehaltlos ausführt. Entgegenstehende oder von den Verkaufsbedingungen von Hofmann & Vratny abweichende Bedingungen des Bestellers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als Hofmann & Vratny ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Besteller im Rahmen der Bestellung auf seine Bedingungen verweist und Hofmann & Vratny dem nicht ausdrücklich widerspricht.

5. Sind im Einzelfall individuelle Vereinbarungen mit dem Besteller getroffen, haben diese Vorrang vor den Verkaufsbedingungen. Der Inhalt der individuellen Vereinbarung kann nur durch einen Vertrag in Schriftform oder durch schriftliche Bestätigung seitens Hofmann & Vratny nachgewiesen werden. Individuelle Vereinbarungen (z.B. Rahmenlieferverträge, Qualitätssicherungsvereinbarungen) und Angaben in der Auftragsbestätigung von Hofmann & Vratny haben Vorrang vor den Verkaufsbedingungen. Handelsklauseln sind im Zweifel gemäß den von der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebenen Incoterms® in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung auszulegen.

6. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Bestellers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit in Sinne dieser Verkaufsbedingungen schließt die Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

7. Soweit auf gesetzliche Vorschriften verwiesen wird, hat dies lediglich klarstellende Bedeutung. Auch ohne einen expliziten Verweis gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in den Verkaufsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 ANGEBOT UND ANNAHME

1. Angebote von Hofmann & Vratny sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn Abbildungen, Zeichnungen, technische Dokumentationen, Kalkulationen, Kalkulationen, Berechnungen, sonstige Unterlagen oder Produktbeschreibungen („Dokumente“) dem Besteller überlassen wurden, gleich in welcher Form, an denen sich Hofmann & Vratny die Eigentums- und Urheberrechte vorbehält.

2. Die Bestellung der Ware durch den Besteller stellt ein verbindliches Angebot dar. Hofmann & Vratny ist berechtigt, das Angebot innerhalb von 2 Wochen nach Zugang des Angebots anzunehmen, sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt.

3. Ein Angebot wird durch Hofmann & Vratny entweder schriftlich (z. B. durch eine Auftragsbestätigung) oder durch eine Auslieferung der Ware an den Besteller angenommen.

4. An Dokumenten behält sich Hofmann & Vratny Eigentums- und Urheberrechte vor. Dokumente, die als vertraulich bezeichnet sind, bedürfen vor ihrer Weitergabe an Dritte der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch Hofmann & Vratny.

§ 3 LIEFERFRIST UND LIEFERVERZUG

1. Die Lieferzeit wird individuell vereinbart bzw. von Hofmann & Vratny bei Annahme der Bestellung bzw. in der Auftragsbestätigung angegeben.

2. Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers, insbesondere die Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben und den Eingang einer gegebenenfalls vereinbarten Anzahlung voraus. Kommt es insoweit zu Verzögerungen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen.

3. Sofern verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die Hofmann & Vratny nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird der Besteller hierüber unverzüglich informiert und gleichzeitig wird die voraussichtliche neue Lieferfrist mitgeteilt. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist Hofmann & Vratny berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers wird unverzüglich erstattet. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch einen Zulieferer von Hofmann & Vratny, wenn weder Hofmann & Vratny noch deren Zulieferer ein Verschulden trifft oder Hofmann & Vratny im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist.

4. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse zurückzuführen, die außerhalb des Einflussbereiches von Hofmann & Vratny liegen, verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt auch dann, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten und nachweislich auf die Einhaltung der Lieferzeit von Einfluss waren. Hofmann & Vratny wird den Besteller über derartige Umstände unverzüglich informieren. Diese Ereignisse sind von Hofmann & Vratny auch dann nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges auftreten. In diesem Fall ist der Verzug während des Ereignisses gehemmt.

5. Der Eintritt des Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften, in jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Besteller erforderlich.

6. Ist eine Lieferung auf Abruf vereinbart, kann Hofmann & Vratny die Kaufsache spätestens nach 12 Monaten seit Vertragsschluss („Abruffrist“) liefern und in Rechnung stellen, auch wenn der Abruf vom Besteller bis dahin noch nicht erfolgt ist. Nach Ablauf der Abruffrist kann Hofmann & Vratny seine Versandbereitschaft gegenüber dem Besteller anzeigen und ihn mit angemessener Frist zum Abruf auffordern. Ruft der Besteller die Ware nicht innerhalb der gesetzten Frist ab, kann Hofmann & Vratny zusätzlich eine pauschalierte Entschädigung für die Lagerkosten verlangen („Lagerpauschale“). Die Lagerpauschale beträgt für jede vollendete Woche 0,5 % des Nettowerts der Kaufsache, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Nettowerts der Kaufsache. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass Hofmann & Vratny kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als die Lagerpauschale entstanden ist. Erfolgt der Abruf nicht innerhalb der von Hofmann & Vratny gesetzten Frist, kann Hofmann & Vratny auch anderweitig über die Ware verfügen. Die gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt bleiben unberührt.

§ 4 LIEFERUNG UND ANNAHMEVERZUG

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird die Ware auf Verlangen und Kosten des Bestellers an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit

nicht etwas anderes vereinbart ist, ist Hofmann & Vratny berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

2. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

3. Lieferungen sind, soweit dem Besteller zumutbar, von ihm auch dann entgegenzunehmen, wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen.

4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Übergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Besteller in Annahmeverzug ist.

5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so ist Hofmann & Vratny berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen.

§ 5 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise von Hofmann & Vratny zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Die in den Katalogen von Hofmann & Vratny angegebenen Preise sind unverbindlich, Preisänderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

2. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt der Besteller beim Versendungskauf die Kosten für die Verpackung und den Transport ab Lager und die Kosten einer gegebenenfalls vom Besteller gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt ebenfalls der Besteller, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. Transport- und sonstige Verpackungen nach der Verpackungsordnung gehen in das Eigentum des Bestellers über und werden von Hofmann & Vratny nicht zurückgenommen. Ausgenommen hiervon sind Paletten.

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis zuzüglich jeweils gültiger Mehrwertsteuer ohne jeden Abzug innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware fällig und zu zahlen. Hofmann & Vratny ist jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Ein entsprechender Vorbehalt wird spätestens mit der Auftragsbestätigung erklärt. Mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugs Schadens wird vorbehalten. Der Anspruch von Hofmann & Vratny auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) bleibt unberührt.

4. Dem Besteller stehen Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Die Rechte des Bestellers wegen Mängeln der Kaufsache (vgl. § 7) bleiben unberührt.

5. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der Anspruch von Hofmann & Vratny auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, ist Hofmann & Vratny nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und, gegebenenfalls nach Fristsetzung, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (z. B. Einzelanfertigungen), kann Hofmann & Vratny den Rücktritt sofort erklären, die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

§ 6 EIGENTUMSVORBEHALT

1. Bis zur vollständigen Zahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus den Geschäftsverbindungen zwischen Hofmann & Vratny mit dem Besteller behält sich Hofmann & Vratny das Eigentum an der Ware vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist

Hofmann & Vratny berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.

2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware darf vor vollständiger Bezahlung durch den Besteller weder verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Besteller hat Hofmann & Vratny unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird oder soweit Zugriffe Dritter (z. B. Pfändungen) auf die Hofmann & Vratny gehörende Ware erfolgen.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist Hofmann & Vratny berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts heraus zu verlangen.

4. Der Besteller ist bis auf Widerruf befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei Hofmann & Vratny als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt Hofmann & Vratny Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das Entstehen der Erzeugnisse das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils von Hofmann & Vratny gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an Hofmann & Vratny ab. Hofmann & Vratny nimmt die Abtretung an. Die in Absatz 2 genannten Pflichten des Bestellers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben Hofmann & Vratny ermächtigt. Hofmann & Vratny verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Hofmann & Vratny nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und Hofmann & Vratny den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechtes gemäß Absatz 3 geltend macht. Ist dies aber der Fall, kann Hofmann & Vratny verlangen, dass der Besteller Hofmann & Vratny die abgetretenen Forderungen und Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem ist Hofmann & Vratny in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zu widerrufen.

5. Hofmann & Vratny wird die Hofmann & Vratny zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freigeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, die Auswahl der frei zu gebenden Sicherheiten bleibt Hofmann & Vratny vorbehalten.

§ 7 MÄNGELHAFTUNG UND MÄNGELANSPRÜCHE

1. Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften zum Aufwendungsersatz bei Endlieferung der neu hergestellten Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478 , 445a , 445b bzw. §§ 445c , 327 Abs. 5 , 327u BGB), sofern nicht, z.B. im Rahmen einer Qualitätssicherungsvereinbarung, ein gleichwertiger Ausgleich vereinbart wurde.

2. Grundlage der Mängelhaftung von Hofmann & Vratny ist vor allem die über die Beschaffenheit und die vorausgesetzte Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) getroffene Vereinbarung. Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von Hofmann & Vratny (insbesondere in Katalogen oder auf der Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren.

Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB). Öffentliche Äußerungen des Herstellers oder in seinem Auftrag, insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett der Ware, gehen dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor. Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet Hofmann & Vratny eine Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies ausdrücklich aus einer Beschaffenheitsvereinbarung, wie vorgenannt, ergibt. Für öffentliche Äußerungen des Herstellers und sonstiger Dritter übernimmt Hofmann & Vratny insoweit keine Haftung.

3. Hofmann & Vratny haftet grundsätzlich nicht für Mängel, die der Besteller bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, ist Hofmann & Vratny hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Besteller offensichtliche Mängel innerhalb von 2 Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist eine Haftung von Hofmann & Vratny für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.

4. Ist die Ware mangelhaft, kann Hofmann & Vratny zunächst wählen, ob Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) geleistet wird. Ist die von Hofmann & Vratny gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Besteller unzumutbar, kann er sie ablehnen. Das Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Hofmann & Vratny ist dazu berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. Der Besteller hat Hofmann & Vratny die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Besteller an Hofmann & Vratny auf deren Verlangen die mangelhafte Ware nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben, einen Rückgabeanspruch hat der Besteller jedoch nicht. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Deinstallation der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien Sache, wenn Hofmann & Vratny ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet war; Ansprüche des Bestellers auf Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- und Einbaukosten") bleiben unberührt.

5. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten trägt Hofmann & Vratny nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Verkaufsbedingungen, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Bestellers als unberechtigt heraus, weil der Besteller wusste oder fahrlässig nicht wusste, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt, kann Hofmann & Vratny die hieraus entstandenen Kosten vom Besteller ersetzt verlangen. Verursacht die Nachbesserung unverhältnismäßigen Aufwand, ist der Anspruch auf Mangelbeseitigung ausgeschlossen.

6. Wenn eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Besteller nach den gesetzlichen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

7. Ansprüche des Bestellers auf Schadenersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe des § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

8. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln beträgt 1 Jahr gerechnet ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Unberührt bleiben weitere gesetzliche Son-

derregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2, Abs. 3, §§ 444 , 445b BGB). Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadenersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195 , 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadenersatzansprüche des Bestellers gem. § 8 Abs. 2 S. 1 und S. 2 (a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 8 SONSTIGE HAFTUNG

1. Soweit sich aus diesen Verkaufsbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet Hofmann & Vratny bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

2. Auf Schadenersatz haftet Hofmann & Vratny, gleich aus welchem Rechtsgrund und gleich ob bekannt oder unbekannt, im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet Hofmann & Vratny, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur für Schäden (a) aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder (b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (also einer Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von Hofmann & Vratny jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischer Weise eintretenden Schadens begrenzt.

3. Die sich aus dem Vorstehenden ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden Hofmann & Vratny nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat, sie gelten aber nicht, soweit Hofmann & Vratny einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware/Kaufsache übernommen hat und für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz.

4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn Hofmann & Vratny die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Bestellers besteht nicht. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 9 RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND

1. Für diese Verkaufsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen Hofmann & Vratny und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen über das internationale Einheitsrecht. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

2. Ist der Besteller Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher, auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten Aßling. Entsprechendes gilt, wenn der Besteller Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist. Hofmann & Vratny ist jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gem. diesen Verkaufsbedingungen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

Hofmann & Vratny OHG
Juni 2022

KONTAKT HOFMANN & VRATNY

Hofmann & Vratny OHG - Zentrale

Steinkirchen 4½

85617 Aßling

Telefon: +49 80 92 / 85 333-0

E-Mail: info@vhmhv.de

Hofmann & Vratny OHG - Nachschleifzentrum

Poststr. 15a

90471 Nürnberg

Telefon: +49 80 92 / 85 333-152

E-Mail: nbg@vhmhv.de

EIN ZUVERLÄSSIGER PARTNER

ENTDECKEN SIE UNSERE H&V PRODUKTWELT.

Unser Ziel ist es, Unternehmen auf der ganzen Welt die besten Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.

Wir entwickeln unser Produktportfolio ständig weiter. In unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum experimentieren wir mit neuen Geometrien, Beschichtungen und Materialien, um den richtigen Fräser für jede Anwendung herzustellen.


JETZT QR-CODE
SCANNEN



EXPERT | Stahl & Guss




EXPERT | Edelstahl



EXPERT | Titan



EXPERT | gehärteter Stahl



BASIC | Universal





Expert

2023

DE

HOFMANN & VRATNY EXN1-SERIE - DIE EXPERTEN FÜR NE-WERKSTOFFE

Hofmann & Vratny OHG
Steinkirchen 4½
85617 Aßling

Telefon: +49 80 92 / 85 333-0

E-Mail: info@vhmhv.de

Web: www.vhmhv.de



OFFIZIELLER PARTNER VON H&V



Schnyder + Minder AG
Zielmattenring 11
CH-4563 Gerlafingen
Phone: +41 31 832 77 00
info@smtools.ch

www.smtools.ch

